
تحقيق أنسب المعايير العلمية لأقمشة العاملين فى مجال الطب البيطرى

إعداد

ا.م.د/علا يوسف عبداللا

استاذ الملابس والنسيج المساعد

كلية الاقتصاد المنزلى جامعة المنوفية

ا.د/عادل جمال الدين الهداوى

استاذ الملابس والنسيج المتفرغ

كلية التربية النوعية - جامعة طنطا

شيماء عبد الحميد عبدالفتاح

قسم الملابس والنسيج

كلية الاقتصاد المنزلى جامعة المنوفية

مجلة بحوث التربية النوعية - جامعة المنصورة

عدد (٣٥) - يوليو ٢٠١٤

تحقيق أنسب المعايير العلمية لأقمشة العاملين فى مجال الطب البيطرى

إعداد

١. م. د. علا يوسف عبداللا**

١. د. عادل جمال الدين الهداوى*

شيماء عبدالحميد عبدالفتاح***

الملخص العربي :

يهدف هذا البحث إلى إجراء دراسة تجريبية لتحقيق أنسب المعايير العلمية لأقمشة العاملين فى مجال الطب البيطرى والتي تحقق أفضل أداء وظيفى من حيث التركيب النسجى وكثافة خيط اللحمة ونوع خيط اللحمة وتم إنتاج هذه الأقمشة بمصنع نسيج زفتى بشركة الدلتا والنسيج وكانت مواصفات خيط السداء المستخدمة ثابتة قطن ١٠٠% نمره (١/٢٠) مسرح خام وكانت مواصفات خيط اللحمة من نمره (١/٣٠) قطن/بولى استر ٣٥/٦٥%، قطن / بولى استر ٥٠/٥٠ %، فسكوز ١٠٠% مناسبة لهذا الغرض بإختلاف المتغيرات الآتية:

١- التركيب النسجى : (مبرد ٢/٢ طردى عكسي ، مبرد ٢/٨ ، أطلس ٤ ضامة) .

٢- كثافة خيط اللحمة : (٢٠ - ٢٤ - ٢٨ حدفة /سم) .

بعد تنفيذ عينات الأقمشة تم إجراء المعالجات الأولية على الأقمشة المنتجة تحت البحث وهى مرحلة التبييض النصفى ثم إجراء معالجة ضد البكتريا وبعد ذلك تم إجراء بعض الإختبارات العملية بمعامل الجودة بشركة مصر للغزل والنسيج والمركز القومى للبحوث بالقاهرة وكانت تلك الإختبارات المقاسة هى (قوة الشد والإستطالة - إختبار الإحتكاك - إختبار مقاومة الأقمشة للكرمشة والتجعد - إختبار مقاومة الأقمشة للإتساختات - إختبار نفاذية الهواء - إختبار مقاومة البكتريا والميكروبات) وتمت معالجة النتائج الإحصائية للإختبارات بإستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة .

وقد توصلت الدراسة إلى :-

- أفضل العينات من حيث الخصائص المختبرة القماش المنتج بتركيب نسجى (مبرد ٢/٨) وكثافة خامة اللحمة (٢٨ حدفة /سم) ونوع خيط اللحمة مخلوط ٦٥:٣٥% .
- أقل العينات من حيث الخصائص المختبرة القماش المنتج بتركيب نسجى (مبرد ٢/٢) وكثافة خامة اللحمة (٢٠ حدفة /سم) ونوع خيط اللحمة مخلوط ٦٥:٣٥% .

* أستاذ الملابس والنسيج المتفرغ - كلية التربية النوعية - جامعة طنطا
** أستاذ الملابس والنسيج المساعد - كلية الاقتصاد المنزلى جامعة المنوفية
*** قسم الملابس والنسيج - كلية الاقتصاد المنزلى جامعة المنوفية

مقدمة

نظراً لأن الأقمشة هي الأساس في صناعة الملابس حيث إستخدمت كأول كساء وقائي لحماية مرتديها من بعض أخطار البيئة لذلك تحتاج صناعة الملابس إلى أنواع مختلفة من الأقمشة التي تعتبر المادة الأولية لها ولا شك أن الخواص الطبيعية للأقمشة وتجهيزها تلعب دوراً أساسياً بالنسبة لنجاح المنتج النهائي وذلك بالإضافة إلى أنها تفي بالغرض الوظيفي للإستخدام النهائي لذلك شهدت صناعة الملابس الجاهزة تطوراً كبيراً في الأونة الأخيرة وبخاصة صناعة الملابس الطبية ، وأصبحت صناعة المنسوجات والملابس مواكبة للتقدم في فنون وعلوم الطب إلا أن هناك بعض المشاكل التي تواجه العاملين في مجال الطب البيطري عند استخدامهم لهذه الملابس لأن هذه الملابس تعمل على نقل الميكروبات والمبيدات عند قيامهم بعملهم . ومن هنا جاءت فكرة البحث بهدف تحديد افضل الخامات المناسبة التي تكون ملائمة للغرض الوظيفي لكي تعمل على عدم نقل البكتريا والميكروبات ويتم تنظيفها بسهولة.

مشكلة البحث:

وتتحدد مشكلة البحث في التساؤلات الآتية :

- ما هو أنسب نوع خامة لخيط اللحمة يحقق الغرض الوظيفي للملابس الأطباء البيطريين ؟
- ما هو أنسب نوع تركيب نسجي يفي بالغرض الوظيفي ؟
- ما هي أنسب كثافة لخيط اللحمة التي تحقق الغرض الوظيفي ؟
- ما هي أنسب الملابس التي تحقق الحماية والتي تفي بالغرض الوظيفي ؟

أهمية البحث:

- مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال إنتاج أقمشة مضادة للبكتريا والميكروبات والإتساختات لكي تفي بالغرض الوظيفي .
- المساهمة في تحقيق الراحة الملابسية وتوفير الحماية للأطباء البيطريين .
- تنفيذ ملابس تساعد على اداء عملهم بسهولة .

أهداف البحث :

- ١ . تحديد أنسب نوع خامة لخيط اللحمة يحقق الغرض الوظيفي للملابس الأطباء البيطريين .
- ٢ . تحديد أنسب نوع تركيب نسجي يفي بالغرض الوظيفي .
- ٣ . تحديد أنسب كثافة لخيط اللحمة التي تحقق الغرض الوظيفي للأطباء البيطريين .
- ٤ . تحديد أنسب الملابس التي تحقق الحماية والتي تفي بالغرض الوظيفي .

فروض البحث :

- ١ . يوجد فرق دال إحصائياً بين مستويات كثافة خيط اللحمة علي الخواص المقاسة: قوة شد القماش في اتجاه اللحمة، استطالة القماش في اتجاه اللحمة، زاوية الانفراج في اتجاه اللحمة (التجاعد)، مقاومة الاحتكاك، مقاومة الاتساختات، مقاومة البكتريا والميكروبات، نفاذية الهواء.

٢. يوجد فرق دال إحصائياً بين مستويات التركيب النسجي علي الخواص المقاسة: قوة شد القماش في اتجاه اللحمية، استطالة القماش في اتجاه اللحمية، زاوية الانفراج في اتجاه اللحمية (التجعد)، مقاومة الاحتكاك، مقاومة الاتساخات، مقاومة البكتريا والميكروبات، نفاذية الهواء.
٣. يوجد فرق دال إحصائياً بين مستويات نوع خيط اللحمية علي الخواص المقاسة: قوة شد القماش في اتجاه اللحمية، استطالة القماش في اتجاه اللحمية، زاوية الانفراج في اتجاه اللحمية (التجعد)، مقاومة الاحتكاك، مقاومة الاتساخات، مقاومة البكتريا والميكروبات، نفاذية الهواء.

حدود البحث :

١. تحديد معايير لإنتاج أقمشة للأطباء البيطريين .
٢. تجهيز الأقمشة بمضادات للبكتريا .

مصطلحات البحث :

• الملابس الجاهزة :

هى السلعة الجاهزة من الأقمشة المختلفة التى تغطى أعضاء الجسم وهى التى يقوم بإنتاجها المصانع الخاصة بإنتاج الملابس .(أحمد رمزى- ٢٠١١م)

• الملابس الطبية :

يمكن تعريف الملابس الطبية على إنها الملابس التى يرتديها الأطباء وهيئة التمريض أثناء تأديتهم وظائفهم فى المستشفيات والوحدات العلاجية فى تخصصات الجراحة والتخدير والعناية المركزة والأشعة والتحاليل وغيرها . (هبة خميس عبدالنواب- ٢٠٠٧م)

• الأقمشة المضادة للبكتريا:

هى معالجات مضافة للأقمشة تكافح الروائح والكائنات الدقيقة وتقلل من مخاطر العدوى وانتشار الامراض (مها طلعت السيد - ٢٠٠٩م).

• الطب البيطرى:

هو تطبيق المبادئ الطبية والتشخيصيه والعلاجيه على الحيوانات الإنتاجية والمنزلية والبرية.

• البيطرة :

وهي فرع من فروع العلوم الطبية التي تعنى بالوقاية والعلاج أو تخفيف الألم من أمراض وإصابات الحيوانات خاصة الأليفة منها، وهو يشمل علم التشريح المجهرى والتشريح والكيمياء وعلم الجراثيم وعلم الطفيليات وعلم الأمراض وعلم العقاقير وعلم وظائف الأعضاء (التشريح) في الحيوان ويساعد الأطباء البيطريين على حماية الإنسان من أكثر من ١٠٠ مرض التي يمكن انتقالها إلى الإنسان . (www.brooonzyah.net)

وقد تعرضت الباحثة للعديد من الدراسات السابقة التي ارتبطت بموضوع البحث وتم تقسيم الدراسات السابقة إلى المحاور الآتية:

(المحور الأول) التركيب البنائي للأقمشة .

دراسة (شيماء عواد ابراهيم المرسى) ٢٠١٣ هدفت الدراسة إلى أنسب اسلوب غزل يمكن استخدامه لتحقيق الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة وأنسب كثافة خيط اللحمة والتي تحقق أفضل أداء وظيفي للمنتج وأنسب تركيب نسجي يحقق أفضل أداء وظيفي للمنتج وتوصلت الدراسة إلى تأثير كثافة خيط اللحمة ونوع التركيب النسجي واسلوب الغزل على وزن المتر المربع للقماش (جم /م) وتأثير كثافة خيط اللحمة ونوع التركيب النسجي واسلوب الغزل على قوة شد القماش في اتجاه السداء واللحمة (كجم)، أما دراسة (محمد صالح عبد الحميد صالح) ٢٠١٣ هدفت الدراسة إلى تحديد أنسب نوع خامة لخيط اللحمة يؤثر على خواص الأداء الوظيفي لجودة الحياكة للأقمشة المنتجة وتحديد أنسب تركيب نسجي يؤثر على خواص الأداء الوظيفي لجودة الحياكة للأقمشة المنتجة وتحديد أنسب كثافة لخيط اللحمة في وحدة القياس يؤثر على خواص الأداء الوظيفي لجودة الحياكة للأقمشة المنتجة وتحديد أنسب متغيرات او مقومات لعملية الحياكة والمثلة في : مشط التغذية من حيث طول خطوة أسنانه، إبرة الحياكة من حيث القطر أو النمرة، كثافة الغرز في وحدة الطول وتوصلت الدراسة إلى ان أفضل العينات من حيث الخصائص المختبرة هي العينة المصنوعة من نوع خامة خيط اللحمة (بولي إستر) بتركيب نسجي (كريب ٢/٢ بطريقة الزحف والدوران)، بعدد حدفات (٥٦) بطول خطوة سنة المشط (١.٥)، بنمرة إبرة (١٦)، بكثافة غرز (١٧) وأقل العينات من حيث الخصائص المختبرة هي العينة المصنوعة من نوع خامة اللحمة (فسكوز) بتركيب نسجي (كريب ٢/٢ بطريقة الزحف والدوران) بعدد حدفات (٦٢)، بطول خطوة سنة المشط (١.٥) بنمرة إبرة (١٢)، بكثافة غرز (٧)، أما دراسة (داليا فاروق سليمان السيد) ٢٠١٠ هدفت الدراسة إلى تحديد أنسب نوع خامة لخيط اللحمة يؤدي الى افضل خواص طبيعية وميكانيكية للأقمشة المستخدمة وأفضل تركيب نسجي يعطى افضل خواص وظيفية وجمالية لأقمشة ملابس الأطفال وتحديد عدد حدفات في وحدة القياس للحصول على أفضل أقمشة لملابس الأطفال وتوصلت الدراسة إلى أن نوع الخامة يؤثر على الخواص الوظيفية لملابس الأطفال وأن نوع التركيب النسجي له علاقة بالخواص الوظيفية لملابس الأطفال وأن اختلاف كثافة اللحمة له علاقة بالخواص الوظيفية لملابس الأطفال .

(المحور الثاني) التجهيزات المختلفة للأقمشة .

دراسة (ياسمين عبدالعزيز محمد) ٢٠١١ هدفت الدراسة إلى بيان مدى تأثير تحقيق الصفات المميزة للانتقال الحرارى خلال طبقات من الأقمشة على تحسين خواص الحماية والراحة لبعض الأقمشة وتوصلت الدراسة إلى أن هناك تأثير معنوي لتغير نوع الخامة على العزل الحرارى وأن هناك تأثير معنوي لتغير التركيب النسجي على العزل الحرارى وأن هناك تأثير معنوي لتغير الطبقات على العزل الحرارى و أن هناك ارتباط بين العزل الحرارى ونفاذية الهواء وأن هناك ارتباط بين العزل الحرارى والسمك، أما دراسة (مها طلعت السيد خلف الله) ٢٠٠٩ هدفت الدراسة إلى حماية الأقمشة المستخدمة فى المجال الطبى من تأثير البكتريا التى تنمو عليها و دراسة تأثير المعالجة لمقاومة

البكتريا وإزالة الإتساخ فى حمام واحد على الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة تحت الدراسة وتوصلت الدراسة إلى أن أفضل خامة نسجية هى خامة مخلوط قطن / فسكوز وأن أفضل تركيب نسجى هو التركيب النسجى السادة ١/١ وأفضل درجة حرارة هى ١٦٠ درجة مئوية وأفضل وزن تثبيت هو ٣ دقائق أما دراسة (امال حسن كمال الدين) ٢٠٠٦ هدفت الدراسة إلى تحديد أفضل ظروف تجهيز لتوفر أعلى مقاومة لنمو البكتريا دون الإخلال بقدرة الأقمشة على الامتصاص ، حيث تعتبر هذه الخاصية الوظيفية المرتبطة ببطانات الملابس الرياضية وتأثير الخواص الطبيعية والميكانيكية من (نعومة الملمس - الإنسدال - نفاذية الهواء - مقاومة الانفجار - مقاومة الإحتكاك) وكذلك أثر الغسيل المتكرر على ثبات التجهيزات المختلفة وتوصلت الدراسة إلى أن أفضل تجهيز لأعلى مقاومة للبكتريا بالنسبة ١٠ جرام لمادة التينوسان / لتر واما نفاذية الهواء فقد انخفضت العينات المجهزة وكذلك معامل الإنسدال ، أما دراسة (رحاب جمعة ابراهيم عبد الهادى) ٢٠٠٦ هدفت الدراسة إلى حصر لأنواع الفطريات التى تنمو على الأقمشة الصوفية والمخلوطة عن طريق عزلها وتوفير الظروف الملائمة لنموها ودراسة مستوى التغير على الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة الصوفية والمخلوطة وأن أفضل تركيب نسجى لهذه الأقمشة الذى يقلل نمو وتكاثر ونشاط الكائنات الدقيقة على سطحها وأفضل نسبة خلط للأقمشة الصوفية التى تقلل نمو ونشاط الكائنات الدقيقة وتوصلت الدراسة إلى أفضل نوع قماش هو القماش الصوف المخلوط صوف بولى استر / بولى اكريلك (٣٠:٢٠:٥٠٪) بالنسبة للأقمشة الصوفية موضع الدراسة وأفضل تركيب نسجى هو المنتج بالتركيب النسجى مبرد ٢/٢ بالنسبة لجميع الخواص المختلفة وأفضل نوع معالجة هو استخدام مادة طبيعية صديقة البيئة وهى مادة الكيتوزان للقضاء على الفطريات باستخدام تركيز ٢/٣ ودرجة حرارة (١٥٠ درحة مئوية /وزمن للتحميص (٥ دقائق) ، أما دراسة (أية محمد فوزى الششتاوى لبشتين) ٢٠٠٦ هدفت الدراسة إلى دراسة تأثير معالجة الأقمشة السليلوزية لمقاومة بعض أنواع البكتريا على الخواص الوظيفية للأقمشة الوقائية وتوصلت الدراسة إلى أنسب أسلوب غزل تم استخدامه وحقق أعلى تقييم جودة للأقمشة المنتجة تحت البحث لجميع الخواص هو أسلوب الغزل الحلقي وأنسب تركيب نسجى يمكن استخدامه لإنتاج الأقمشة الوقائية تحت البحث لجميع الخواص المراد استخدامها هو تركيب نسجى مبرد ١/٢ وأنسب كثافة للحمات يمكن استخدامها ٦٨ حذفة /بوصة وذلك لتحقيق النتائج.

(المحور الثالث) ملابس العاملين فى مجال الطب

دراسة (فوزية عبدالسلام محمود) ٢٠١٢ هدفت الدراسة إلى التعرف على مشاكل رضى الطبيب الحالى داخل غرفة العمليات سواء كان من الأقمشة المنسوجة أو غير المنسوجة وذلك للوصول إلى حل هذه المشاكل من حيث التصميم و تقديم تصميمات مقترحة لملايس الأطباء لمصانع الملايس الطبية كعينات ومعرفة مدى الإستجابة لها بحيث يمكن إنتاجها بما يتلائم مع إحتياجات السوق الفعلية لتحسين هذه النوعية من الملايس الوظيفية المساعدة فى إعطاء الراحة وحرية الحركة وتحديد متطلبات الجودة لإنتاج ملايس الأطباء داخل غرفة العمليات بالمستشفيات العامة والخاصة وتقديم دراسة لتقنيات تكنولوجيا إنتاج ملايس الأطباء داخل غرف العمليات سواء من الأقمشة المنسوجة أو غير المنسوجة ، أما دراسة (أحمد رمزى احمد عطاالله) ٢٠١١ هدفت الدراسة إلى

دراسة تكنولوجية تصنيع الأقمشة والملابس الطبية (ملابس المرضى) المنتجة من الأقمشة المنسوجة المضادة للبكتريا وتحديد معايير الجودة (جودة الأداء الجمالى والوظيفى) لتصنيع الملابس الطبية (ملابس المرضى) بالمستشفيات الحكومية والخاصة وتقديم ملفات فنية لتصميمات من الملابس الطبية المقترحة (ملابس المرضى) معالجة ضد البكتريا لمصانع الملابس الجاهزة طبقاً للواصفات القياسية لصناعة الملابس الجاهزة وتوصلت الدراسة إلى التأكيد على أهمية الدور الوظيفى للزى الطبى للمرضى بحكم ملازمته لهم طوال فترة الإقامة وتأثيره على الحالة النفسية والجسدية للمرضى وتم إجراء الفحوص والإختبارات اللازمة للأقمشة المستخدمة فى البحث طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم ٣٦٥٧ لسنة ٢٠٠٧ (الإشترطات الفنية للأقمشة)، أمدارسة (هشام احمد عاصم) ٢٠١٠ هدفت الدراسة إلى التعرف على مفاهيم الأمان والسلامة المهنية للعاملين فى المجال الطبى داخل المستشفيات ودراسة أسس تصميم وتشغيل الملابس الوقائية الطبية المصنوعة من الأقمشة غير المنسوجة أحادية الإستخدام وتقديم مقترحات فى صورة قطع منفذة تفى بالإحتياجات الفعلية للأطباء أثناء عملهم داخل المستشفيات وتوصلت الدراسة إلى يفضل التصميمات البسيطة ولا يفضل فتحات الأزرار لاحتمال مطايطتها خارج تصميم الشكل ومقاسات الباترون يجب ان تكون فضفاضة قليلاً حتى تتناسب مع طبيعة الأداء والتعقيم والتعبئة والتغليف .

إجراءات البحث:

قامت الباحثة بتحديد فاعلية كل عنصر من العناصر الأساسية للتركيب البنائى النسيجي علي خواص الأقمشة بالإضافة إلى إمكانية الإستفادة من هذه الخواص فى صناعة الملابس الجاهزة وإنتاج أقمشة و ملابس تتناسب مع المعاطف للأطباء البيطريين.


تنفيذ عينات الأقمشة تحت الدراسة :

تم إنتاج مجموعة من العينات بتغيرات متعددة بغرض تحديد أفضلها و أنسبها لموضوع


البحث وهي :-

١- التركيب النسيجي :


تم استخدام ثلاثة تراكيب نسيجية مختلفة هي :-



ميرد ٢/٢ طردى عكسى شكل (١)



أطلس ٤ ضامة شكل (٢)



ميرد ٢/٨ شكل (٣)

٢- كثافة اللحمة في وحدة القياس :

تم استخدام ثلاثة كثافات لخياط اللحمة هي : (٢٠ - ٢٤ - ٢٨ حدفة / سم).

٣- نوع خيط اللحمة :

تم استخدام ثلاثة أنواع من خيط اللحمة هي .

- قطن/بولي استر ٣٥/٦٥ .
- قطن / بولي استر ٥٠/٥٠ .
- فسكوز ١٠٠ .

وكانت مواصفات خيوط السداء ثابتة حيث تم استخدام سداء من خيوط نمرة ١/٢٠ قطن

مسرح خام .

٤- مواصفات الأقمشة المنتجة تحت الدراسة :

تم انتاج ٢٧ عينة من القماش بمصنع نسيج زفتي بشركة الدلتا للغزل والنسيج علي نول

بيكانول ١٧٦سم جاكارد وكانت المواصفات كالتالي :

- ١- عرض السداء بالمشط ١٤٣سم
- ٢- عدة المشط ٨,٥ باب/ سم
- ٣- التطريح للبحر ٤ فتلة / باب

- ٤- التطريخ للبراسل ٤ فتلة
- ٥- عدد فتل السم بالمشط ٣٤ فتلة
- ٦- عدد فتل النيرة ١ بحر، ٢براسل
- ٧- عدد حدقات السم ٢٠، ٢٤، ٢٨، حدقة /سم.
- ٨- نمرة السداء ١/٢٠ قطن مسرح خام.
- ٩- نمرة اللحمة و أنواعها ١/٣٠ فسكوز، ١/٣٠ بولى إستر قطن ٥٠٪، ١/٣٠ بولى إستر قطن ٣٥:٦٥٪.
- ١٠- عدد خيوط البراسل من الجهتين ٩٦ فتلة .
- ١١- عدد خيوط سداء البحر ٤٨٦٢ فتلة .

جدول (١) مواصفات الأقمشة المنتجة تحت الدراسة

رقم العينة	كثافة خيط اللحمة (سم)	نوع التركيب النسجي	نوع خيط اللحمة %
1	20	مبرد ٢/٢ طردى عكسى	مخلوط ٥٠:٥٠
2			مخلوط ٦٥ :٢٥
3			فسكوز ١٠٠
4		مبرد 2/8	مخلوط ٥٠:٥٠
5			مخلوط ٦٥ :٢٥
6			فسكوز ١٠٠
7		أطلس ٤ ضامة	مخلوط ٥٠:٥٠
8			مخلوط ٦٥ :٢٥
9			فسكوز ١٠٠
10	24	مبرد ٢/٢ طردى عكسى	مخلوط ٥٠:٥٠
11			مخلوط ٦٥ :٢٥
12			فسكوز ١٠٠
13		مبرد 2/8	مخلوط ٥٠:٥٠
14			مخلوط ٦٥ :٢٥
15			فسكوز ١٠٠
16		أطلس ٤ ضامة	مخلوط ٥٠:٥٠
17			مخلوط ٦٥ :٢٥
18			فسكوز ١٠٠
19	28	مبرد ٢/٢ طردى عكسى	مخلوط ٥٠:٥٠
20			مخلوط ٦٥ :٢٥
21			فسكوز ١٠٠
22		مبرد 2/8	مخلوط ٥٠:٥٠
23			مخلوط ٦٥ :٢٥
24			فسكوز ١٠٠
25		أطلس ٤ ضامة	مخلوط ٥٠:٥٠
26			مخلوط ٦٥ :٢٥
27			فسكوز ١٠٠

٥- العوامل الثابتة والمتغيرة في التجارب النسجية:

• العوامل الثابتة في التجارب النسجية

تم تثبيت نوع ونمرة خيوط السداء المستخدم حيث أستخدم سداء من خيوط نمرة ١/٢٠ مسرح خام و تثبيت عدد من فتل السم ٣٤ فتلة /سم و تثبيت عرض السداء في المشط ١٤٣سم و تثبيت نمرة خيط اللحمة ١/٣٠.

• العوامل المتغيرة في التجارب النسجية

١. التركيب النسجي .

٢. كثافة خيوط اللحمة في السم.

٣. نوع خامة خيط اللحمة.

٦- تجهيز الأقمشة :

تم تجهيز الأقمشة المنتجة تحت الدراسة فى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى كالاتى :

• أولاً : عملية الغسيل.

تتم عند درجة حرارة ٥٠ باستخدام مواد منظفة صناعية وذلك لإزالة الاتربة والزيوت العالقة بالخامة و إضافة ملمس سخى و طري يتناسب مع أقمشة البلاطي ومقاومة الأقمشة للإنكماش و الكرمشة أثناء الإستخدام .

• ثانياً : عملية العصر.

ذلك للتخلص من المياة السطحية الناتجة عن عملية الغسيل وتتم بالعصارة الطاردة المركزية لعدم تعرض القماش للإجهادات .

• ثالثاً : عملية البخار.

وذلك لتثبيت ابعاد الخامة وتتم في درجة حرارة ١٠٠ درجة مئوية .

• رابعاً : عملية التجفيف.

للتخلص من جميع أنواع المياة السطحية والمتداخلة بين خيوط السداء و اللحمة وزيادة المحافظة علي أبعاد القماش لوزن المتر المربع المطلوب أثناء عملية التفصيل .

• خامساً : عملية التبييض

تم عمل تبييض نصفى للأقمشة تحت الدراسة.

• سادساً : عملية معالجة الأقمشة ضد البكتريا والميكروبات.

تم غمس القماش فى محلول النانو سيلفر عن طريق إضافة ١٠٠ملى من النانو إلى ٩٠٠ملى من الماء +٢ جرام / لتر من اكريلات البيندر لمدة ٥ دقائق ثم التجفيف عند درجة حرارة ٨٠ م لمدة ٣ دقائق ثم التحميص عند درجة ١٢٠ م لمدة ٢ دقيقة.

٧- الاختبارات المعملية التي تم إجراؤها على الأقمشة المنتجة تحت الدراسة

أجريت بعض الإختبارات المعملية على الأقمشة المنتجة تحت الدراسة وذلك لتحديد خواصها المختلفة وعلاقة هذه الخواص بمتغيرات عوامل الدراسة وذلك بمعامل الفحص و الجودة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى في الجو القياسي (٦٥+، ٢٪، ٢٠+، ٢ درجة مئوية) و في المركز القومي للبحوث بالقاهرة و قد تضمنت هذه الإختبارات الخواص الآتية :

١. إختبار قياس قوة الشد (كجم) و الإستطالة (٪) في إتجاه اللحمه.

تم إجراء هذا الإختبار باستخدام جهاز fabric tensile strength طبقا للمواصفة الأمريكية ((2003) 95-5035 D., A. S. T. M.)

٢. إختبار الإحتكاك (لفة)

تم إجراء هذا الإختبار للمواصفة الأمريكية 92 3886 D, A. S. T. M.

٣. إختبار مقاومة الأقمشة للكرمشة و التجدد (زاوية الإنفراج) في إتجاه اللحمه.

تم إجراء هذا الإختبار باستخدام جهاز WRINKLE RECO VERY TESTER إنتاج شركة ENGLAND MONSANTO CHEMICALS حسب المواصفة القياسية A. S. T. M Standards, D ,66- 1959

٤. إختبار مقاومة الأقمشة للإتساختات

تم إجراء هذا الإختبار باستخدام المقياس الرمادي Stain Remover test Gray طبقا للمواصفة الأمريكية. A. S. T. M Standard , D, scale

٥. إختبار نفاذية الهواء سم^٣/سم^٢ ث.

تم إجراء هذا الإختبار في المركز القومي للبحوث تم إستخدام جهاز Electronic Airpermeability tester- tybex 3300 حسب المواصفة الأمريكية. A.S.T.M-D7476

٦. إختبار مقاومة البكتريا والميكروبات .

تم إجراء هذا الإختبار في المركز القومي للبحوث بالقاهرة حيث تقاس مقاومة الأقمشة باستخدام طريقتي (AA TCC) القياسيتين رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٩، ١٤٧ لسنة ١٩٨٨ .

النتائج

قامت الدراسة بمناقشة النتائج الخاصة بهذه الدراسة و التي تمثلت في تأثير كثافة خيط اللحمه و نوع التركيب النسجي ونوع خامة خيط اللحمه على بعض الخواص الطبيعية و الميكانيكية للأقمشة على كل من :

(قوة شد القماش في اتجاه اللحمه (كجم) ، إستطالة القماش في إتجاه اللحمه (٪) ، زاوية الإنفراج في اتجاه اللحمه (°) ، مقاومة الإحتكاك (لفة) ، مقاومة الإتساختات ، مقاومة البكتريا و الميكروبات ، نفاذية الهواء (سم^٣/سم^٢ ث.))

وتم تحليل نتائج الدراسة إحصائياً عن طريق:-

١. حساب المتوسطات والانحرافات المعيارية لكل إختبار من الإختبارات السابقة تحت تأثير التركيب النسجي، وكثافة خيط اللحمة، ونوع خامة خيط اللحمة.
٢. تحليل التباين الإحادي في N إتجاه (N - way ANOVA) للمقارنة بين المتغيرات (التركيب النسجي، كثافة خيط اللحمة، ونوع خامة خيط اللحمة) على كل خاصية من الخواص السابقة وتم إختبار تحليل التباين عند احتمال إحصائي ٥% (إذا كانت المعنوية أقل من أو تساوي ٠,٠٥ هذا يعني رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل بمعني وجود فروق معنوية بين المتوسطات أو بمعني آخر معنوية الإختبار ووجود تأثير معنوي للعامل المراد دراسته على الخواص، وإذا كانت قيمة المعنوية أكبر من ٠,٠٥ يعني قبول الفرض الصفري ورفض الفرض البديل بمعني عدم وجود فروق بين مستويات العوامل المراد دراستها.
٣. تحليل التباين للإندثار لتأثير (التركيب النسجي، كثافة خيط اللحمة، ونوع خامة خيط اللحمة) على كل خاصية من الخواص السابقة.
٤. إختبار Tukey للمقارنات المتعددة بين مستويات المتغيرات (التركيب النسجي، كثافة خيط اللحمة، ونوع خامة خيط اللحمة) لتحديد اتجاه الفروق بين المتوسطات ومعنوية هذه الفروق في كل من مستوياته.
٥. تقييم الجودة (معامل الجودة لكل خاصية من الخواص محل الدراسة) كما تم استخدام الـ Radar Charts .

جدول (٢) نتائج متوسطات القراءات للاختبارات الطبيعية والميكانيكية للأقمشة المنتجة تحت البحث:


رقم العينة	كثافة خيط اللحمة (سم)	نوع التركيب النسجي	نوع خيط اللحمة	قوة شد اللحمة (كجم)	إستطالة اللحمة (%)	زاوية الانفراج (°)	مقاومة الاحتكاك (لفة)	مقاومة الإتساختات	مقاومة البكتريا والميكروبات	نفاذية الهواء (سم/سم ^٢ . ث)
1	20	مبرد ٢/٢ طردى عكسى	مخلوط ٥٠:٥٠	66	3.9	115	2154	3	74.5	11
2			مخلوط ٦٥:٣٥	66	4	117	2126	2.5	47.32	11
3			فسكوز ١٠٠	64	4.5	112	2070	3	46.59	11
4		مبرد 2/8	مخلوط ٥٠:٥٠	54	3.5	110	2190	3	95.62	12
5			مخلوط ٦٥:٣٥	50	4	112	2090	3.5	100.86	10.5
6			فسكوز ١٠٠	47	5.5	108	1982	3.5	68.8	12
7		أطلس ٤ ضامة	مخلوط ٥٠:٥٠	58	4.5	121	2199	3.5	30.25	11
8			مخلوط ٦٥:٣٥	60	3.8	123	2135	3.5	33.4	12
9			فسكوز ١٠٠	60	3.5	125	2100	3.5	75.76	12
10	24	مبرد ٢/٢ طردى عكسى	مخلوط ٥٠:٥٠	69	6	118	2256	2.5	25	12
11			مخلوط ٦٥:٣٥	68	6.1	114	2240	3.5	42.62	11.5
12			فسكوز ١٠٠	65	6.4	116	2200	4	13.7	11.5
13		مبرد 2/8	مخلوط ٥٠:٥٠	57	4.9	113	2234	4	88.2	12
14			مخلوط ٦٥:٣٥	53	5.1	115	2225	4	98	10.5
15			فسكوز ١٠٠	50	5.4	115	2190	4	87.9	12
16		أطلس ٤ ضامة	مخلوط ٥٠:٥٠	64	5	125	2433	3	57.5	12
17			مخلوط ٦٥:٣٥	62	4.9	128	2492	2.5	73.5	12
18			فسكوز ١٠٠	64	5	130	2360	2.5	21.04	11.5
19	28	مبرد ٢/٢ طردى عكسى	مخلوط ٥٠:٥٠	81	3.6	120	2245	2	65.4	11.5
20			مخلوط ٦٥:٣٥	82	3.9	122	2221	3	80.4	11.5
21			فسكوز ١٠٠	84	3.8	125	2170	3	76.6	12
22		مبرد 2/8	مخلوط ٥٠:٥٠	69	4.5	120	2200	4	108	12
23			مخلوط ٦٥:٣٥	64	4.2	118	2175	4	126.6	12
24			فسكوز ١٠٠	71	6.1	116	2121	3.5	93.3	11.5
25		أطلس ٤ ضامة	مخلوط ٥٠:٥٠	77	4.9	127	2294	2.5	88.86	12
26			مخلوط ٦٥:٣٥	78	4.5	129	2271	2	62.9	11.5
27			فسكوز ١٠٠	74	5	132	2230	3.5	51.7	12

أولاً: تأثير عوامل متغيرات الدراسة علي قوة شد القماش في اتجاه اللحمة (كجم)

جدول (٣) : المتوسطات والانحرافات المعيارية لكل من كثافة خيط اللحمة، والتركييب النسجي، ونوع خامة

خيط اللحمة على قوة شد القماش في اتجاه اللحمة (كجم)

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط	المتغيرات
٢	6.81909	58.3333	٢٠ حدفة /سم
٢	6.59545	61.3333	٢٤ حدفة /سم
١	6.61648	75.5556	٢٨ حدفة /سم
١	8.17007	71.6667	مبرد ٢/٢ طرد عكسي
٢	8.74325	57.2222	مبرد ٢/٨
٢	7.81025	66.3333	أطلس ٤ ضامة
١	9.06152	66.1111	مخلوط ٥٠:٥٠%
٢	10.43765	64.7778	مخلوط ٦٥:٣٥%
٢	11.45644	64.3333	فسكوز ١٠٠%



يتبين من النتائج التي يلخصها الجدول والشكل البياني السابق أنه توجد فروقاً دالة إحصائياً بين كثافة خيط اللحمة وبين التركييب النسجي وبين نوع خيط اللحمة في تأثيرها علي قوة شد القماش في اتجاه اللحمة (كجم): حيث أن *معنوى عند مستوى ٠,٠٥


- يمكن للدارسة ترتيب كثافة خيط اللحمة وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات كالتالي:
٢٨ حدفة/سم، ٢٤ حدفة /سم، ٢٠ حدفة /سم.
- يمكن للدارسة ترتيب التراكييب النسجية وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات كالتالي: مبرد ٢/٢، أطلس ٤ ضامة، مبرد ٢/٨.
- يمكن للدارسة ترتيب نوع خيط اللحمة وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات كالتالي:
مخلوط ٥٠:٥٠%، مخلوط ٦٥:٣٥%، فسكوز ١٠٠%.

ثانياً: تأثير عوامل متغيرات الدراسة علي استتالة القماش في اتجاه اللحمة (%)

جدول (٤) : المتوسطات والانحرافات المعيارية لكل من كثافة خيط اللحمة ، والتركييب النسجي، علي

استتالة القماش في اتجاه اللحمة (%)

المتغيرات	المتوسط	الانحراف المعياري	الترتيب
كثافة خيط اللحمة	٢٠ حدفة /سم	4.1333	٢
	٢٤ حدفة /سم	5.4222	١
	٢٨ حدفة /سم	4.5000	٢
التركييب النسجي	مبرد٢/٢ طردى عكسى	4.6889	٢
	مبرد٢/٨	4.8000	١
	أطلس٤ ضامة	4.5667	٣
نوع خيط اللحمة	مخلوط ٥٠:٥٠%	4.5333	٢
	مخلوط ٣٥:٦٥%	4.5000	٣
	فسكوز ١٠٠%	5.0222	١



يتبين من النتائج التي يلخصها الجدول والشكل البياني السابق أنه توجد فروقاً دالة إحصائياً بين كثافة خيط اللحمة وبين التركييب النسجي وبين نوع خيط اللحمة في تأثيرها علي استتالة القماش في اتجاه اللحمة (%): حيث أن ❖ معنوى عند مستوى ٠,٠٥


- يمكن للدراسة ترتيب كثافة خيط اللحمة وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات كالتالي:
٢٤ حدفة/سم، ٢٨ حدفة /سم، ٢٠ حدفة /سم.
- يمكن للدراسة ترتيب التراكيب النسجية وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات كالتالي: مبرد٢/٨، مبرد٢/٢، أطلس ٤ ضامة.
- يمكن للدراسة ترتيب نوع خيط اللحمة وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات كالتالي
فسكوز ١٠٠%، مخلوط ٥٠:٥٠%، : مخلوط ٣٥:٦٥%.

ثالثاً: تأثير عوامل متغيرات الدراسة علي زاوية الانفراج (°)

جدول (٥) : المتوسطات والانحرافات المعيارية لكل من التركيب النسجي، وكثافة خيط اللحمة ، ونوع خيط

اللحمة على زاوية الانفراج (°)

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط	المتغيرات
٢	6.00925	115.8889	٢٠ حدفة /سم
٢	6.51920	119.3333	٢٤ حدفة /سم
١	5.35672	123.2222	٢٨ حدفة /سم
٢	4.09268	117.6667	مبرد ٢/٢ طردي عكسي
٢	3.78961	114.1111	مبرد ٢/٨
١	3.50000	126.6667	أطلس ٤ ضامة
3	5.4721	118.78	مخلوط ٥٠:٥٠ %
2	6.0781	119.78	مخلوط ٦٥:٣٥ %
١	8.358	119.98	فسكوز ١٠٠ %




يتبين من النتائج التي يلخصها الجدول والشكل البياني السابق أنه توجد فروقاً دالة إحصائياً بين كثافة خيط اللحمة وبين التركيب النسجي وبين نوع خيط اللحمة في تأثيرها علي زاوية الانفراج (°): حيث أن *معنوى عند مستوى ٠,٠٥

- يمكن للدراسة ترتيب كثافة خيط اللحمة وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات كالتالي:
٢٨ حدفة/سم، ٢٤ حدفة /سم، ٢٠ حدفة /سم.
- يمكن للدراسة ترتيب التراكيب النسجية وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات كالتالي: أطلس ٤ ضامة، مبرد ٢/٢، مبرد ٢/٨.
- يمكن للدراسة ترتيب نوع خيط اللحمة وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات كالتالي فسكوز ١٠٠ %، مخلوط ٦٥:٣٥ %، مخلوط ٥٠:٥٠ %.

رابعاً: تأثير عوامل متغيرات الدراسة علي مقاومة الاحتكاك (لفة)

جدول (٦) : المتوسطات والانحرافات المعيارية لكل من كثافة خيط اللحمة، والتركييب النسجي، نوع خيط اللحمة علي مقاومة الإحتكاك (لفة)

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط	المتغيرات
٣	66.40177	2116.2222	٢٠ حدفة /سم
١	109.10176	2292.2222	٢٤ حدفة /سم
٢	53.87125	2214.1111	٢٨ حدفة /سم
٢	62.29656	2186.8889	ميرد٢/٢ طردى عكسي
٣	80.08589	2156.3333	ميرد٢/٨
١	131.10683	2279.3333	أطلس٤ ضامة
١	81.726	22455	مخلوط ٥٠:٥٠٪
2	118.318	2219.4	مخلوط ٦٥:٣٥٪
٣	107.455	2158.1	فسكوز ١٠٠٪



يتبين من النتائج التي يلخصها الجدول والشكل البياني السابق أنه توجد فروقاً دالة إحصائياً بين كثافة خيط اللحمة وبين التركييب النسجي وبين نوع خيط اللحمة في تأثيرها علي مقاومة الإحتكاك (لفة): حيث أن *معنوى عند مستوى ٠,٠٥

- يمكن للدارسة ترتيب كثافة خيط اللحمة وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات كالتالي:
٢٤ حدفة/سم، ٢٨ حدفة /سم، ٢٠ حدفة/ سم.
- يمكن للدارسة ترتيب التراكيب النسجية وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات كالتالي: أطلس ٤ ضامة، ميرد٢/٢، ٢/٨.
- يمكن للدارسة ترتيب نوع خيط اللحمة وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات كالتالي
مخلوط ٥٠:٥٠٪ ، مخلوط ٦٥:٣٥٪، فسكوز ١٠٠٪.

خامساً: تأثير عوامل متغيرات الدراسة علي مقاومة الاتساخات

جدول (٧) : المتوسطات والانحرافات المعيارية لكل من كثافة خيط اللحمية،

والتركيب النسجي، على مقاومة الاتساخات

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط	المتغيرات	
٢	0.36	3.22	٢٠ حدفة /سم	كثافة خيط اللحمية
١	0.70	3.33	٢٤ حدفة /سم	
٣	0.76	3.05	٢٨ حدفة /سم	
٢	0.58	2.94	مبرد٢/٢ طردى عكسي	التركيب النسجي
١	0.36	3.72	مبرد٢/٨	
٣	0.58	2.94	أطلس٤ ضامة	
٣	0.68211	3.0556	مخلوط ٥٠:٥٠٪	نوع خيط اللحمية
2	0.70711	3.1667	مخلوط ٣٥:٦٥٪	
١	0.48591	3.3889	فسكوز ١٠٠٪	



يتبين من النتائج التي يلخصها الجدول والشكل البياني السابق أنه توجد فروقاً دالة إحصائياً بين كثافة خيط اللحمية وبين التركيب النسجي وبين نوع خيط اللحمية في تأثيرها علي مقاومة الاتساخات: حيث أن ❖ معنوي عند مستوى ٠,٠٥


- يمكن للدراسة ترتيب كثافة خيط اللحمية وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات كالتالي:
٢٤ حدفة/سم، ٢٠ حدفة /سم، ٢٨ حدفة/ سم.
- يمكن للدراسة ترتيب التراكيب النسجية وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات كالتالي: مبرد٢/٨، مبرد٢/٢، أطلس ٤ ضامة.
- يمكن للدراسة ترتيب نوع خيط اللحمية وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات كالتالي
فسكوز ١٠٠٪، مخلوط ٣٥:٦٥٪، مخلوط ٥٠:٥٠٪.

سادساً: تأثير عوامل متغيرات الدراسة علي مقاومة البكتريا والميكروبات

جدول (٨) : المتوسطات والانحرافات المعيارية لكل من كثافة خيوط اللحمة، والتركييب النسجي، علي مقاومة

البكتريا والميكروبات

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط	المتغيرات
٢	25.70	63.67	٢٠ حدفة /سم
٢	32.16	56.38	٢٤ حدفة /سم
١	23.45	83.75	٢٨ حدفة /سم
٣	23.53	52.45	مبرد٢/٢ طردى عكسي
١	15.73	96.36	مبرد٢/٨
٢	22.99	54.99	أطلس٤ ضامة
٢	28.69846	70.37	مخلوط ٥٠:٥٠%
١	30.7683	73.95	مخلوط ٣٥:٦٥%
٣	28.27677	59.48	فسكوز ١٠٠%



يتبين من النتائج التي يلخصها الجدول والشكل البياني السابق أنه توجد فروقاً دالة إحصائياً بين كثافة خيوط اللحمة وبين التركييب النسجي وبين نوع خيوط اللحمة في تأثيرها علي مقاومة البكتريا والميكروبات: حيث أن معنوى عند مستوى ٠,٠٥


- يمكن للدارسة ترتيب كثافة خيوط اللحمة وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات كالتالي:
٢٨ حدفة/سم، ٢٠ حدفة /سم، ٢٤ حدفة/ سم.
- يمكن للدارسة ترتيب التراكييب النسجية وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات كالتالي: مبرد٢/٨، أطلس ٤ ضامة، مبرد٢/٢.
- يمكن للدارسة ترتيب نوع خيوط اللحمة وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات كالتالي ، مخلوط ٥٠:٥٠%، مخلوط ٣٥:٦٥%، فسكوز ١٠٠%.

سابعاً: تأثير عوامل متغيرات الدراسة علي نفاذية الهواء (سم^٢/سم^٣ ث

جدول (٩) : المتوسطات والانحرافات المعيارية لكل من كثافة خيط اللحمة، والتركييب النسجي، علي نفاذية

الهواء (سم^٢/سم^٣ ث.

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط	المتغيرات
٢	0.600	11.38	٢٠ حدفة /سم
٢	0.500	11.66	٢٤ حدفة /سم
١	0.263	11.77	٢٨ حدفة /سم
٢	0.390	11.44	مبرد ٢/٢ طردي عكسي
٢	0.650	11.61	مبرد ٢/٨
١	0.363	11.77	أطلس؛ ضامة
٢	0.440	11.7	مخلوط ٥٠:٥٠٪
٢	0.600	11.38	مخلوط ٦٥:٣٥٪
١	0.363	11.72	فسكوز ١٠٠٪



يتبين من النتائج التي يلخصها الجدول والشكل البياني السابق أنه توجد فروقاً دالة إحصائياً بين كثافة خيط اللحمة وبين التركييب النسجي وبين نوع خيط اللحمة في تأثيرها علي نفاذية الهواء (سم^٢/سم^٣ ث): حيث أن ❖ معنوى عند مستوى ٠,٠٥

- يمكن للدارسة ترتيب كثافة خيط اللحمة وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات كالتالي:
٢٨ حدفة/سم، ٢٤ حدفة /سم، ٢٠ حدفة/ سم.
- يمكن للدارسة ترتيب التراكييب النسجية وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات كالتالي: أطلس؛ ضامة، مبرد ٢/٨، مبرد ٢/٢.
- يمكن للدارسة ترتيب نوع خيط اللحمة وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات كالتالي
فسكوز ١٠٠٪، مخلوط ٥٠:٥٠٪، مخلوط ٦٥:٣٥٪.


تقييم الجودة الكلية للأقمشة المنتجة تحت البحث باستخدام متغيرات عوامل الدراسة المختلفة :

تم عمل تقييم الجودة الكلية للأقمشة المنتجة تحت البحث لإختيار أفضل عوامل الدراسة المختلفة (كثافة خيط اللحمية (سم) - التركيب النسجي - نوع خيط اللحمية) وذلك باستخدام أشكال الرادار Radar Chart متعدد المحاور ليعبر عن تقييم الجودة الكلية للأقمشة المنسوجة المنتجة تحت البحث حيث استخدمت الخواص الآتية :


(قوة شد القماش فى إتجاه اللحمية ، إستطالة القماش فى إتجاه اللحمية ، زاوية الإنضراج ، مقاومة الإحتكاك ، مقاومة الإتساحات ، مقاومة البكتريا والميكروبات ، نفاذية الهواء) لهذا التقييم وذلك بتحويل نتائج قياسات هذه الخواص إلى قيم مقارنة نسبية (بدون وحدات) تتراوح بين (صفر : ١٠٠) حيث أن القيمة الأكبر تكون الأفضل مع جميع الخواص .

جدول (١٠) ترتيب الجودة الكلية للأقمشة المنتجة تحت البحث باستخدام متغيرات عوامل الدراسة المختلفة من الأفضل إلى الأقل

رقم العينة	نوع التركيب النسجي	كثافة خيط اللحمية (سم)	نوع خامة خيط اللحمية /	معامل الجودة	الترتيب
٢٣	مرد ٢/٨	٢٨	مخلوط ٦٥:٣٥	٨٨,٣٦	١
٢٢	مرد ٢/٨	٢٨	مخلوط ٥٠:٥٠	٨٨,١٤	٢
٢٤	مرد ٢/٨	٢٨	فسكوز ١٠٠	٨٧,١٢	٣
١٣	مرد ٢/٨	٢٤	مخلوط ٥٠:٥٠	٨٤,١٩	٤
٢٥	أطلس ٤ ضامة	٢٨	مخلوط ٥٠:٥٠	٨٤,١٧	٥
١٥	مرد ٢/٨	٢٤	فسكوز ١٠٠	٨٤,٠٥	٦
١٤	مرد ٢/٨	٢٤	مخلوط ٦٥:٣٥	٨٣,٤٤	٧
٢٧	أطلس ٤ ضامة	٢٨	فسكوز ١٠٠	٨٣,٤٣	٨
٢١	مرد ٢/٢ طردى عكسى	٢٨	فسكوز ١٠٠	٨٢,٣٨	٩
٢٠	مرد ٢/٢ طردى عكسى	٢٨	مخلوط ٦٥:٣٥	٨٢,٠٦	١٠
١١	مرد ٢/٢ طردى عكسى	٢٤	مخلوط ٦٥:٣٥	٨١,٣٦	١١
١٧	أطلس ٤ ضامة	٢٤	مخلوط ٦٥:٣٥	٨١,١٣	١٢
١٨	أطلس ٤ ضامة	٢٤	مخلوط ٥٠:٥٠	٨١,٠١	١٣
١٢	مرد ٢/٢ طردى عكسى	٢٤	فسكوز ١٠٠	٨٠,٠٣	١٤
٩	أطلس ٤ ضامة	٢٠	فسكوز ١٠٠	٧٨,٩٢	١٥
٢٦	أطلس ٤ ضامة	٢٨	مخلوط ٦٥:٣٥	٧٨,٢٢	١٦
٥	مرد ٢/٨	٢٠	مخلوط ٦٥:٣٥	٧٧,٩٢	١٧
٦	مرد ٢/٨	٢٠	فسكوز ١٠٠	٧٧,٨٧	١٨
٤	مرد ٢/٨	٢٠	مخلوط ٥٠:٥٠	٧٧,٢٥	١٩
١	مرد ٢/٢ طردى عكسى	٢٠	مخلوط ٥٠:٥٠	٧٦,٩٤	٢٠
١٠	مرد ٢/٢ طردى عكسى	٢٤	مخلوط ٥٠:٥٠	٧٦,٨٧	٢١
١٩	مرد ٢/٢ طردى عكسى	٢٨	مخلوط ٥٠:٥٠	٧٥,٨٨	٢٢
٨	أطلس ٤ ضامة	٢٠	مخلوط ٦٥:٣٥	٧٤,٧٩	٢٣
١٨	أطلس ٤ ضامة	٢٤	فسكوز ١٠٠	٧٤,٦٤	٢٤
٧	أطلس ٤ ضامة	٢٠	مخلوط ٥٠:٥٠	٧٤,٦٢	٢٥
٣	مرد ٢/٢ طردى عكسى	٢٠	فسكوز ١٠٠	٧٣,٩٨	٢٦
٢	مرد ٢/٢ طردى عكسى	٢٠	مخلوط ٦٥:٣٥	٧٢,٣٧	٢٧



شكل (٤) يوضح أفضل العينات تحت تأثير تركيب نسجي (مبرد ٢/٨٥)، كثافة خامة اللحمية (٢٨ حدفه/ سم)، ونوع خيط اللحمية مخلوط ٦٥:٣٥٪



شكل (٥) أقل العينات تحت تأثير تركيب نسجي (مبرد ٢/٢ طردى عكسي)، كثافة خامة اللحمية (٢٠ حدفه/ سم) ونوع خيط اللحمية مخلوط ٦٥:٣٥٪

من الجدول (١٠) والأشكال الرادارية السابقة نستخلص ما يلي :

أن القماش المنتج بتركيب نسجي (مبرد ٢/٨٥)، كثافة خامة اللحمية (٢٨ حدفه/سم)، ونوع خيط اللحمية مخلوط ٦٥:٣٥٪ هو الأفضل على الإطلاق بالنسبة لجميع الخواص المقاسة للأقمشة المنتجة تحت البحث وذلك بمعامل جودة (٨٨.٣٦٪) بينما كان القماش المنتج بالتركيب النسجي مبرد ٢/٢ طردى عكسي المنفذ بعدد حدفات ٢٠ حدفه /سم وبخامة خيط اللحمية مخلوط (قطن /بوليستر ٣٥/٦٥٪) هو الأقل على الإطلاق بالنسبة لجميع الخواص المقاسة للأقمشة المنتجة تحت البحث وذلك بمعامل جودة (٧٢.٣٧٪)

المراجع

اولا المراجع العربية .

١. احمد رمزى احمد عطاالله "معايير جودة تصنيع الملابس الطبية فى ضوء المتغيرات التكنولوجية " رسالة دكتوراة - غير منشوره - كلية الاقتصاد المنزلى - جامعة المنوفية (٢٠١١م).
٢. امال حسن كمال الدين " اثر التجهيزات المقاومة للبكتريا على بعض خواص الأداء الوظيفى للأقمشة " رسالة دكتوراة - غير منشوره - كلية الاقتصاد المنزلى - جامعة المنوفية (٢٠٠٦م)

٣. أية محمد فوضى الششتاوى لبشتين " تأثير معالجة الأقمشة السليلوزية لمقاومة بعض أنواع البكتريا على الخواص الوظيفية للأقمشة الوقائية" رسالة دكتوراة - كلية التربية النوعية - جامعة طنطا (٢٠٠٦م) .
٤. داليا فاروق سليمان السيد " تأثيراستخدام بعض التراكيب البنائية والصبغات الأمنة بيئيا على الخواص الوظيفية لأقمشة ملابس الأطفال " رسالة دكتوراة- غير منشوره - كلية الاقتصاد المنزلى - جامعة المنوفية(٢٠١٠م).
٥. رحاب جمعة ابراهيم عبد الهادى " تاثير تجهيز الأقمشة الصوفية والمخلوطة لمقاومة الكائنات الحية الدقيقة للالفاء بالغرض الوظيفى للمنتج النهائى " رسالة ماجستير - غير منشوره - كلية التربية النوعية - جامعة طنطا (٢٠٠٦م)
٦. شيما عواد ابراهيم المرسى "تعظيم القدرة الوظيفية والجمالية لأقمشة الملابس الصوفية المخلوطة المنتجة ببعض التراكيب البنائية والأساليب التنفيذية المختلفة" رسالة دكتوراة - كلية التربية النوعية - جامعة طنطا(٢٠١٣م).
٧. فؤدية عبدالسلام محمود" إمكانية الوصول إلى بعض المعايير الوظيفية للمنتجات المنسوجة وغير المنسوجة لتطوير رضى الطبيب داخل غرفة العمليات "رسالة ماجستير - كلية الإقتصاد المنزلى- جامعة المنوفية (٢٠١٢م).
٨. محمد صالح عبد الحميد صالح "دراسة تأثير التركيب البنائي لأقمشة الكريب ومقومات التشغيل على جودة وصلات الحياكة " رسالة دكتوراة - كلية التربية النوعية - جامعة بنها(٢٠١٣م).
٩. مها طلعت السيد خلف اللة " تحسين الأداء الوظيفى للأقمشة المستخدمة فى المجال الطبى بتجهيزها لمقاومة البكتريا وازالة الآتساخات " رسالة ماجستير - غير منشوره - كلية الاقتصاد المنزلى - جامعة المنوفية (٢٠٠٩م)
١٠. هبة خميس عبد التواب "معايير جودة تصنيع وإنتاج بعض المنتجات النسجية المستخدمة فى الغرف الجراحية "رسالة ماجستير- كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان (٢٠٠٧م)
١١. هشام احمد عاصم "التصميم والتشغيل للملابس الطبية فى ضوء مفاهيم الأمان والسلامة المهنية " رسالة دكتوراة - غير منشوره - كلية الاقتصاد المنزلى - جامعة حلوان (٢٠١٠م).
١٢. ياسمين عبدالعزيز محمد " تحقيق الصفات المميزة للأنتقال الحرارى خلال طبقات من الأقمشة لتحسين خواص الحماية والراحة لبعض الأقمشة الواقية "رسالة ماجستير - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان (٢٠١١م).

ثانيا مراجع النت:

- www.broonzyah.net

Achieving the most appropriate scientific criteria for fabrics employed in the field of veterinary medicine

A.D / Adel Jamal al-Din al-Hindawi * *A. M. D / Ola Yusuf Abdulla* **

Shaima Abdel Hamid Abdel Fattah ***

Abstract

This research aims to conduct a pilot study to achieve the most appropriate scientific criteria for fabrics employed in the field of veterinary medicine, which achieve better functionality in terms of structure Textile and intensity of thread and weft type thread the meat was produced these fabrics plant tissue Zifta company Delta and weaving were specifications thread warp used fixed Cotton 100 Namira% (20/1) Theatre crude were specifications thread weft yarns of (30/1) Cotton / polyester 65/35%, Cotton / polyester 50/50%, 100% Viscose suitable for this purpose for different variants of the following

- 1 -Textile Composition: (chilled 2/2 extrusive reverse, chilled 8/2, Atlas 4 ribbed).
- 2 - weft thread density: (20-24-28 Haddfah/cm).

After the implementation of the samples of fabrics was conducted processors initial fabrics produced under Find a stage Chalking migraines and then make a tackle against the bacteria and then has been making some laboratory tests by a factor of quality company Misr Spinning and Weaving and the National Research Center in Cairo was the tests measured is (tensile strength and elongation - Test friction - Test resistant fabrics for wrinkled and wrinkling - Test resistant fabrics for Atsakhat - Test air permeability - Test-resistant bacteria and microbes) and were treated statistical results of tests using appropriate statistical methods.

* Professor Emeritus of Clothing and Textiles Faculty of Specific Education Tanta University

**Professor of clothing and textiles Assistant Department of Clothing and Textiles College Alaguetsadalmenzly

*** Department of Clothing and Textiles College of Home Economics, University of Menoufia

The study found: -

- 1 - the best in terms of the characteristics of the samples tested installing textile fabric product (chilled 8/2) and the intensity of the severity of the meat (28 Haddfah / cm) and the weft thread type mixture 65:35%.
- 2 - less in terms of the characteristics of the samples tested installing textile fabric product (chilled 2/2) and the intensity of the severity of the meat (20 Haddfah / cm) and the weft thread type mixture 65:35%.