

---

**تأثير بعض عوامل التركيب البنائي لأقمشة المزدوج السادة علي خواص  
الأداء الوظيفي لأقمشة أغطية مقاعد السيارات المنفذة بتصميمات  
مستمدة من الزخارف الهندسية الإسلامية**

**إعداد**

**أ.د/ غادة محمد الصياد**

أستاذ بقسم الغزل والنسيج والتريكو  
كلية الفنون التطبيقية - جامعة دمياط

**م/ هبة مهني غنايم**

معيدة بقسم الغزل والنسيج والتريكو  
كلية الفنون التطبيقية - جامعة دمياط

**أ.د/ محمد ماهر السيد علي**

أستاذ متفرغ بقسم الغزل والنسيج والتريكو  
كلية الفنون التطبيقية - جامعة دمياط

**د/ حسام الدين السيد**

مدرس بقسم الغزل والنسيج والتريكو  
كلية الفنون التطبيقية - جامعة دمياط

مجلة بحوث التربية النوعية - جامعة المنصورة

عدد (٣٥) - يوليو ٢٠١٤

---

تأثير بعض عوامل التركيب البنائي لأقمشة المزيج السادة على خواص الأداء الوظيفي لأقمشة اغطية مقاعد السيارات

## تأثير بعض عوامل التركيب البنائي لأقمشة المزدوج السادة علي خواص الأداء الوظيفي لأقمشة أغطية مقاعد السيارات المنفذة بتصميمات مستمدة من الزخارف الهندسية الإسلامية

إعداد

أ.د/ غادة محمد الصياد\*\*

أ.د/ محمد ماهر السيد علي\*

م/ هبة مهني غنايم\*\*\*\*

د/ حسام الدين السيد\*\*\*

### الملخص العربي :

تعتبر صناعة وسائل النقل والمواصلات من أكبر الاسواق التي تستخدم فيها التطبيقات الحديثة للمنسوجات، حيث شاع استخدامها في التطبيقات غير الظاهرة والتطبيقات الظاهرة مثل أقمشة مقاعد السيارات ورغم ذلك لم ينل هذا النوع من الأقمشة جانبا كافيا من الدراسة العلمية، كما أن معظم أقمشة أغطية مقاعد السيارات مستوردة ولا تعتمد تصميماتها علي الوحدات الزخرفية ذات الهوية المصرية علي الرغم من احتواء الفن المصري الاسلامي علي العديد من الزخارف ذات القيمة الجمالية العالية، ومن هنا ظهرت الحاجة لوجود دراسة تبحث في خواص أقمشة المقاعد والمتطلبات التقنية إلي جانب المتطلبات التصميمية المطلوب توافرها في أقمشة مقاعد السيارات من خلال إثراء تصميمات أقمشة مقاعد السيارات عن طريق الاستفادة من جماليات الزخارف الهندسية الإسلامية.

ويهدف البحث إلي تحقيق الخواص الوظيفية المطلوب توافرها في أقمشة فرش مقاعد السيارات المنسوجة بأسلوب المزدوج السادة برؤية جمالية تؤكد علي الهوية المصرية وتفي بحاجة السوق المحلي.

### مقدمة:


ازداد اهتمام مصنعوا السيارات بالمقصورة الداخلية للسيارة بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، نظرا لقضاء المستهلك وقتا كبيرا بداخلها أثناء قيادة السيارة، لذلك أصبح مستوى الراحة بكافة أشكالها العامل الرئيسي الذي يؤخذ بعين الاعتبار من قبل المستهلك عند شرائه سيارة جديدة(١).

\* أستاذ متفرغ بقسم الغزل والنسيج والتريكو - كلية الفنون التطبيقية - جامعة دمياط  
\*\* أستاذ بقسم الغزل والنسيج والتريكو - كلية الفنون التطبيقية - جامعة دمياط  
\*\*\* مدرس بقسم الغزل والنسيج والتريكو - كلية الفنون التطبيقية - جامعة دمياط  
\*\*\*\* معيدة بقسم الغزل والنسيج والتريكو - كلية الفنون التطبيقية - جامعة دمياط

1- Kovačević S., and others ; Analysis of Motor Vehicle Fabrics. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe January- December B 2008, Vol. 16, No. 6 (71) p. 32.

تأثير بعض عوامل التركيب البنائي لأقمشة المزوج السادة علي خواص الأداء الوظيفي لأقمشة أغطية مقاعد السيارات

وتقدر النسبة المئوية من المنسوجات المستخدمة في السيارة بـ ٢٪ من الوزن الكلي للسيارة، حيث يستخدم حوالي من ٢٠ - ٢٥ كجم من المنسوجات في السيارة تشمل ٣,٥ كجم أغطية المقاعد، ٤,٥ كجم سجاد، ١,٦ كجم أحزمة وخرائطيم، ١,٥ كجم للإطارات، ٠,٩ كجم أحزمة الأمان، ١,٢ كجم الوسائد الهوائية، ٤,٥ كجم للمنسوجات في المواد المركبة، ٢,٢ كجم استخدامات اخري مثل الفلاتر (١). ويوضح ذلك شكل (١) .



شكل (١) التطبيقات المختلفة للمنسوجات المستخدمة في السيارة ووزنها بالكجم

ومن هنا تأتي أهمية المنسوجات كونها ضرورية لإنتاج أسطح تتميز بالمظهر الجذاب ونعومة الملمس بالإضافة لأنها تلعب دورا هاما في عملية عزل الصوت وتقليل الاهتزازات إلي جانب دورها المتزايد في مجال السلامة علي الطريق .

تعتبر المنسوجات المزدوجة من المنسوجات المركبة من سدائين ولحمتين اذ تتكون هذه المنسوجات من قماشتين إحداهما تكون وجه القماش (الطبقة العليا) والأخرى تكون الظهر (الطبقة السفلي) ويمكن ان يكون كل منهما منفصل عن الاخرى او متماسكة احيانا تتبادل كل منهما الظهور مع الاخرى علي سطح المنسوج محدثة النقش طبقا للفكر التصميمي الموضوع (٢ & ٣).

أخذت الزخارف الهندسية في ظل الحضارة الإسلامية أهمية خاصة و شخصية فريدة لا نظير لها في أى حضارة من الحضارات (٤).

- ١ - هبة خميس عبد التواب: (تحقيق أفضل الخواص الوظيفية لانتاج أقمشة الوسائد الهوائية بالسيارات) - رسالة دكتوراة- كلية الفنون التطبيقية- جامعة حلوان- ٢٠١٣، ص٢٥.
- ٢- حسن علي رحمة، طارق احمد ابراهيم: الأقمشة المزدوجة بين النظرية والتطبيق، مجلة علوم وفنون، المجلد التاسع عشر، العدد الاول، يناير ٢٠٠٧، ص١٤٩.
- ٣- منار ماهر محمد: أثر اختلاف مساحات التبادل في الأقمشة المزدوجة علي بعض الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة، رسالة ماجستير، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، ٢٠٠١، ص١.
- ٤- عادل الألوسي: روائع الفن الإسلامي ، عالم الكتب، القاهرة، ٢٠٠٣، ص٢٧

## مشكلة البحث:

يقبل إنتاج أقمشة فرش مقاعد السيارات المنسوجة بأسلوب المزدوج السادة في مصر، كما لم يتم التأكيد على الهوية المصرية والاستفادة بالشكل الكافي من جماليات الزخارف الهندسية الإسلامية في تصميم وإنتاج أقمشة فرش مقاعد السيارات. ويمكن تحديد مشكلة البحث في التساؤل التالي:

كيف يمكن إنتاج أقمشة منسوجة بأسلوب المزدوج السادة بزخارف هندسية إسلامية تستخدم كأغطية لمقاعد السيارات وتحقق الخواص الوظيفية المطلوبة بصورة يقبلها السوق المحلي؟

## هدف البحث:

الحصول على أقمشة لفرش مقاعد السيارات منسوجة بأسلوب المزدوج السادة بتصميمات هندسية إسلامية تتوافر بها خواص الاداء الوظيفي من (متانة - مقاومة التوبير - مقاومة الاحتكاك - سهولة التنظيف) بالإضافة إلي الخواص الجمالية.

## فروض البحث:

١. تؤثر خامة اللحمت (بوليستر - نايلون - أكريليك) علي خواص المتانة والمرونة ومقاومة التآكل بالإحتكاك ومقاومة الإشتعال في الأقمشة المنتجة.
٢. تؤثر نمر خيوط اللحمت المستخدمة وكثافة اللحمة في السم علي خواص المتانة والمرونة ومقاومة التآكل بالإحتكاك ومقاومة الإشتعال في الأقمشة المنتجة.
٣. استخدام الزخارف الهندسية الإسلامية يزيد من القيمة الجمالية للأقمشة المنتجة.

## حدود البحث:

١. الأقمشة المنتجة: أغطية مقاعد السيارات.
٢. الأسلوب التطبيقي: المزدوج السادة.
٣. الخامات المستخدمة: البوليستر والبولي أميد والأكريليك.
٤. النول المستخدم: ماكينة سميت (لامكوكية) SMIT CJ 9000، وأسلوب قذف اللحمة (الرايبر).
٥. الزخارف المستخدمة: الزخارف الهندسية الإسلامية.

## منهج البحث:

يتبع البحث المنهج الوصفي والتجريبي.

## ١. الإطار النظري للبحث:

### ١-١. أقمشة مقاعد السيارات:

يعد مقعد السيارة أهم جزء في الديكور الداخلي للسيارة لأنه الواجهة الرئيسية لها ، والتي من خلالها يتسنى للمستهلك الشعور بالراحة وجمالية المظهر(١).

تهمين الأقمشة المنسوجة بنسبة ٥١% من اجمالي الأقمشة المستخدمة في مفروشات السيارات حيث تشارك اقمشة الدوبي المنسوجة بنسبة ٣٢% ، يليها أقمشة الجاكارد بنسبة ١٨% وهذه النسبة في تزايد، وتستخدم القطيفة المنسوجة بنسبة ضئيلة حوالي ٠,٤٥% (٢).

تعد الأقمشة المنسوجة بأسلوب السادة والمصنوعة من البوليستر واحدة من الأشكال الأكثر تقليدية لأقمشة مفروشات السيارات ، وتعتبر الأقمشة المنسوجة بأسلوب السادة هي الأشهر كمفروشات للسيارات في غرب أوروبا، حيث استخدمت هذه الأقمشة في مفروشات ٤٤:٥٥% من السيارات في أوروبا منذ أواخر عام ١٩٨٠م.

وتعتبر الأقمشة المنسوجة هي الموصي بها لمنتجي السيارات لاستخدامها في اغطية المقاعد لأنها أثبتت بالتجربة خواصها الجيدة في مقاومتها لقوي القطع والتمزق مما يزيد من العمر الاستهلاكي لها(٣).

### ١-١-١ المتطلبات التقنية والخواص الميكانيكية الواجب توافرها في اغطية مقاعد السيارات:

بدافع من ارتضاع إمكانات الابتكار في مجال صناعة المقاعد أصبحت الراحة والخواص الوظيفية والتصميم هي النقاط الرئيسية للمفاهيم المستقبلية لصناعة المقاعد .

تحتاج خامات اغطية المقاعد لأن تكون ذات سطح ثابت وصلب وبالتالي فإنها تحتاج إلي تحقيق المتطلبات الفنية المتفق عليها(٤). بالإضافة إلي أن هناك اتصال مباشر بين مقعد السيارة وجسم الإنسان وهذا يؤثر علي الشعور بالراحة أثناء القيادة والاستهلاك ولذلك ليس فقط الخواص التقنية و الميكانيكية والجمالية ولكن أيضا خواص الراحة هامة وتحتاج إلي مزيد من التطوير(٥) ، فأقمشة المقاعد مثلا لا بد أن تكون ذات سطوح لها قدرة علي إحداث قوي احتكاك مناسبة لتحقيق

- 1- Walter Fung & Mike Hardcastel, Textiles in Automotive Engineering, woodhead publishing, England, 2001, p.149
- 2- R.Shishoo, Textiles advances in the Automotive industry, woodhead publishing, England, 2008,p.47.
- 3- Gülsah Pamuk & Fatma Çeken , Research on Breaking and Tearing Strengths and Elongation of Automobile Seat Cover Fabrics, Textile Research Journal, January 2009, vol79(1):p.57
- 4- T.Rowe, Interior textiles"Design&development",The Textile Institute, Woodhead publishing limited,2009,p.258
- 5- Akgun M., and others," Investigation of the effect of yarn locations on color properties of polyester automotive upholstery woven fabrics after abrasion", textile research journal,2010,80(14):1422,1423

الراحة والاستقرار للجالسين حيث أن نقص مقدار هذه القوى يكون سببا في حدوث الإنزلاق وعدم الاحساس بالارتياح وخاصة عند الجلوس لفترات طويلة(١).

ومن الخصائص المطلوب توافرها في أقمشة مقاعد السيارات مقاومة الاحتكاك والتوير، قوة الشد، مقاومة التمزق، مقاومة اشعة الشمس ، ثبات اللون للضوء والعرق والاحتكاك، نفاذية الهواء وبخار الماء، مقاومة الاشتعال، مقاومة الاتساخ (٢).

#### ٢.١- الخامات المستخدمة في صناعة أغطية مقاعد السيارات:

هناك ثلاث فئات رئيسية من الألياف الصناعية تستخدم في صناعة مفروشات السيارات هي النايلون والبوليستر والأكريليك(٣).

#### ١ - ٢ - ١ - ألياف البوليستر:-

ارتفعت خامة البوليستر لمكانة بارزة خلال العامين ١٩٧٠ و ١٩٨٠ وحاليا يستخدم في أكثر من ٩٠% من أقمشة مقاعد السيارات علي مستوى العالم.

تعد خامة البوليستر هي الألياف المثلي لصناعة أغطية مقاعد السيارات للعديد من سمات الجودة المتوفرة به مثل المقاومة الجيدة للأشعة فوق البنفسجية ،مقاومة الاحتكاك، مقاومة التمزق، ثبات اللون(٤)، كذلك فألياف البوليستر تتميز باستعادة جيدة للمرونة، ومقاومة ممتازة للكيميائيات والمذيبات ما عدا حمض الكبريتيك المركز، مقاومة جيدة للعض والقدم ،وطاقة الإمتصاص المطلوبة وخواص العزل الكهربائي ، ومقاومة ممتازة للمعالجات الحرارية وسهولة العناية ، حيث تعد هذه الخواص هي نقاط القوة لخامة البوليستر، لذا فهي تعد أشهر الألياف المستخدمة لأقمشة السيارات بسبب أدائها الميكانيكي الفائق، ولذلك غالبا ما استخدمت هذه الألياف لأغطية المقاعد(٥).

وبالنسبة للراحة الحرارية فيعد البوليستر المنسوج والمجهز لإكسابه الخاصية الهيدروفيليه/الهيجروسكوبية (محب للماء - يمتص الماء) أفضل من البوليستر غير المجهز لأن النوع المجهز يساعد في عملية التهوية وتبخير العرق(٦)، مما يزيد الشعور بالراحة وخاصة عند القيادة لمسافات طويلة أثناء ارتفاع درجات الحرارة .

١ - محمد صبري: اختبارات المنسوجات، دار نوبار للطباعة، الطبعة الأولى، ص١٦٤.

٢ - هبة خميس عبد التواب: مرجع سابق، ص٣٣.

٣ - شيرين مجدي حسن: (دراسة مواصفات الأقمشة المستخدمة في صناعة مفروشات السيارات) - رسالة ماجستير- كلية الهندسة - جامعة الاسكندرية - ٢٠٠٤، ص٦

٤ - Gülsah Pamuk & Fatma Çeken :op.cit,p.48

٥ - شيرين مجدي حسن: مرجع سابق، ص٦

6- Walter Fung & K.C.Parsons, "some investigations into the relationship between car seat cover materials and thermal comfort using human subjects", journal of industrial textiles, 1996, 26(2):p.175

## ١- ٢- ٢- ألياف (النايلون ٦ والنايلون ٦.٦) (١):-

كان النايلون هو الخامة الصناعية المهيمنة علي صناعة مقروشات السيارات ويرجع ذلك إلي مميزاته المتمثلة في مقاومته للاحتكاك، المتانة، قابلية الصباغة، العمر الاستهلاكي الطويل، سهوله توفره، يعد النايلون ٦.٦ هو أول الألياف الصناعية المستخدمة في صناعة أقمشة السيارات حيث يتميز بعدد من السمات مثل المتانة والمرونة والصلابة ومقاومة ممتازة للإجهاد و الاحتكاك ومقاومة الأتربة ومقاومة جيدة للمذيبات ولكن كلاهما لم يبد مقاومته للأحماض القوية ، كذلك فإنه يتميز برخص ثمنه والقدرة علي الاحتفاظ بالمظهر وتوفره في مجموعة كاملة من الألوان ودرجات اللمعان.

## ١- ٢- ٣- ألياف الأكريليك (٢):-

تحتوي شعيرات الأكريليك علي نسبة عالية من الأكريلونيتريل والذي يمتص كمية ضئيلة جدا من الأشعة فوق البنفسجية ولا يتأثر أو يتحلل بها، لذلك يتمتع الأكريليك بمقاومة ممتازة للأشعة فوق البنفسجية ، كما يمتاز الأكريليك بالمظهر الجمالي والملمس الناعم فله ملمس ومظهرية الصوف وبالرغم من ذلك فإنه يستخدم بقله في أقمشة المقاعد بسبب أدائه الميكانيكي المتوسط ومقاومته الضعيفة للاحتكاك.

## ١- ٣- الأقمشة المزوجة:

تتكون الأقمشة المزوجة من مجموعتين من خيوط السداء واللحمة حيث تتعاشق كل مجموعة مع الأخرى لإنتاج قطعة القماش الخاصة بها مما ينتج طبقة وجه منفصلة وطبقة ظهر منفصلة، ويمكن أن تكون كلتا الطبقتان منفصلتين أو متصلتين بحيث تبدو كقماشة واحدة، والغرض من هذا التركيب ربما يكون نفعي تماما مثل تحسين قدرة القماش علي العزل الحراري وربما يكون بغرض جمالي من خلال وجود مجموعات الخيوط في كل اتجاه مما يحسن إمكانية إنتاج تأثيرات معقدة تعتمد علي اللون أو التغيرات الهيكلية (٣)، ويمكن استخدام تركيب نسجي واحد لكل من طبقتي القماش مثل السادة أو المبرد أو الأطلس أو مختلفين في كل من طبقتي القماش، ويطلق علي الأقمشة المستخدمة في إنتاجها تركيب نسجي سادة ١/١ بأقمشة المزوج السادة.

## ١- ٤- الزخارف الهندسية الإسلامية:

تعد الزخارف الهندسية أعقد وأبسط الزخارف المستخدمة في شتي انواع الفنون؛ والتي تتشابه في بعض الحضارات المتناظرة أو المتعاقبة. كما أن الزخارف الهندسية تتميز بكونها قابلة للتطبيق في العديد من الفنون وبخاصة فن النسيج، حيث تشكل طرازاً خاصاً لا ينال منه القدم، ولا يتجاوزه الذوق العام، كما يتفق مع العديد من المعتقدات والأفكار في الحضارات المتعددة، كما أن

١ - شيرين مجدي حسن: مرجع سابق، ص٦

٢ - شيرين مجدي حسن: مرجع سابق، ص٦

2- Z.J.Grosicki : "Watson's Advanced Textile Design", Fourth Edition, Woodhead publishing limited, 1977, p.103.



لهذه الزخارف تناغمات خاصة متسقة مع بعضها يمكن أن يتم دمجها مع بعضها البعض واستنباط زخارف وتكوينات جديدة تتميز بالجدة والأصالة والمعاصرة (١).


## ٢- التطبيقات العملية للبحث:-

### ١-٢ نماذج التجربة الفنية التصميمية:


توضح النماذج التالية التجارب الفنية التي تم تصميمها بالوحدات الزخرفية الهندسية الإسلامية.

### ٢- ١- ١- التصميم الأول:


شكل (٢) يوضح التصميم السداسي المستخرج منه الوحدة الزخرفية شكل (٣) المستخدمة في التصميم الأول.




شكل (٣)



شكل (٢)



شكل (٥) يوضح تكرارين من التصميم الأول




شكل (٤) يوضح تكرار من التصميم الأول


<sup>1</sup> - طارق صالح سعيد، نيفين حسن محمد: دراسة تحليلية مقارنة لنماذج من الزخارف الهندسية من الحضارات المختلفة واستخدامها في أقمشة المفروشات، بحث منشور، مجلة علوم وفنون، المجلد الثامن عشر، العدد الثالث، يوليو ٢٠٠٦.

٢- ١- ٢- التصميم الثاني:


شكل (٦) يوضح التصميم السداسي المستخرج منه الوحدة الزخرفية شكل (٧) المستخدمة في التصميم الثاني.




شكل (٧)



شكل (٦)




شكل (٩) يوضح تكرارين من التصميم الثاني




شكل (٨) يوضح تكرار من التصميم الثاني

٢- ١- ٣- التصميم الثالث:


شكل (١٠) يوضح التصميم المستخرج منه الوحدة الزخرفية شكل (١١) المستخدمة في التصميم الثالث.



شكل (١١)



شكل (١٠)



شكل (١٣) يوضح ٤ تكرارات من السداء و تكرارين من اللحمة



شكل (١٢) يوضح تكرار من التصميم الثاني

## ٢-٢- مواصفات العينات المنفذة:

تم انتاج ٣ عينات من الأقمشة المنسوجة والخاصة بموضوع الدراسة بنسب تماسك متماثلة وانقسمت الأقمشة المنتجة إلي ثلاث عينات كما في جدول (١):

جدول (١) مواصفات العينات المختبرة

رقم العينة	السداء			اللحمة			التركيب النسجي	تشريب السداء (%)	تشريب اللحمة (%)	وزن المتر الطولي للقماش (جم)
	الخامة	نمرة (دئير)	الكثافة/سم بالتساوي للطبقتين معا	الخامة	نمرة (دئير)	الكثافة/سم (للتبقتين معا)				
١	بوليستر مبنط	١٥٠	٧٢	بوليستر محلول	٣٠٠	٣٠	مزوج	٧%	٢.٨%	٣٣٠
٢	بوليستر مبنط	١٥٠	٧٢	نايلون	١٥٠	٥٦	سادة	٤.٧%	٣%	٣٢٣
٣	بوليستر مبنط	١٥٠	٧٢	أكريليك	٢٠٠	٢٢	1/1	٦%	٢%	٣٢٦

الشكل التالي يوضح صورة للعينة المنفذة (للتصميم الأول) بأسلوب المزوج السادة ، أبعاد التكرار ( ١٧.٥ سم X ١٧.٥ سم ) ، حيث تم انتاج الثلاث عينات محل الدراسة من التصميم الأول.



شكل (١٥) ظهر القماش



شكل (١٤) وجه القماش

٢-٢ -١ - مواصفات ماكينة الجاكارد المستخدمة :

- اسم الماكينة : سميت(لامكوكية) SMIT CJ 9000 .
- نوع جهاز الجاكارد: دبل جاكارد.
- عدد شناكل الجاكارد: ٣٠٧٢ شناكل.
- عدد الشناكل المستخدمة للتصميم: ٢٥٦٠ شناكل.
- أسلوب قذف اللحمة: الرايبر
- عرض التكرار = ١٧,٥ سم .
- ارتفاع التكرار = ١٧,٥ سم.
- عرض القماش = ١٤٠,٥ سم بالبراسل .
- عدد تكرارات في عرض المنسوج = ٨ تكرارات .
- عرض السداء بالمشط = ١٤٣,٨ سم بالبراسل .
- عدد فتل السم = ٧٢ فتلة / سم على النول .

٢-٢ -٢ - مواصفات السداء المستخدم في العينات الثلاثة :

- عدد فتل ١ سم مجهز = ٧٤ فتلة / سم للطبقتين
- نمرة السداء = ١/١٥٠ دنيير.
- خامة السداء : بولي استر مبنط .
- ترتيب السداء: (١ وجه: اظهر).
- ألوان السداء : لوتين.
- ترتيب الوان السداء:(اقتلة أبيض:١ فتلة أسود)

٢-٢ -٣ - مواصفات اللحمت المستخدمة:

- عينة (١)

- عدد لحمت ١ سم مجهز = ٣٠ لحمة / سم للطبقتين.
- نمرة اللحمية = ١/٣٠٠ دنيير.
- خامة اللحمية : بولي استر محلول .
- ترتيب اللحمت: (١ الحمة وجه: الحمة ظهر)
- ألوان اللحمت : لوتين.
- ترتيب الوان اللحمية:(لحمة أصفر:١ لحمة موف)

- عينة (٢)

- عدد لحمت ١ سم مجهز = ٥٦ لحمة / سم للطبقتين.
- نمرة اللحمية = ١/١٥٠ دنيير.
- خامة اللحمية : نايلون .

- ترتيب اللحامات: ( ١ الحمة وجه: الحمة ظهر)
- ألوان اللحامات : لون واحد(أصفر).

#### - عينة(٣)

- عدد لحامات ١ سم مجهز = ٢٢ لحمة / سم للطبقتين.
- نمرة اللحمة = ٢٠٠ دنير.
- خامة اللحمة : بولي أكريليك .
- ترتيب اللحامات: ( ١ الحمة وجه: الحمة ظهر)
- ألوان اللحامات : لوتين.
- ترتيب اللون اللحمة(الحمة أخضر: ١ لحمة أحمر)

#### ٢- ٢- ٤- التراكيب النسجية المستخدمة:

- تم التنفيذ بأسلوب المزوج السادة

#### ٢-٣- الاختبارات المعملية:

تم اجراء بعض الاختبارات المعملية علي الأقمشة محل الدراسة لقياس خواص الأداء الوظيفي المختلفة في المركز القومي للبحوث ومعهد القياس والمعايرة ،وهذه الاختبارات كالتالي:

#### ٢- ٣- ١- قوة الشد والإستطالة Tensile strength and Elongation

تم إجراء تجارب قوة الشد والإستطالة للأقمشة محل الدراسة علي جهاز Asano Machine وذلك طبقا للمواصفة القياسية ASTM D 5035-03

#### ٢- ٣- ٢- مقاومة الاحتكاك Friction Resistance

تم إجراء تجارب مقاومة الاحتكاك للأقمشة محل الدراسة علي جهاز Toyoseiki (JIK) وذلك طبقا للمواصفة القياسية ASTM D 3885-04

#### ٢- ٣- ٣- درجة التويير Pilling

تم إجراء تجارب قياس درجة التويير للأقمشة محل الدراسة علي جهاز Asano Machine وذلك طبقا للمواصفة القياسية JIS L 1076-1985

#### ٢- ٣- ٤- سلوك الخامة عند الاحتراق Burning Behavior

تم إجراء تجارب مقاومة الخامة لانتشار اللهب عند وضعها أفقيا وتعريضها للهب للأقمشة محل الدراسة علي جهاز Staton Redcroft UL94 Flame Chamber وذلك طبقا للمواصفة القياسية ISO 3795:1989

### ٣- النتائج والمناقشة:

أظهرت الإختبارات النتائج التالية:

جدول (٢) متوسطات نتائج اختبارات العينات محل الدراسة

قوة الشد (كجم)		الاستطالة (%)		الاحتكاك (عدد الدورات)		مقاومة التويير*		سرعة انتشار اللهب**	
نجمه	سداى	نجمه	سداى	نجمه	سداى	نجمه	سداى	نجمه	سداى
١	١١٥	٢٢٩,٧	٢٢,٧	٢٢,٢	٢٢٤,٧	٢٥٩,٣	١٠٠,٠	٨٠,٠	٨٠,٠
٢	١١٤	١٩٢,٧	٢٦,٠	٤٠,٣	٢٤٠,٧	٢٧٢,٠	١٠٠,٠	٨٠,٠	١٠٠,٠
٣	١١٠,٣	١٦٦,٣	٣٨,٧	٦٠,٠	٢٠٩,٧	١٣٨,٢	٤٠,٠	٦٠,٠	٤٠,٠


\*مقاومة التويير: A=١٠٠% (أقل تويير) - B=٧٠% (تويير متوسط) - C=٤٠% (أعلي تويير)

\*\*سرعة(مقاومة) انتشار اللهب: ١٠٠=بطئ جدا - ٨٠=بطئ - ٦٠=متوسط - ٤٠=سريع - ٢٠=سريع جدا


(\*\*) باعتبار أن نسبة ١٠٠% في سرعة انتشار اللهب هي للدلالة علي كونها حققت أفضل معدل لهذه الخاصية عند

حساب المتوسطات النسبية إحصائيا.


### التمثيل البياني والتحليل الإحصائي لمتوسطات نتائج اختبارات العينات:



شكل(١٦) متوسطات نتائج قياسات الخواص المقاسة للعيينة (١)



شكل (١٧) متوسطات نتائج قياسات الخواص المقاسة للعينة (٢)



شكل (١٨) متوسطات نتائج قياسات الخواص المقاسة للعينة (٣)

### ١-٣- اختيار قوة الشد للعينات محل الدراسة:

توضح الأشكال (١٦ & ١٧ & ١٨) أن قوة الشد في اتجاه السداء تحقق معدل أعلى في العينة الأولى عن العينة الثانية والثالثة، و ان معدل قوة الشد في اتجاه اللحمه تحقق أعلى معدل في العينة الأولى وأقل معدل في العينة الثالثة، ويرجع عدم جود اختلاف كبير في قوة الشد للعينات في اتجاه السداء لأن السداء في الثلاث عينات من خامه ونمرة واحدة وهي البوليستر، أما وجود الاختلاف في اتجاه اللحمه لأن متانة البوليستر والنايلون أعلى من متانة الأكرليك، بالإضافة لأن كثافة اللحمه أعلى في العينتين الأولى والثانية من العينة الثالثة.

### ٢-٣ اختبار الاستطالة للعينات محل الدراسة:

توضح الأشكال (١٦&١٧&١٨) أن نسبة الاستطالة في اتجاه السداء تحقق أعلى معدل في العينة الثالثة وأقل معدل في العينة الأولى، وان نسبة الاستطالة في اتجاه اللحمية تحقق أعلى معدل في العينة الثالثة وأقل معدل في العينة الأولى، ويرجع ذلك لأن ألياف الأكريليك تتمتع بنسبة استطالة ٢٠:٥٥% حتي حدوث القطع يليها تقريبا ألياف النايلون بنسبة ١٥:٤٥% ثم البوليستر ١٥:٣٠%، مما أدى لزيادة استطالة السداء في العينة الثالثة عن باقي العينات لأن لحماتها من خامة الأكريليك وذات كثافة أقل من العينات الأخرى وتخانة أكبر مما أدى لإكساب العينة مزيد من الاستطالة في هذا الاتجاه حيث أن زيادة كثافة اللحمية/سم تزيد من استطالة السداء، أما العينة الأولى فحصلت علي أقل نسبة استطالة في اتجاه السداء واللحمية لأن كلاهما من خامة البوليستر وبكثافة لحمية أقل من العينة الأولى بالإضافة لأنها تحقق أعلى قوة شد .

### ٣-٣ اختبار مقاومة الإحتكاك للعينات محل الدراسة:

توضح الأشكال (١٦&١٧&١٨) أن العينة الثانية هي الأفضل مقاومة للاحتكاك في اتجاه السداء واللحمية وأن العينة الثالثة هي الأقل مقاومة للإحتكاك في اتجاه السداء واللحمية، والسبب في ذلك أن كلا من خامة النايلون والبوليستر تتمتعان بقدرة عالية علي مقاومة الاحتكاك علي عكس خامة الأكريليك ذات المقاومة الضعيفة للاحتكاك، لذلك أعطت العينة الثالثة أقل مقاومة للاحتكاك في اتجاه اللحمية بسبب قلة كثافة اللحمية/سم مقارنة بالعينات الأخرى وأعطت العينة الثانية ذات اللحمية النايلون أعلى مقاومة للاحتكاك في اتجاه اللحمية بسبب زيادة كثافة اللحمية/سم يليها مباشرة العينة الأولى ذات اللحمية البوليستر أما بالنسبة للسداء ولأنه من خامة البوليستر في الثلاث عينات وبنفس النمرة فكانت معدل مقاومته للاحتكاك بنسب متقاربة للثلاث عينات وان كان وصل لأعلاها في العينة الثانية.

### ٤-٣ اختبار مقاومة التوبر للعينات محل الدراسة:

توضح الأشكال (١٦&١٧&١٨) أن العينة الأولى والثانية تحقق أفضل مقاومة للتوبر بمعنى أنها حققت أقل درجة توبر، وأن العينة الثالثة هي الأقل مقاومة للتوبر بمعنى أنها حققت أعلى درجة توبر، والسبب في ذلك أن كلا من خامتي النايلون والبوليستر ذي مقاومة عالية للتوبر أما الأكريليك فمعروف بمقاومته الضعيفة جدا للتوبر، ولأن خامة السداء من البوليستر في كل العينات فإن خامة اللحمية هي المؤثرة علي مقاومة العينة للتوبر وهذا ما حدث للعينة الثالثة بسبب اللحمية الأكريليك والعينة الأولى والثانية بسبب اللحمية البوليستر والنايلون.


### ٥-٣ اختبار سرعة (مقاومة) انتشار اللهب عند الاحتراق للعينات محل الدراسة:

توضح الأشكال (١٦&١٧&١٨) أن مقاومة انتشار اللهب في اتجاه السداء للعينة الأولى والثانية تحقق معدل أعلى من العينة الثالثة بمعنى أن سرعة انتشار اللهب بهما أقل (أبطئ)، وأن مقاومة انتشار اللهب في اتجاه اللحمية يحقق أعلى معدل في العينة الثانية وأقل معدل في العينة الثالثة بمعنى أن سرعة انتشار اللهب بها أكبر (أسرع)، ويرجع ذلك لأن خامة اللحمية في كلا من



العينة الأولى والثانية من خامة البوليستر والنايلون المعروف أنهما يحترقان ببطء عند تعريضهما للهب، أما العينة الثالثة ذات لحمة من خامة الأكريليك المعروف أنه يحترق بسرعة عند تعريضه للهب.

وبحساب معامل الجودة لكل عينة من خلال القيم النسبية لكل اختبار تم اجراءه علي كل عينة نجد أن العينة الثانية تحقق أعلى نسبة جودة ٩٠.٨% بالمقارنة بالعينات الأخرى حيث تم فيها استخدام خامة النايلون في اللحمة بنمرة ١/١٥٠ دنير وكثافة ٥٦ لحمة/سم وهذا يعني أنها حققت أفضل خواص للأداء كأقمشة لمقاعد السيارات، بينما حققت العينة الثالثة أقل نسبة جودة ٧٥.٢% حيث تم فيها استخدام خامة الأكريليك في اللحمة بنمرة ١/٢٠٠ دنير وكثافة ٢٢ لحمة/سم والشكل (١٩) يوضح معاملات الجودة للعينات محل الدراسة .



شكل (١٩) معامل الجودة للعينات محل الدراسة

## - نتائج البحث:-

من واقع الدراسات والتطبيقات العملية تم التوصل للنتائج التالية:

١. تتميز الأقمشة المنتجة بأسلوب المزوج السادة بخواص أداء جيدة مثل قوة الشد ومقاومة الاحتكاك مما يناسب استخدامها كأقمشة لتغطية مقاعد السيارات.
٢. استغلال جماليات العناصر الزخرفية الهندسية الإسلامية في عمل تصميمات مبتكرة لأقمشة فرش السيارات يؤكد علي الهوية المصرية الإسلامية في التصميمات النسجية المنفذة ويسمح بتواجد سوق للمنسوجات المصرية في الخارج.
٣. الخامات الصناعية تعطي خواص جيدة جدا عند استخدامها في إنتاج أقمشة مقاعد السيارات لما تمتاز به من خواص مثل المتانة والاستطالة ومقاومة الاحتكاك ومقاومة الكرمشة ومقاومة العفن والعمر الاستهلاكي الطويل.
٤. خلط الخامات المستخدمة في البحث من خلال تغيير خامة اللحامات يؤدي إلي الحصول علي خصائص مميزة في الأقمشة المنتجة بالمقارنة إذا ما تم انتاجها من خامة واحدة. تتأثر خواص الأقمشة محل الدراسة باختلاف خامة اللحامات ونمرتها وكثافتها.

## المراجع:

### أولا المراجع العربية:

١. حسن علي رحمة، طارق احمد ابراهيم: الاقمشة المزوجة بين النظرية والتطبيق، مجلة علوم وفنون، المجلد التاسع عشر، العدد الاول، يناير ٢٠٠٧.
٢. شيرين مجدي حسن: (دراسة مواصفات الأقمشة المستخدمة في صناعة مفروشات السيارات) - رسالة ماجستير - كلية الهندسة - جامعة الاسكندرية - ٢٠٠٤.
٣. طارق صالح سعيد، نيفين حسن محمد: دراسة تحليلية مقارنة لنماذج من الزخارف الهندسية من الحضارات المختلفة واستخدامها في أقمشة المفروشات، بحث منشور، مجلة علوم وفنون، المجلد الثامن عشر، العدد الثالث، يوليو ٢٠٠٦.
٤. عادل الألوسي: روائع الفن الإسلامي، عالم الكتب، القاهرة، ٢٠٠٣.
٥. محمد صبري: اختبارات المنسوجات، دار نوبار للطباعة، الطبعة الأولى.
٦. منار ماهر محمد: (أثر اختلاف مساحات التبادل في الأقمشة المزوجة علي بعض الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة) رسالة ماجستير، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، ٢٠٠١.
٧. هبة خميس عبد التواب: (تحقيق أفضل الخواص الوظيفية لانتاج أقمشة الوسائد الهوائية بالسيارات) - رسالة دكتوراة - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان، ٢٠١٣.

### ثانيا المراجع الأجنبية:

8. Akgun M., and others, " Investigation of the effect of yarn locations on color properties of polyester automotive upholstery woven fabrics after abrasion", textile research journal, 2010,80(14).
9. Gülsah Pamuk & Fatma Çeken , Research on Breaking and Tearing Strengths and Elongation of Automobile Seat Cover Fabrics, Textile Research Journal, January 2009,vol79(1).
10. Kovačević S., and others ; Analysis of Motor Vehicle Fabrics. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe January/ December / B 2008, Vol. 16, No. 6 (71).
11. R.Shishoo, Textiles advances in the Automotive industry, woodhead publishing, England, 2008.
12. T.Rowe, Interior textiles "Design & development", The Textile Institute, Woodhead publishing limited,2009.
13. Walter Fung &K.C.Parsons, "some investigations into the relationship between car seat cover materials and thermal comfort using human subjects", journal of industrial textiles, 1996, 26(2).
14. Walter Fung &Mike Hardcastel, Textiles in Automotive Engineering, woodhead publishing, England, 2001.
15. Z.J.Grosicki : "Watson's Advanced Textile Design", Fourth Edition, Woodhead publishing limited, 1977.