
التجهيز بالكركم وجسيمات السيليكا النانوية لتحسين الخواص الوقائية لبعض أقمشة أغطية الرأس للمرأة

إعداد

أ.م. د نورا حسن العدوي

أستاذ مساعد النسيج والملابس

كلية التربية النوعية - جامعة المنصورة

مجلة بحوث التربية النوعية - جامعة المنصورة

عدد (٦٦) - أبريل ٢٠٢٢

التجهيز بالكركم وجسيمات السيليكا النانوية لتحسين

الخواص الوقائية لبعض أقمشة أغطية الرأس للمرأة

إعداد

أ.م. د نورا حسن العدوي*

الملخص العربي :

تعتبر أغطية الرأس من المكملات والملبسية للمرأة التي لا يمكن الاستغناء عنها ، وتعد بمثابة الحاجز الوقائي لها من العوامل الخارجية المحيطة ، ونظراً للأهمية الكبيرة التي تلعبها من الناحية الوظيفية والصحية ؛ فإن هذا البحث يهدف إلى إجراء دراسة تجريبية لتسخير تقنية النانو كواحدة من أهم الإتجاهات العالمية فى التجهيز لتطوير الصباغة الطبيعية لأقمشة أغطية الرأس ؛ وذلك باستخدام أكثر الأصباغ الصديقة للبيئة والأمنة على صحة الإنسان ؛ وهى صبغة الكركم الطبيعية ، وتبرز أهمية البحث فى تقليل التلوث الناتج عن الصباغة الصناعية ، والتغلب على الأضرار الناتجة من استخدام الملونات الاصطناعية ، والمساهمة فى تعزيز التدابير الوقائية لصحة المرأة.

ولقد تم تجهيز العينات تبعاً لمتغيرات البحث إلى (عينات مصبوغة بالكركم ، عينات معالجة بنانو السيليكا ، عينات مصبوغة بالكركم ومعالجة بنانو السيليكا) ، وتم إجراء مجموعة من اختبارات الخواص الوقائية للعينات المجهزة ، كما تم دراسة جودة الخواص اللونية لهذه العينات ؛ ثم معالجة النتائج باستخدام الأساليب الإحصائية المختلفة ، وأظهرت النتائج أن العينات المصبوغة بالكركم والمعالجة بنانو السيليكا لها خصائص جيدة لإنتاج أقمشة أغطية رأس واقية من الأشعة فوق البنفسجية والبكتيريا والفطريات وطاردة للماء ؛ كما تتميز بخواص لونية جيدة ، وجاءت أفضل العينات البحثية لمنظومة جودة الخواص الوقائية (العينة المجهزة بتركيز ٢٠% كركم - ١% نانو السيليكا) ، وقد أوصت الدراسة بالاستفادة من تقنية النانو فى تحسين خواص المنسوجات المجهزة الصديقة للبيئة ، واستخدام الكركم لتقليل التركيزات النانوية فى تجهيز المنسوجات الوقائية.

الكلمات المفتاحية : الكركم - تكنولوجيا النانو - الخواص الوقائية - أقمشة أغطية الرأس.

المقدمة والمشكلة البحثية :

لقد أصبح الاهتمام بصحة المرأة وتعزيز تدابير الوقاية لها فى مجتمعنا المعاصر من القضايا الملحة فى الوقت الحاضر ؛ حيث تتعرض المرأة إلى الإصابة بأمراض عدة قد لا تعى مصدرها نتيجة

* أستاذ مساعد النسيج والملابس - كلية التربية النوعية - جامعة المنصورة

لتغيرات البيئة المحيطة أو التغيرات المصاحبة للعادات السلوكية الخاطئة ؛ والتي قد تضر بصحتها مع مرور الوقت.

وتعد المنسوجات والأقمشة بمثابة الحاجز الوقائي للفرد من العوامل والتغيرات الخارجية ؛ كالحماية من أشعة الشمس والمطر والأشعة فوق البنفسجية والأتربة والملوثات وغيرها من العوامل الأخرى الضارة بالجسم.⁽¹⁶⁾

وتعتبر أغطية الرأس أحد المنسوجات الهامة لمعظم فئات المجتمع من الفتيات والسيدات فى مصر والعالم العربى والإسلامى ؛ لما تمثله تلك القطع من لمسة جمالية رقيقة لا يكتمل بدونها المظهر الخارجى ؛ بالإضافة إلى أنها تعد عنصر من عناصر الحماية والوقاية للجسم.⁽¹⁷⁾

ومما لا شك فيه أن أغطية الرأس يمكن أن تؤثر على صحة المرأة بالسلب أو الإيجاب تبعاً للأنواع المستخدمة وتقنيات التجهيز المختلفة وأساليب الإقتناء⁽¹⁸⁾ ؛ فغطاء الرأس في حد ذاته يحافظ على الطاقة الحرارية للجسم ويعمل على حماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية والملوثات ؛ كما أنه علاج طبيعي للشعر من خلال تغطيته ووقايته من العوامل الخارجية لفترة والحفاظ على الطبقة الدهنية الطبيعية الموجودة فى فروة الرأس.⁽⁵⁰⁾

ولكن مع الانتشار الواسع لوسائل الإعلام زودتنا الموضة بالعديد من أنواع أغطية الرأس الغير صحية ؛ والتي تتنوع فى الخامات وتقنيات التجهيز الصناعية فى الصباغة والطباعة للأقمشة ؛ ونتيجة لإقتناء المرأة لتلك الأقمشة والتفنن فى أساليب استخدامها كان له تأثير على صحتها فى انتشار العديد من الأمراض بدرجات مختلفة تتراوح ما بين البسيطة والحرجة ؛ كالأضرار المتعلقة بصحة الشعر وفروة الرأس والجلد والرقبة والأذن وغيرها.⁽¹⁹⁾

وعلى الجانب الآخر ؛ فقد تزايد الاهتمام فى الآونة الأخيرة بتقنيات معالجة المنسوجات الصديقة للبيئة باستخدام الأصباغ الطبيعية ؛ نظراً لوجود عدد كبير من المركبات النشطة المتنوعة فى تركيبها ؛ بما يجعلها خيارات واعدة لتطوير إنتاج المنسوجات الواقية من مضادات الميكروبات والأشعة فوق البنفسجية (UV) وطرد الماء والبقع... إلخ.⁽⁴⁷⁾

وتساعد تكنولوجيا النانو بشكل كبير فى تجهيز المنسوجات على إنتاج وتطوير أقمشة ذات خواص صحية ووقائية مع تقليل تكلفة الإنتاج إلى جانب توفير الطاقة ، والمحافظة على البيئة دون المساس بخصائص النسيج الأصلية.⁽²⁰⁾

وحيث تعد عمليات التجهيز من الأساليب الهامة التى تعتمد عليها جودة الأقمشة بما يحقق الخواص المرغوبة ؛ فقد عنى البحث باتجاهين فى تجهيز أقمشة أغطية الرأس بما يحقق أعلى جودة لتحقيق الخواص الوقائية للمرأة ، أحدهما هو التجهيز باستخدام صبغة الكركم كأحد الصبغات الطبيعية الصديقة للبيئة والأمنة على صحة الإنسان ؛ والتي تحتوى على مادة الكركمين المفيدة للجلد والبشرة والمضادة أيضاً للالتهابات والجراثيم⁽⁴⁰⁾ ، وثانيهما هو استخدام نانو السيليكا كأحد الجسيمات النانوية التى تكسب المنسوجات خواص ذكية وعالية الأداء ؛ تجعلها تتفوق على الأقمشة

التقليدية مثل مقاومة الميكروبات وطرد البقع والماء وثبات اللون وتقليل البهتان (١٧)، (38)؛ هذا بالإضافة إلى فوائد السيليكا الصحية في تحفيز إنتاج الكولاجين وتعزيز صحة الشعر والبشرة. (24) ومن ثم يسعى هذا البحث إلى تحسين خواص أقمشة أغطية الرأس بما يحقق الناحية الصحية ويوفر الحماية والوقاية للمرأة، و كان التساؤل الرئيسي للبحث كما يلي :

ما تأثير التجهيز بالكركم وجسيمات السيليكا النانوية على تحسين

الخواص الوقائية لبعض أقمشة أغطية الرأس للمرأة

ويتضرع من هذا التساؤل تساؤلات فرعية هي :

١. ما معنوية تأثير التجهيز بالكركم ونانو السيليكا على الخواص الوقائية للعينات البحثية؟
٢. ما أفضل العينات البحثية تحقيقاً لجودة الخواص الوقائية؟
٣. ما درجة الجودة اللونية للعينات المجهزة بالكركم ونانو السيليكا؟
٤. ما العلاقة بين جودة الخواص اللونية والوقائية للعينات المجهزة؟

أهمية البحث Significance :

١. المساهمة في تعزيز التدابير الوقائية لصحة المرأة : بما يفيد الأسرة والمجتمع.
٢. التغلب على المشكلات الصحية الناتجة من تجهيز أقمشة أغطية الرأس بالصبغات الصناعية.
٣. مواكبة التقنيات العالمية لتطبيق تكنولوجيا النانو في تجهيز المنسوجات.

أهداف البحث Objectives :

١. دراسة معنوية تأثير التجهيز بالكركم ونانو السيليكا على الخواص الوقائية لأقمشة أغطية الرأس.
٢. التوصل لأفضل العينات البحثية المجهزة تحقيقاً لجودة الخواص الوقائية.
٣. تحديد جودة الخواص اللونية للعينات المجهزة بالكركم ونانو السيليكا.
٤. دراسة العلاقة بين جودة الخواص اللونية والوقائية للعينات المجهزة.

فروض البحث Hypothesis :

١. توجد فروق ذات دلالة إحصائية للتجهيز بكل من الكركم ونانو السيليكا على الخواص الوقائية للعينات البحثية.
٢. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التجهيز بالكركم ونانو السيليكا وتحسين جودة الخواص الوقائية للعينات البحثية.
٣. توجد علاقة ارتباطية بين جودة الخواص اللونية والوقائية للعينات المجهزة.

منهج البحث Methodology :

١. المنهج الوصفي التحليلي : من خلال وصف وتحليل الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة ، ووصف وتحليل البيانات وتفسيرها للوصول إلى النتائج .

٢. المنهج التجريبي : من خلال تطبيق التجربة العملية للتحقق من صحة فروض البحث.

حدود البحث : Delimitations :

١. حدود مكانية : أجريت التجارب المعملية فى كل من :

- قطاع التجهيز بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.
- المعهد القومى للقياس والمعيرة .
- المركز القومى للبحوث بالدقى .

٢. حدود نوعية : يقتصر البحث على كل من :

- القماش المستخدم : (قماش تريكو ، سنجل جرسيه ، قطن ١٠٠٪).
- الصبغة المستخدمة : صبغة الكركم الطبيعية .
- النانو المستخدم : جسيمات نانو السيليكا (ثانى أكسيد السيليكون SiO_2) .
- نمط غطاء الرأس : البندانة ، البيونيه ، الطرحة.

أدوات البحث : Tools :

تم استخدام عدد من الأدوات والأجهزة تتمثل فى :

- أدوات وأجهزة معملية خاصة بتجهيز العينات البحثية.
- الأجهزة الخاصة بقياس الخواص المختبرة .

مصطلحات البحث : Terminology :

١. التجهيز processing :

- يعبر عن العمليات التي تهدف إلى إكساب الخامة خواص وصفات معينة كإكسابها مناعة مرغوب فيها كالمناعة ضد الاشتعال أو ضد العفن أو الكرمشة وغيرها ، وكذلك تشمل عمليات التجهيز جميع العمليات التي تجرى على الأقمشة بعد نسجها حتى تصبح جاهزة للاستعمال من خلال تحسين مظهر وملمس الخامة وتحسين خواص القماش وزيادة جاذبيته. (١٥)

٢. الكركم Turmeric :

- نبات مزهرعشبي معمر ذو جذور على هيئة درنات صغيرة تنمو قرب سطح الأرض ، ويزرع في الهند ومناطق أخرى من آسيا ووسط أمريكا ، وقد شاع استخدامه منذ القدم لعلاج بعض الحالات المرضية ، وتعود معظم فوائده لاحتوائه على مركب يسمى الكركمين (Curcumin). (١٦)

٣. جسيمات السيليكا النانوية Silica Nanoparticles :

- الجسيمات النانوية Nanoparticles : عبارة عن تجمع ذرى أو جزيئى ميكروسكوبى يتراوح عددها من بضعة ذرات إلى مليون ذرة ، وتكون مرتبطة مع بعضها البعض بشكل كروى تقريباً بنصف قطرأقل من ١٠٠ نانومتر. (١٧)

▪ السيليكا **Silica** : يقصد بها مركب ثنائي أكسيد السيليكون Silicon Dioxide ؛ وصيغته الكيميائية SiO_2 .⁽³⁵⁾

▪ جسيمات السيليكا النانوية **NPs - SiO₂** : تندرج تحت فئة الجسيمات النانوية الغيرعضوية الخزفية ، والتي تعرف على أنها أكاسيد أو كبريدات أو كربونات للمعادن والفلزات مثل الكالسيوم والتيتانيوم والسيليكون.⁽⁴⁶⁾

٤. الخواص الوقائية **Protective Properties** :

▪ الوقاية لغوياً من (وقى) ومعناها حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره ؛ يقال وقيت الشيء أى حفظته حفظاً^(4٦) ، كذلك الوقاية في اللغة بمعنى الصون عن الأذى ، أى حفظ الشيء من التلف أو الأفات الضارة ، وحمايته منها.^(٧)

▪ الوقاية اصطلاحاً بمعنى جميع الوسائل التي تتخذ لاتقاء الأمراض.⁽⁵¹⁾

▪ الخواص الوقائية (إجرائياً) : الخواص التي توفر حماية للمرأة ؛ وتعمل على تضاوي المشكلات الصحية المستقبلية لها.

٥. أغطية الرأس **Headwear** :

▪ من المكملات الملبسية التي تضاف لتحسين وتجميل المظهر، وكذلك تعد عنصر من عناصر الحماية وإضافة بارزة لعنصر الإحتشام من جهة أخرى ، وعادة لا يمكن الاستغناء عنها لأنها تكمل المظهر الخارجي للمرأة^(١١)، وتأخذ عدة أشكال وهيئات مختلفة.^(٨)

الدراسات السابقة **previous studies**:

المحور الأول : دراسات اهتمت بتجهيز أقمشة أغطية الرأس :

١. دراسة (ايريني مسيحه ، ٢٠٠٨)^(٦) : اهتمت بدراسة تأثير بعض عوامل التركيب البنائي للأقمشة السليلوزية المصبوغة بالصبغات الطبيعية على خواص الأداء الوظيفي لأغطية الرأس ، وتم استخدام ثلاثة أنواع من الصبغات الطبيعية وهي (الكركم ، الكركديه ، قشر الرمان) ، وتوصلت النتائج إلى أن أفضل خامة تحقق خواص الأداء الوظيفي كانت مخلوط (قطن / فسكوز) باستخدام لحمة ١/١٤ ومصبوغة بصبغة الكركديه.

٢. دراسة (أسماء عبد العاطى ورائيا أحمد ، ٢٠١٤)^(٧) : اهتمت بدراسة تأثير ظروف عملية المرسة على تحسين خواص أقمشة أغطية الرأس المصبوغة بالصبغات الطبيعية ، وتم استخدام صبغة قشر البصل ومثبتات (الكروم ، الشبه ، القصدير) ، ومن النتائج التي تم التوصل إليها أن أفضل مثبت الكروم ، وأفضل تركيز للصبودا الكاوية ٢٥٠ جم / لتر.

٣. دراسة (نورا العدوي ، ٢٠١٤)^(١٦) : اهتمت بصبغة أقمشة أغطية الرأس ببعض الصبغات الطبيعية المضادة للأكسدة (الفراولة ، الشاي الأخضر، قشر البصل) وثلاث أنواع من المثبتات (كبريتات الألومنيوم ، كبريتات الحديدوز ، كبريتات الماغنسيوم) ، وتأثير ذلك على الحماية من الأشعة

فوق البنفسجية ، ومن النتائج التي تم التوصل إليها أن أفضل العينات حماية من الأشعة فوق البنفسجية كانت (العيونة المصبوغة بصبغة الشاي الأخضر باستخدام مثبت كبريتات الحديدوز).

٤. **دراسة (Hussein, A. & Elhassaneen, Y. , 2014)⁽³¹⁾**: اهتمت بصباغة الأقمشة القطنية باستخدام صبغة طبيعية من قشر البصل الأحمر لإنتاج أغطية رأس نسائية مقاومة للأشعة فوق البنفسجية ، ومن النتائج التي تم التوصل إليها أن درجة عمق اللون ازدادت بزيادة تركيز الصبغة ، وحققت الأقمشة القطنية حماية عالية من الأشعة فوق البنفسجية باستخدام الصبغة محل الدراسة.

المحور الثاني : دراسات اهتمت بالتجهيز بالكرمك :

١. **دراسة (على محمد وآخرون ، ٢٠١٢)^(١٠)** : وهدفت إلى استخلاص صبغة الكرمك Curcumin ودراسة كفاءتها فى صباغة النسيج القطنى المصقول للملابس وكمضاد بكتيرى ، وأظهرت النتائج أن صبغة الكرمك لها كفاءة تصبغ عالية للنسيج القطنى وعند تركيز ٢٥٪ من الصبغة ؛ كما أن لها تأثير حيوى فعال ضد البكتيريا الممرضة الموجبة والسالبة.

٢. **دراسة (Mirjalili, M. & Karimi, L. , 2013)⁽³⁶⁾** : وهدفت إلى دراسة تأثير صبغة الكرمك الطبيعية على نشاط الجراثيم ضد السلالات المسببة للأمراض من بكتيريا (Staphylococcus) وبكتيريا (Escherichia coli) ، وذلك على أقمشة البولى أميد (النايلون ٦.٦) باستخدام تركيبات مختلفة من الكرمك ، وأشارت النتائج إلى أن أقمشة البولى أميد المصبوغة بالكرمك قد حققت نشاطاً ممتازاً مضاداً للبكتيريا في وجود (كبريتات الحديد ، كبريتات النحاس ، كبريتات الألومنيوم) ، وحققت أيضاً خصائص ثبات جيدة ودائمة.

٣. **دراسة (Majid, S. et al , 2013)⁽³⁴⁾** : واهتمت الدراسة بإضفاء اللون والخصائص المضادة للبكتيريا على الأقمشة الحريرية باستخدام مستخلص الكرمك كملون طبيعى غير سام ومثبتات مختلفة ، وتم استخدام كبريتات النحاس وكبريتات الحديدوز وكبريتات الألومنيوم كمواد مثبتة ، وأشارت النتائج إلى أن الأقمشة المصبوغة كان لها خصائص مضادة للبكتيريا (موجبة وسالبة الجرام) ، وأن زيادة تركيز الصبغة أدى إلى نشاط مضاد للجراثيم أكثر كفاءة ، وكانت نسبة التركيز الأمثل من الكرمك ٣٠٪ ، كما أظهرت النتائج خصائص ثبات جيدة للون للأقمشة المصبوغة.

٤. **دراسة (Reddy, N. et al , 2013)⁽⁴¹⁾** : وهدفت إلى دراسة تأثير الكرمك المصبوغ على الأقمشة القطنية على تثبيط نمو البكتيريا (Staphylococcus) والبكتيريا (Escherichia coli) ، وتم دراسة العلاقة بين عمق اللون بناءً على تركيز الكرمك ومعدل التثبيط ؛ كما تمت دراسة الخواص اللونية ضد الغسيل والضوء ، وأظهرت النتائج فعالية الكرمك فى تثبيط البكتيريا محل الدراسة.

٥. دراسة (Zhou, Y. & Tang, R., 2016)⁽⁴⁸⁾: وهدفت إلى تطبيق استخدام الكركمين المستخلص في صباغة الأقمشة الحريرية، وأظهرت النتائج ثباتاً جيداً للألوان (خاصة ثبات اللون والضوء)، وقدرة جيدة جداً على الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، ونشاط مضاد للبكتيريا.

٦. دراسة (Gawish, S. et al, 2017)⁽²⁶⁾: وهدفت إلى دراسة تأثير بعض الصبغات الطبيعية على الحماية من الأشعة فوق البنفسجية والنشاط المضاد للميكروبات، وذلك لخامات القطن والصوف والحرير والنيلون، وتم استخدام صبغات (الرمان، الكركم، قشر البصل الأحمر)، وقياس درجة عمق اللون وخصائص الثبات (الضوء، الغسيل، الاحتكاك)، وأيضاً الحماية من الأشعة فوق البنفسجية والنشاط المضاد للبكتيريا ضد سلالات الكائنات الحية الدقيقة من (*Candida*، *Klebsiella Pneumoniae*، *Staphylococcus*)، وأثبتت النتائج أن الأقمشة المصبوغة تتميز بحماية عالية من الأشعة فوق البنفسجية ولها نشاط فعال مضاد للجراثيم.

٧. دراسة (Hosen, D. et al, 2021)⁽³⁰⁾: واهتمت بصباغة الأقمشة القطنية التريكو باستخدام خلاصة الكركم (كركم لونجا)، وتم إجراء المعالجات باستخدام المثبتات المعدنية (ثاني كرومات البوتاسيوم وشب البوتاسيوم)، وإجراء اختبارات ثبات اللون للاحتكاك (الجاف والرطب) والغسيل والماء والعرق، وأكدت الدراسة من خلال النتائج على الاستفادة من مستخلص الكركم لتصنيع المنسوجات الصديقة للبيئة.

المحور الثالث: دراسات اهتمت بالتجهيز بنانو السيليكا:

١. دراسة (Bae, G. et al, 2009)⁽²²⁾: وهدفت إلى معالجة الأقمشة القطنية بجسيمات أكسيد السيليكون النانوية لطرد الماء، وأظهرت النتائج بأنه يمكن الحصول على أقمشة قطنية شديدة المقاومة للماء من خلال المعالجة المستخدمة.

٢. دراسة (Mogensen, J. et al, 2016)⁽³⁷⁾: وهدفت إلى دراسة تأثير معالجة المنسوجات بأحد المستشفيات بالدنمارك بجسيمات أكسيد السيليكون النانوية، وتم التركيز في هذه الدراسة نحو تنجيد أثاث المستشفى بالمنسوجات المعالجة بجسيمات السيليكون النانوية، وكانت النتائج إيجابية في توفير أسطح طاردة للماء ويسهل تنظيفها ومقاومة للعدوى داخل المستشفى.

٣. دراسة (Rethinam, S. et al, 2018)⁽⁴²⁾: وهدفت إلى إنتاج أقمشة معالجة بجزيئات السيليكا النانوية وتقييم خصائصها المضادة للبكتيريا والحماية من الأشعة فوق البنفسجية، وتم

معالجة الأقمشة باستخدام تركيزات مختلفة من نانو أكسيد السيليكون، وأظهرت النتائج فعالية الأقمشة المعالجة في الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، وكان تركيز ٣٪ هو الأفضل في مقاومة الميكروبات، وأوصت الدراسة باستخدام هذه الأقمشة في إنتاج الملابس الطبية.

٤. دراسة (Karunanayake, L. et al, 2019) (32) : وهدفت إلى تقييم فاعلية معالجة أسطح المنسوجات بجسيمات السيليكون النانوية في تخفيف العبء الحيوي الميكروبي على هذه الأسطح على مدى فترة طويلة من الزمن في أماكن الرعاية الصحية ، وتوصلت الدراسة إلى إمكانية استخدام إستراتيجية جديدة للتحكم في العدوى بالمستشفيات باستخدام طبقة رقيقة نانوية من ثاني أكسيد السيليكون ؛ حيث يعتبر مقاوم للماء والميكروبات المسببة للأمراض المكتسبة بالمستشفيات ، كما يعتبر سهل التنظيف وصديق للبيئة وسهل الإستخدام لأنه يعتمد على تقنية خالية من الفلوروكربون.
٥. دراسة (Riaz, S. et al , 2019) (43) : وهدفت إلى تطوير نسيج قطنى شديد التحمل ومقاوم للماء ومضاد للبكتيريا من خلال المعالجة باستخدام جسيمات السيليكا النانوية بتركيزات مختلفة ، وأظهرت النتائج إلى أن النسيج يحتفظ بخصائص مقاومة الماء والبكتيريا حتى بعد ٢٠ دورة غسيل صناعية مع الحفاظ على الخواص الميكانيكية والسطحية للنسيج المعالج .
٦. دراسة (سكينة محمود ووفاء على ، ٢٠٢٠) (٩) : وهدفت إلى معالجة بعض أنواع الأقمشة القطنية والمخلوطة لاستخدامها في ملابس الأطقم الطبية الخاصة بتحضير العلاج الكيماوى لمرضى السرطان ؛ باستخدام تركيزات مختلفة من مادة السيليكا النانوية مع مادة الكيتوزان ، وجاءت النتائج في صالح عينات قطن ١٠٠٪ والمعالجة بتركيز ٣٠٪ من مادة السيليكا النانوية ذات التركيب النسجى أطلس ٥ من حيث قدرتها على زيادة زمن امتصاص مادة العلاج الكيماوى ، وقد أعطت العينات المعالجة درجة مقاومة جيدة للبكتيريا بنوعها الموجبة والسالبة الجرام .
٧. دراسة (Hao, L. et al , 2020) (28) : وهدفت الدراسة إلى معالجة الأقمشة القطنية بجسيمات السيليكا النانوية للحماية من الالتهابات ؛ والاستفادة منها فى التطبيقات الطبية المضاعفة ، وأظهرت النتائج أن معالجة الأقمشة القطنية بجزيئات السيليكا النانوية يوفر مقاومة الأقمشة للماء ؛ ومفيد للتطبيقات المضاعفة في ضمادات الجروح والتركيبات الكريمية لتسريع التئام الجروح .
٨. دراسة (Patti, A. et al , 2021) (39) : وهدفت الدراسة إلى تطبيق جزيئات السيليكا النانوية في معالجة المنسوجات للإنتاج على نطاق واسع ، وتم استخدام جزيئات ثاني أكسيد السيليكون النانوية (SiO₂) لمعالجة أقمشة البولي استر للحفاظ على المتانة وكمواد صديقة للبيئة للمنتجات المطورة ، وأظهرت النتائج التجريبية الفوائد التي نشأت من خلال زيادة مقاومة الشد والتآكل والماء دون التسبب في زيادة الوزن والتغيرات في المظهر النهائى ، بما يؤكد إمكانية تطبيق الأقمشة المعالجة في منتجات ملبسية مختلفة .

المحور الرابع : دراسات اهتمت بالتجهيز بالكركم مع تقنية النانو:

١. دراسة (أحمد القاصد وآخرون ، ٢٠١٦) (١) : واهتمت باستخدام جسيمات نانو أكسيد الزنك والكركم فى معالجة الأقمشة القطنية المنسوجة لإكسابها خاصية مقاومة البكتيريا ، وتم استخدام ثلاثة تركيزات مختلفة من مواد المعالجة (نانو الزنك ، كربوكسى مثيل

- الكركمين) ؛ وكانت (٠,٢٥ - ٠,٥ - ٠,٧٥) جم / لتر ، وتوصل البحث إلى أن أفضل تركيز من مواد المعالجة بالنسبة للتأثير على نمو البكتيريا هو ٠,٧٥ جم .
٢. دراسة (Al Sarhan, T. & Salem, A. , 2018)⁽²⁰⁾ : وهدفت إلى معالجة الأقمشة القطنية بالغرويات النانوية من الكيتوزان / ثاني أكسيد التيتانيوم وصبغة الكركم ، ودراسة تأثير المعالجة على الخصائص الوظيفية ومعامل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية والنشاط المضاد للبكتيريا وخصائص التنظيف الذاتي والصلابة وقوة اللون والثبات ، وأظهرت العينات المعالجة حماية ممتازة ضد الأشعة فوق البنفسجية ؛ بالإضافة إلى النشاط المضاد للبكتيريا وتحسن في خصائص التنظيف الذاتي للنسيج ، كما لوحظ ثبات اللون للأقمشة المعالجة .
٣. دراسة (El-Nahhal , I. et al , 2020)⁽²⁵⁾ : وهدفت إلى معالجة الأقمشة القطنية بجسيمات نانو أكسيد الزنك ZnO-NPs : باستخدام تركيزات مختلفة من نشا الذرة ، وبإضافة جزيئات الفضة النانوية والكركمين ، وأظهرت النتائج أن المعالجة بنانو الزنك مع جزيئات الفضة والكركمين أدى إلى تكوين مركبات أعطت نشاطاً أعلى ضد البكتيريا Staphylococcus و Escherichia coli ؛ وذلك مقارنة بالأقمشة المعالجة بنانو الزنك فقط .
٤. دراسة (Abd El-Hady, M. et al , 2021)⁽¹⁷⁾ : وهدفت إلى معالجة الأقمشة القطنية باستخدام مركب نانو أكسيد التيتانيوم TiO₂ والكركمين لإعطاء خصائص الحماية من البكتيريا والأشعة فوق البنفسجية ؛ والاستفادة منها في المنسوجات الطبية ، وأظهرت النتائج أن النسيج القطنى المعالج أظهر نشاطاً مضاداً للبكتيريا ومتانة جيدة ، بالإضافة إلى خصائص ممتازة للحماية من الأشعة فوق البنفسجية .
٥. دراسة (Saad , M. , 2021)⁽⁴⁴⁾ : وهدفت إلى الاستفادة من تقنية النانو وصبغة الكركم لتطوير طباعة الأقمشة الطبيعية ، وتم استخدام ثلاث طرق متنوعة لمعالجة الأقمشة ، وهى المعالجة المسبقة والمعالجة المتزامنة والمعالجة اللاحقة بجزيئات TiO₂ النانوية بتركيزات متفاوتة (٠,٥٪ ، ١٪ ، ١,٥٪ ، ٢٪) ، وأظهرت النتائج قيم ثبات عالية للغسيل والعرق والاحتكاك للعينات المعالجة ، فى حين أظهرت العينات المطبوعة بالكركم فقط خصائص ثبات منخفضة للضوء ، كما أظهرت العينات مقاومة للميكروبات ومعامل حماية من الأشعة فوق البنفسجية .

تعقيب على الدراسات السابقة :

استفاد البحث الحالى من المحاور الأربعة للدراسات السابقة ، فمن خلال المحور الأول تم التعرف على تقنيات التجهيز الطبيعى لأقمشة أغطية الرأس وتأثير أنواع الصبغات والمثبتات المختلفة ، ومن خلال المحور الثانى تم دراسة دور الكركم الوقائى فى تجهيز الأقمشة وخواصه اللونية وتقنيات الاستفادة منه ، و من خلال المحور الثالث تم التعرف على تطبيقات نانو السيليكا فى المعالجة وأهميتها فى الحصول على خواص تضيف قيمة وقائية للمنسوجات ، أما المحور الرابع والذى يتفق فى الهدف مع البحث الحالى ؛ فقد تم الاستفادة منه فى التأكيد على دور تقنية النانو فى تطوير

خصائص الأقمشة المجهزة باستخدام الكركم كأحد أكثر الأصباغ الصديقة للبيئة ، ومن الملاحظ من خلال تلك الدراسات ندرة وجود دراسة تطبيقية لتأثير التجهيز باستخدام الكركم ونانو السيليكا على جودة الخواص الوقائية لأقمشة أغطية الرأس.

الجانب النظري للبحث :

المحور الأول : صبغة الكركم الطبيعية :

يعد الكركم أحد أهم مصادر الصبغات الطبيعية النباتية ، ويستخرج من جذامير نباته مسحوق لونه أصفر بني ، ويعرف علمياً باسم كركوما لونجا (Turmeric ، Curcuma longa).^(١)

وينتمى الكركم إلى عائلة الزنجبيلية (Zingiberaceae) الجذرية ، وينشأ من شبه القارة الهندية وربما المناطق المجاورة لجنوب شرق آسيا ، ولكنه يزرع في الوقت الحاضر على نطاق واسع في جميع أنحاء المناطق الاستوائية ، واستخدمت جذوره الدرنية كتوابل وملون ومنشط عطري منذ العصور القديمة.⁽³³⁾

والمكون الرئيسي للكركم هو الكركمين curcumin ، وهو المسئول عن التأثيرات اللونية للكركم ؛ وهو الذي يعطى الصبغة الصفراء التي يتميز بها^(١) ، والكركمين هو بوليفينول طبيعي ؛ ومعرّف به عالمياً على أنه "عقار الحياة الرائع".⁽²⁷⁾



شكل (١) الكركم (Curcuma longa)

فوائد واستخدام الكركمين :

١. يستخدم في تعزيز الصحة ومكافحة الأمراض منذ آلاف السنين ، كما تم استخدام آثاره العلاجية بنجاح في الطب الهندي القديم والطب الصيني التقليدي من أجل علاج الأمراض الالتهابية.⁽²¹⁾
٢. يستخدم على نطاق واسع في تحضير المنسوجات الملونة والمضادة للبكتيريا.
٣. عامل مضاد للميكروبات وطارد للحشرات ومهدئ ومرطب للجلد.⁽⁴⁹⁾
٤. يستخدم كمادة تلوين في المواد الغذائية ومستحضرات التجميل.⁽²⁹⁾
٥. مضاداً قوياً للفيروسات ؛ كما أنه من مضادات الأكسدة.^(١٠)

٦. يساعد على التقليل من فرصة الإصابة بالأمراض والالتهابات الناتجة عن التعرض للفطريات والجراثيم ، حيث أنه يساعد على القضاء على أغشية الخلايا الفطرية.
٧. له خصائص طبية للعديد من الأمراض مثل السرطان والتهاب المفاصل والألم والكدمات ومتاعب الجهاز الهضمي والتورم وأكثر من ذلك بكثير. (23)

المحور الثاني : جسيمات السيليكا النانوية :

تقدم تكنولوجيا النانو مساحات ضخمة لتطبيقها في قطاع النسيج وذلك لتحسين خواص المواد أو اكتساب خواص ووظائف غير عادية ، متضمنة إدخال أو خلق جسيمات نانومترية في المواد النسجية أثناء التصنيع أو التجهيز. (١٣)

وتركز أنشطة البحث والتطوير على تطبيق تكنولوجيا النانو في تجهيز المنسوجات للحصول على خواص معينة تضيف قيمة وقائية للأقمشة ، حيث تساعد على تحسين خواص السطح الخارجي للقماش مع الحفاظ على خواص التبادل الحراري الجيد ونقل الرطوبة وتحسين الأداء. (٣)

وتأتى جسيمات السيليكا (ثاني أكسيد السليكون) من بين المواد النانوية غير العضوية ذات الخصائص الفيزيائية والكيميائية الواعدة ، حيث تتسم بإنخفاض السمية الوراثية ؛ إلى جانب القابلية للتحلل الحيوي. (45)

وتعد السيليكا النانوية واحدة من أكثر المواد النانوية إستخداماً في الوقت الحاضر في مختلف جوانب الحياة ، حيث يمكن التحكم في الخصائص المختلفة لها مثل الحجم وخصائص السطح والمسامية ، كما تتميز جسيمات السيليكا النانوية بإمكانية هندستها وسهولة تحضيرها ، وتعتبر واحدة من أكثر المواد قيمة للبحوث الطبية الحيوية. (46)

الفوائد الصحية للسيليكا :

١. تحفيز وتجديد خلايا البشرة وإنتاج الكولاجين.
٢. تحفاظ على رطوبة البشرة. (24)
٣. تستخدم للوقاية من ضعف الشعر وتساقطه .
٤. تساعد على تعزيز صحة الجلد.
٥. تخفف حدة الأعراض المرافقة لبعض الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والصدفية. (19)

التطبيقات النسجية للسيليكا النانوية :

١. تستخدم في إنتاج أقمشة عملية عالية ، ومنسوجات ذكية توفر الراحة والكفاءة.
٢. تضى خصائص جديدة على الأقمشة السليلوزية ، وتعزز اللمس والنعومة. (38)
٣. تمتلك بنية مسامية ونشاط سطحي مرتفع للغاية وخصائص امتصاص ، مما يجعلها مثالية لمقاومة الميكروبات. (52)
٤. تحسن طرد الماء للأقمشة المنسوجة والتركيبات. (١٣)

٥. تدخل فى تصنيع أنواع معينة من الملابس ، وتمتاز بأنها مقاومة للماء والبقع ؛ وكذلك للرائحة والأصباغ.^(٣٢)
٦. تضيف للمنسوجات خواص (مقاومة التآكل ، طرد الاتساخات ، مقاومة الحريق ، التنظيف الذاتى ، مقاومة الكيماويات ، مقاومة التجعد).^{(٥)،(38)}
٧. تحسن خواص (المتانة ، مقاومة البكتيريا ، ثبات اللون وتقليل البهتان).^{(٣)،(38)}

المحور الثالث : أغطية الرأس :

تؤدى أغطية الرأس دوراً مهماً في حياة المرأة حيث أنها جزء لا يتجزأ من مظهرها الخارجى والظهور بالمظهر الجمالى إلى جانب الشعور بالراحة ، حيث ترتدى فئة كبيرة من السيدات غطاء للرأس لأسباب اجتماعية أو دينية أو وقائية ؛ وأحياناً لأسباب أخرى كالتزين.^(٩)

وتعد أغطية الرأس أحد المكونات الرئيسية في الأزياء السائدة فى المجتمع الشرقى ، والمتوائمة مع النزي السائد في تصميمات الأزياء فى الوقت الحالى.^(٨)

أنماط أغطية الرأس:

١. أغطية تستر الشعر كله مثل الطرحة والإيشارب.
٢. أغطية تستر جزء من الشعر فقط مثل الطاقية والمنديل والبونيه.
٣. أغطية تستر الشعر والأذن فقط مثل البندانة والطاقية.
٤. أغطية تستر الشعر والأذن والرقبة مثل الطرحة والإيشارب والكوفية والخمار والبندانة.
٥. أغطية تستر الشعر والأذن والرقبة والوجه مثل النقاب.
٦. أغطية تستر الشعر والأذن والرقبة والوجه وجزء من الجسم مثل النقاب والإسدال.^(١١)



شكل (٣) أنماط مختلفة لأغطية الرأس

أغطية الرأس وصحة المرأة :

■ الآثار الإيجابية لأغطية الرأس :

١. الحفاظ على الطاقة الحرارية للجسم. (50)
٢. الحماية من الأتربة والغبار، والحفاظ على النظافة.
٣. الحماية من درجات الحرارة وأشعة الشمس.
٤. الحماية من الالتهابات الجلدية. (١١)

■ الآثار السلبية لأغطية الرأس :

١. استخدام أغطية الرأس لفترات طويلة قد يعرض الشعر للتقصف والتساقط. (١١)
٢. الاستخدام الخاطئ لأغطية الرأس قد يؤدي إلى عدم قدرة فروة الرأس على التنفس ويسبب مشاكل عدة ؛ ومنها تكون طبقة عازلة تظهر على شكل قشور، أو الإصابة بالتهابات بكتيرية وفطرية تظهر على شكل حبوب وندبات بفروة الرأس ، أو انبعاث رائحة كريهة نتيجة لتحلل الدهون الموجودة في فروة الرأس. (50)
٣. قد تؤثر أساليب ارتداء أغطية الرأس على صحة المرأة ، وأن أكثر أجزاء الجسم تأثراً بالإصابة بالأمراض على الترتيب هي (الجلد ، شعر الرأس ، الرأس ، الأذن ، الرقبة ، الأنف ، العين). (١١)

■ الشروط الصحية لاستخدام أغطية الرأس :

١. يجب أن تغطي أغطية الرأس شعر السيدات كاملاً ، وتوفر الحماية لهن. (١٤)
٢. ضرورة غسل غطاء الرأس باستمرار لتجنب التعرض إلى البكتيريا وحماية الشعر من الأتربة.
٣. استخدام الأقطان ، أو "بندانات" قطنية أسفل الخامات الأخرى لحماية فروة الرأس.
٤. الابتعاد عن الأنواع الثقيلة على فروة الرأس التي تمنع الشعر من التنفس.
٥. عدم ارتداء غطاء الرأس والشعر مبلل للحماية من الفطريات والالتهابات. (50)

الجانب التطبيقي للبحث :

أولاً : مواصفة القماش المستخدم :

❖ تم إنتاج القماش تحت الدراسة بالشركة المصرية للتريكو على ماكينة تريكو دائرية جيج ٢٤ Mayer & Cie بالمواصفة الموضحة بالجدول التالي رقم (١) :

جدول (١) مواصفة القماش المستخدم

| نوع الخامة | قطن ١٠٠% | عدد الغرز الرأسية (بوصة) | ٢٨ |
|-----------------|------------|--------------------------|------|
| التركيب البنائي | سنجل جرسيه | عدد الغرز الأفقية (بوصة) | ٤٢.٤ |
| نمرة الخيط | ١/٢٠ | طول الخيط م / ق | ٩٧.٢ |
| طول الغرزة (مم) | ١.٨ | الوزن (جم) | ١٧٨ |

❖ تم إجراء المعالجات الأولية للقماش الخام بقطاع التجهيز بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وهى { الغليان فى القلوى ، التبييض بدون مواد تبييض ضوئى ، التجفيف داخل مجفف كهربائى }.

ثانياً : تقسيم العينات البحثية :

تم تقسيم العينات تبعاً لمتغيرات البحث ؛ مع وزن ٥ جم من كل عينة على النحو التالى :

- ١ . عينة بدون معالجة .
- ٢ . عينات مصبوغة بالكركم (ثلاث عينات).
- ٣ . عينات معالجة بنانو السيليكا (ثلاث عينات).
- ٤ . عينات مصبوغة بالكركم ومعالجة بنانو السيليكا (تسع عينات ؛ تشمل على ثلاث تراكيزات مختلفة لكل من الكركم والنانو).

ثالثاً : تجهيز العينات البحثية :

تم تجهيز العينات البحثية بقطاع التجهيز بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى على النحو التالى:

❖ الصباغة بالكركم :

تم إجراء الصباغة الطبيعية بالكركم للعينات البحثية بالاستفادة من الدراسات السابقة (Adeel, Sh. et al) (٢٠١١،¹⁸) و (نورا العدوى، ٢٠١٤)^(١٦) ، والجدول التالى يوضح تراكيزات الكركم ونوع المثبت ونسبة تراكيزه:

جدول (٢) تراكيزات الكركم ونوع المثبت ونسبة تراكيزه

| | |
|--|-----------------------------|
| ١٠ جم / ١٠٠ مل ماء | تركيز الكركم المستخلص |
| ٢٠ جم / ١٠٠ مل ماء | |
| ٣٠ جم / ١٠٠ مل ماء | |
| Aluminum sulfate (الشبه) بتركيز ٢ جم / ١٠٠ مل ماء | نوع المثبت ونسبة التركيز |

خطوات الصباغة :

- ١ . استخلاص الصبغة من خلال وزن ٥٠ جم من الكركم ثم الغلى لمدة نصف ساعة فى ٣٧٥ مل ماء ، وتصفية وترشيح لاستبعاد الشوائب .
- ٢ . تحضير حمام صباغة بوضع العينة فى محلول ١٠٠ مل ماء يحتوى على التركيز المستخدم من محلول صبغة الكركم المستخلصة ، ويضاف اليه ٢ جم من المثبت (حيث عند التشغيل فى عملية الصباغة يتم الصباغة على (L.R 1 : 20) ، وهذه النسبة تعبر عن العلاقة بين

وزن العينة وحجم المحلول الموجود به الصبغة ، أي أن كل ١ جم من القماش يوضع له ٢٠ مل ماء .

٣. وضع العينة ومحلول الصبغة في كاسات مجهزة بماكينة الصباغة لتقليب العينة ولانتظام الصبغة ، وذلك لمدة ساعة في درجة حرارة ٩٠ درجة مئوية .

٤. نقل العينات من الكاسات ؛ ثم الشطف جيدا بالماء الجارى والتجفيف باستخدام مجفف هواء ساخن .

❖ المعالجة بنانو السيليكا (ثانى أكسيد السيليكون) :

تم إجراء المعالجة بنانو ثانى أكسيد السيليكون Nano Silicon Dioxide للعينات البحثية بالاستفادة من الدراسات السابقة (Rethinam, S. et al , 2018)⁽⁴²⁾ و (, Riaz, S. et al 2019)⁽⁴³⁾ ، والجدول التالى يوضح التركيزات المستخدمة:

جدول (٣) التركيزات المستخدمة للمعالجة بنانو السيليكا

| | |
|-----------------------|---|
| ٠,٥ جم / ١٠٠ مل محلول | التركيزات المستخدمة لنانو السيليكا (ثانى أكسيد السيليكون) |
| ١ جم / ١٠٠ مل محلول | |
| ١,٥ جم / ١٠٠ مل محلول | |

خطوات المعالجة :

١. تحضير محلول مستحلب من نانو ثانى أكسيد السيليكون بالتركيزات الثلاث السابقة ، ويتكون المحلول من ١٠ مل كحول إيثيلى و٩٠ مل ماء .
٢. معالجة القماش فى محلول المعالجة بطريقة الغمر (Padding) لمدة نصف ساعة ثم العصر للتخلص من المحلول الزائد .
٣. التجفيف عند درجة حرارة ٨٠ مئوية لمدة ٨ دقائق .
٤. التثبيت الحراى (التحميص) فى أفران خاصة لمدة ٣ دقائق عند درجة حرارة ١٢٠ مئوية .

❖ التجهيز بالكرم ونانو السيليكا:

تم إجراء التجهيز بالكرم ونانو السيليكا للعينات البحثية ، والجدول التالى يوضح التركيزات المستخدمة :

جدول (٤) التركيزات المستخدمة للتجهيز بالكركم ونانو السيليكا

| | |
|-----------------------------|---|
| ١٠٪ كركم + ٠,٥٪ نانو سيليكا | التركيزات المستخدمة للتجهيز بالكركم ونانو السيليكا |
| ٢٠٪ كركم + ٠,٥٪ نانو سيليكا | |
| ٣٠٪ كركم + ٠,٥٪ نانو سيليكا | |
| ١٠٪ كركم + ١٪ نانو سيليكا | |
| ٢٠٪ كركم + ١٪ نانو سيليكا | |
| ٣٠٪ كركم + ١٪ نانو سيليكا | |
| ١٠٪ كركم + ١,٥٪ نانو سيليكا | |
| ٢٠٪ كركم + ١,٥٪ نانو سيليكا | |
| ٣٠٪ كركم + ١,٥٪ نانو سيليكا | |

خطوات التجهيز :

١. تحضير عدد تسع عينات مصبوغة بالتركيزات الثلاثة للكركم (١٠٪ ، ٢٠٪ ، ٣٠٪) ؛ بحيث يشتمل كل تركيز على ثلاث عينات.
٢. تحضير ثلاثة محاليل من مستحلب نانو السيليكا (ثاني أكسيد السيليكون) بالتركيزات الثلاثة (٠,٥٪ ، ١٪ ، ١,٥٪).
٣. غمر القماش المصبوغ في محاليل المعالجة لمدة نصف ساعة ثم العصر للتخلص من المحلول الزائد.
٤. التجفيف عند درجة حرارة ٨٠ مئوية لمدة ٥ دقائق.
٥. التثبيت الحراري في أفران خاصة لمدة ٣ دقائق عند درجة حرارة ٨٠ مئوية.

رابعاً : الاختبارات العملية :

❖ اختبارات الخواص الوقائية :

تم إجراء اختبارات الخواص الوقائية للعينات البحثية بالمركز القومي للبحوث والمعهد القومي للقياس والمعايرة ، والجدول التالي يوضح اختبارات الخواص الوقائية والمواصفة القياسية والطريقة المستخدمة :

جدول (٥) اختبارات الخواص الوقائية والموصفة القياسية والطريقة المستخدمة

| م | الاختبار | الموصفة القياسية | الطريقة |
|---|--|----------------------------------|---|
| ١ | معامل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية (U P F) | (AATCC Test Method 183-2014) | باستخدام جهاز (UV /VIS - Spectrophotometry PerkinElmer) |
| ٢ | مقاومة الأقمشة للبكتيريا Staphylococcus (مم) | Diffusion method (SN195920) Agar | باستخدام طريقة الانتشار القرصي باستخدام طريقة الانتشار القرصي (Disc Diffusion Method) والتي تعتمد على قياس مساحة انتشار مضادات البكتيريا والتي بزيادتها تدل على قوة تأثيرها وحمايتها للوسط المحيط |
| ٣ | مقاومة الأقمشة للبكتيريا Escherichia Coli (مم) | Diffusion method (SN195920) Agar | |
| ٤ | مقاومة الأقمشة للفطريات Candida (مم) | Diffusion method (SN195920) Agar | |
| ٥ | مقاومة الأقمشة للفطريات Aspergillus (مم) | Diffusion method (SN195920) Agar | |
| ٦ | نفاذ بخار الماء RWVP (%) | ISO 11092:2014 | باستخدام جهاز PERMETEST skin model |
| ٧ | طرد الماء (ث) | AATCC Test Method 79-2000 | من خلال اسقاط قطرة ماء من ارتفاع ثابت على سطح مشدود للعينة ، ثم قياس الوقت اللازم لاختفاء قطرة الماء |
| ٨ | نعومة السطح (درجة) | AATCC Test Method 124-1996 | تم التقييم من خلال اللمس باليد وإعطاء الدرجة من خمس |

❖ اختبارات الخواص اللونية :

تم إجراء اختبارات الخواص اللونية بمعامل الفحص والجودة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ، والجدول التالي يوضح اختبارات خواص اللون والموصفة القياسية :

جدول (٦) اختبارات الخواص اللونية والمواصفة القياسية المستخدمة

| م | الاختبار | المواصفة القياسية | الطريقة |
|---|---------------------------------------|--|---|
| ١ | قياس عمق اللون k/s | المواصفة القياسية المصرية ١٩٩٥/٢٨٦٤ | باستخدام جهاز (Spector photometer, Data color International – Model S.F600+). |
| ٢ | ثبات اللون للعرق (حامضى – قلووى) | AATCC Test Method15-1973 | باستخدام جهاز AATCC Perspiration Tester ، وتم تقييم العينات باستخدام المقياس الرمادي (Gray scale). |
| ٣ | ثبات اللون للغسيل | AATCC Test Method 61- 1975 | باستخدام جهاز Launder- ometer standard Instrument ، وتم تقييم العينات باستخدام المقياس الرمادي (Gray scale). |
| ٤ | ثبات اللون للاحتكاك (جاف – رطب) | AATCC Test Method 8-1977 | باستخدام جهاز (Crok-Meter) ، وتم تقييم العينات باستخدام المقياس الرمادي (Gray scale) |
| ٥ | ثبات اللون للضوء | AATCC Test Method16 A- 1971 | تم تقييم العينات باستخدام المقياس الأزرق (Blue scale) |

النتائج والمناقشة :

تم تحليل نتائج الدراسة إحصائياً عن طريق :

١. حساب المتوسطات للاختبارات المقاسة.
٢. أسلوب تحليل التباين (Two – Way ANOVA) لدراسة معنوية تأثير الكركم ونانو السيليكا على الخواص المقاسة.
٣. تقييم الجودة الكلية للعينات البحثية ، كما تم تمثيلها باستخدام Radar Charts .
٤. معامل ارتباط بيرسون لتحديد العلاقة بين الخواص الوقائية واللونية للعينات البحثية.

❖ الفرض الأول :

توجد فروق ذات دلالة إحصائية للتجهيز بكل من الكركم ونانو السيليكا

على الخواص الوقائية للعينات البحثية

لاختبار صحة الفرض من عدمه تم حساب المتوسط الحسابى واستخدام أسلوب تحليل التباين لدراسة معنوية تأثير الكركم ونانو السيليكا على الخواص الوقائية للعينات البحثية كما يلى :

١. نتائج معامل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية (U P F):

جدول (٧) متوسطات نتائج (U P F) للعينات البحثية


| الترتيب | المتوسط | المتغيرات | |
|---------|---------|------------------------------|--|
| 16 | 2.78 | بدون معالجة | |
| 15 | 8.80 | نسبة تركيز ١٠% | |
| 14 | 10.87 | نسبة تركيز ٢٠% | |
| 13 | 11.47 | نسبة تركيز ٣٠% | |
| 12 | 25.23 | نسبة تركيز ٥٠% | |
| 11 | 31.12 | نسبة تركيز ١% | |
| 10 | 32.05 | نسبة تركيز ١.٥% | |
| 9 | 40.21 | ١٠% كركم - ٥٠% نانو سيليكات | |
| 8 | 43.02 | ٢٠% كركم - ٥٠% نانو سيليكات | |
| 7 | 43.80 | ٣٠% كركم - ٥٠% نانو سيليكات | |
| 6 | 44.14 | ١٠% كركم - ١% نانو سيليكات | |
| 5 | 48.44 | ٢٠% كركم - ١% نانو سيليكات | |
| 4 | 48.50 | ٣٠% كركم - ١% نانو سيليكات | |
| 3 | 48.52 | ١٠% كركم - ١.٥% نانو سيليكات | |
| 2 | 48.55 | ٢٠% كركم - ١.٥% نانو سيليكات | |
| 1 | 48.57 | ٣٠% كركم - ١.٥% نانو سيليكات | |

جدول (٨) تحليل التباين لتأثير كل من الكركم ونانو السيليكات على (U P F) للعينات البحثية

| الدلالة الإحصائية | مستوى المعنوية المحسوبة (P-value) | قيمة (F) المحسوبة | متوسط المربعات | مجموع المربعات | درجات الحرية | مصدر التباين |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| ** | 0.000 | 46.64 | 47.23 | 141.69 | 3 | الكركم |
| ** | 0.000 | 614.68 | 559.879 | 1679.637 | 3 | نانو السيليكات |
| | | | 1.694 | 6.776 | 9 | الخطأ |
| | | | | 1827.83 | 15 | المجموع |

** (معنوية بدلالة ٠.٠١) ، * (معنوية بدلالة ٠.٠٥) ، - (غير معنوية)

يتضح من الجدول (٧) و(٨) معنوية تأثير التجهيز بكل من الكركم ونانو السيليكا على خاصية معامل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية للعينات البحثية ، حيث بلغت قيمة ف (٤٦,٦٤) و(٦١٤,٦٨) على الترتيب ، وهي دالة إحصائياً عند مستوى (٠,٠١).



شكل (٤) متوسطات نتائج معامل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية للعينات البحثية

٢. نتائج مقاومة الأقمشة للبكتيريا Staphylococcus (مم):


جدول (٩) متوسطات نتائج مقاومة البكتيريا (Staph) (مم) للعينات البحثية

| الترتيب | المتوسط | المتغيرات |
|---------|---------|----------------------------|
| 8 | 0 | بدون معالجة |
| 7 | 11 | نسبة تركيز ١٠٪ |
| 6 | 12 | نسبة تركيز ٢٠٪ |
| 5 | 13 | نسبة تركيز ٣٠٪ |
| 4 | 14 | نسبة تركيز ٠,٥٪ |
| 3 | 16 | نسبة تركيز ١٪ |
| 3 | 16 | نسبة تركيز ١,٥٪ |
| 2 | 17 | ١٠٪ كركم - ٠,٥ نانو سيليكا |
| 1 | 18 | ٢٠٪ كركم - ٠,٥ نانو سيليكا |
| 1 | 18 | ٣٠٪ كركم - ٠,٥ نانو سيليكا |
| 1 | 18 | ١٠٪ كركم - ١ نانو سيليكا |
| 1 | 18 | ٢٠٪ كركم - ١ نانو سيليكا |
| 2 | 17 | ٣٠٪ كركم - ١ نانو سيليكا |
| 2 | 17 | ١٠٪ كركم - ١,٥ نانو سيليكا |
| 1 | 18 | ٢٠٪ كركم - ١,٥ نانو سيليكا |
| 1 | 18 | ٣٠٪ كركم - ١,٥ نانو سيليكا |

جدول (١٠) تحليل التباين لتأثير كل من الكركم ونانو السيليكيا على مقاومة البكتيريا (Staph)

| الدلالة الإحصائية | مستوى المعنوية المحسوبة (P-value) | قيمة (F) المحسوبة | متوسط المربعات | مجموع المربعات | درجات الحرية | مصدر التباين |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| * | 0.058 | 3.64 | 23.062 | 69.188 | 3 | الكركم |
| ** | 0.003 | 10.34 | 65.562 | 196.687 | 3 | نانو السيليكيا |
| | | | 6.340 | 57.062 | 9 | الخطأ |
| | | | | 322.937 | 15 | المجموع |

يتضح من الجدول (٩) و(١٠) معنوية تأثير التجهيز بالكركم على خاصية مقاومة البكتيريا (Staph) للعينات البحثية حيث بلغت قيمة F (٣.٦٤) وهى دالة إحصائياً عند مستوى (٠,٠٥)، كذلك معنوية تأثير نانو السيليكيا حيث بلغت قيمة F (١٠,٣٤) وهى دالة إحصائياً عند مستوى (٠,٠١).



شكل (٥) متوسطات نتائج مقاومة البكتيريا (Staph) للعينات البحثية

٣. نتائج مقاومة الأقمشة للبكتيريا Escherichia Coli (مم) :


جدول (١١) متوسطات نتائج مقاومة البكتيريا (Ecoli) (مم) للعينات البحثية

| الترتيب | المتوسط | المتغيرات |
|---------|---------|------------------------------|
| 8 | 0 | بدون معالجة |
| 7 | 11 | نسبة تركيز ١٠% |
| 6 | 12 | نسبة تركيز ٢٠% |
| 6 | 12 | نسبة تركيز ٣٠% |
| 5 | 15 | نسبة تركيز ٠,٥% |
| 4 | 16 | نسبة تركيز ١% |
| 4 | 16 | نسبة تركيز ١,٥% |
| 4 | 16 | ١٠% كركم - ٠,٥% نانو سيليكيا |
| 3 | 17 | ٢٠% كركم - ٠,٥% نانو سيليكيا |
| 2 | 18 | ٣٠% كركم - ٠,٥% نانو سيليكيا |
| 2 | 18 | ١٠% كركم - ١% نانو سيليكيا |
| 2 | 18 | ٢٠% كركم - ١% نانو سيليكيا |
| 2 | 18 | ٣٠% كركم - ١% نانو سيليكيا |
| 2 | 18 | ١٠% كركم - ١,٥% نانو سيليكيا |
| 1 | 19 | ٢٠% كركم - ١,٥% نانو سيليكيا |
| 2 | 18 | ٣٠% كركم - ١,٥% نانو سيليكيا |

جدول (١٢) تحليل التباين لتأثير كل من الكركم ونانو السيليكا على مقاومة البكتيريا (Ecoli)

| الدالة الإحصائية | مستوي المعنوية المحسوبة (P-value) | قيمة (F) المحسوبة | متوسط المربعات | مجموع المربعات | درجات الحرية | مصدر التباين |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| * | 0.055 | 3.51 | 20.750 | 62.250 | 3 | الكركم |
| ** | 0.002 | 12.41 | 73.417 | 220.250 | 3 | نانو السيليكا |
| | | | 5.917 | 53.250 | 9 | الخطأ |
| | | | | 335.750 | 15 | المجموع |

يتضح من الجدول (١١) و(١٢) معنوية تأثير التجهيز بالكركم على خاصية مقاومة البكتيريا (Ecoli) للعينات البحثية حيث بلغت قيمة ف (٣,٥١) وهى دالة إحصائياً عند مستوى (٠,٠٥) ، ومعنوية تأثير نانو السيليكا حيث بلغت قيمة ف (١٢,٤١) وهى دالة إحصائياً عند مستوى (٠,٠١) .



شكل (٦) متوسطات نتائج مقاومة البكتيريا (Ecoli) للعينات البحثية

٤. نتائج مقاومة الأقمشة للفطريات Candida (مم):


جدول (١٣) متوسطات نتائج مقاومة الفطريات Candida (مم) للعينات البحثية

| الترتيب | المتوسط | المتغيرات |
|---------|---------|-----------------------------|
| 4 | 0 | بدون معالجة |
| 4 | 0 | نسبة تركيز ١٠% |
| 4 | 0 | نسبة تركيز ٢٠% |
| 4 | 0 | نسبة تركيز ٣٠% |
| 3 | 11 | نسبة تركيز ٠.٥% |
| 2 | 12 | نسبة تركيز ١% |
| 2 | 12 | نسبة تركيز ١.٥% |
| 2 | 12 | ١٠% كركم - ٠.٥% نانو سيليكا |
| 1 | 13 | ٢٠% كركم - ٠.٥% نانو سيليكا |
| 1 | 13 | ٣٠% كركم - ٠.٥% نانو سيليكا |
| 1 | 13 | ١٠% كركم - ١% نانو سيليكا |
| 1 | 13 | ٢٠% كركم - ١% نانو سيليكا |
| 1 | 13 | ٣٠% كركم - ١% نانو سيليكا |
| 2 | 12 | ١٠% كركم - ١.٥% نانو سيليكا |
| 1 | 13 | ٢٠% كركم - ١.٥% نانو سيليكا |
| 1 | 13 | ٣٠% كركم - ١.٥% نانو سيليكا |

جدول (١٤) تحليل التباين لتأثير كل من الكركم ونانو أكسيد السيليكا على مقاومة الفطريات Candida

| الدالة الإحصائية | مستوي المعنوية المحسوبة (P-value) | قيمة (F) المحسوبة | متوسط المربعات | مجموع المربعات | درجات الحرية | مصدر التباين |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| - | 0.130 | 2.81 | 0.917 | 2.750 | 3 | الكركم |
| ** | 0.000 | 804.43 | 156.417 | 469.250 | 3 | نانو السيليكا |
| | | | 0.194 | 1.750 | 9 | الخطأ |
| | | | | 473.750 | 15 | المجموع |

يتضح من الجدول (١٣) و(١٤) عدم معنوية تأثير التجهيز بالكركم على خاصية مقاومة الفطر (Candida) للعينات البحثية حيث بلغت قيمة ف (٢.٨١) وهي غير دالة إحصائياً ، ومعنوية تأثير نانو أكسيد السيليكا حيث بلغت قيمة ف (٨٠٤.٤٣) وهي دالة إحصائياً عند مستوى (٠.٠١).



شكل (٧) متوسطات نتائج مقاومة الفطريات Candida للعينات البحثية

٥. نتائج مقاومة الأقمشة للفطريات *Aspergillus* (مم):

جدول (١٥) متوسطات نتائج مقاومة الفطريات *Aspergillus* (مم) للعينات البحثية


| الترتيب | المتوسط | المتغيرات | |
|---------|---------|----------------------------|-------------------------------------|
| 4 | 0 | بدون معالجة | |
| 4 | 0 | نسبة تركيز ١٠% | التجهيز بالكركم |
| 4 | 0 | نسبة تركيز ٢٠% | |
| 4 | 0 | نسبة تركيز ٣٠% | |
| 2 | 12 | نسبة تركيز ٠,٥% | التجهيز بنانو السيلكا |
| 2 | 12 | نسبة تركيز ١% | |
| 2 | 12 | نسبة تركيز ١,٥% | |
| 3 | 11 | ١٠% كركم - ٠,٥% نانو سيلكا | التجهيز بالكركم ونانو السيلكا |
| 1 | 13 | ٢٠% كركم - ٠,٥% نانو سيلكا | |
| 1 | 13 | ٣٠% كركم - ٠,٥% نانو سيلكا | |
| 3 | 11 | ١٠% كركم - ١% نانو سيلكا | |
| 1 | 13 | ٢٠% كركم - ١% نانو سيلكا | |
| 2 | 12 | ٣٠% كركم - ١% نانو سيلكا | |
| 2 | 12 | ١٠% كركم - ١,٥% نانو سيلكا | |
| 2 | 12 | ٢٠% كركم - ١,٥% نانو سيلكا | |
| 3 | 11 | ٣٠% كركم - ١,٥% نانو سيلكا | |

جدول (١٦) تحليل التباين لتأثير كل من الكركم ونانو أكسيد السيلكا على مقاومة الفطريات

Aspergillus

| الدالة الإحصائية | مستوى المعنوية المحسوبة (P-value) | قيمة (F) المحسوبة | متوسط المربعات | مجموع المربعات | درجات الحرية | مصدر التباين |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| - | 0.233 | 1.71 | 0.667 | 2.000 | 3 | الكركم |
| ** | 0.000 | 370.71 | 144.167 | 432.500 | 3 | نانو السيلكا |
| | | | 0.389 | 3.500 | 9 | الخطأ |
| | | | | 438.000 | 15 | المجموع |

يتضح من الجدول (١٥) و(١٦) عدم معنوية تأثير التجهيز بالكركم على خاصية مقاومة الفطر (*Aspergillus*) للعينات البحثية حيث بلغت قيمة F (١.٧١) وهي غير دالة إحصائياً ، ومعنوية تأثير نانو أكسيد السيليكا حيث بلغت قيمة F (٣٧٠.٧١) وهي دالة إحصائياً عند مستوى (٠.٠١).



شكل (٨) متوسطات نتائج مقاومة الفطريات *Aspergillus* للعينات البحثية

٦. نتائج نفاذ بخار الماء RWVP (%):


جدول (١٧) متوسطات نتائج نفاذ بخار الماء للعينات البحثية

| الترتيب | المتوسط | المتغيرات |
|---------|---------|-----------------------------|
| 1 | 72.2 | بدون معالجة |
| 2 | 71.5 | نسبة تركيز ١٠% |
| 3 | 71 | نسبة تركيز ٢٠% |
| 4 | 68.9 | نسبة تركيز ٣٠% |
| 5 | 67.6 | نسبة تركيز ٠.٥% |
| 6 | 67.1 | نسبة تركيز ١% |
| 7 | 63.7 | نسبة تركيز ١.٥% |
| 7 | 63.7 | ١٠% كركم - ٠.٥% نانو سيليكا |
| 8 | 63.5 | ٢٠% كركم - ٠.٥% نانو سيليكا |
| 9 | 62.4 | ٣٠% كركم - ٠.٥% نانو سيليكا |
| 7 | 63.7 | ١٠% كركم - ١% نانو سيليكا |
| 8 | 63.5 | ٢٠% كركم - ١% نانو سيليكا |
| 10 | 61.1 | ٣٠% كركم - ١% نانو سيليكا |
| 11 | 59.8 | ١٠% كركم - ١.٥% نانو سيليكا |
| 12 | 55.9 | ٢٠% كركم - ١.٥% نانو سيليكا |
| 13 | 55.2 | ٣٠% كركم - ١.٥% نانو سيليكا |

جدول (١٨) تحليل التباين لتأثير كل من الكركم و نانو أكسيد السيليكا على نفاذ بخار الماء

| الدالة الإحصائية | مستوي المعنوية المحسوبة (P-value) | قيمة (F) المحسوبة | متوسط المربعات | مجموع المربعات | درجات الحرية | مصدر التباين |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| * | 0.020 | 5.90 | 6.03 | 18.08 | 3 | الكركم |
| ** | 0.000 | 32.85 | 34.50 | 103.489 | 3 | نانو السيليكا |
| | | | 1.02 | 26.24 | 9 | الخطأ |
| | | | | 147.809 | 15 | المجموع |

يتضح من الجدول (١٧) و(١٨) معنوية تأثير التجهيز بالكركم على خاصية نفاذ بخار الماء للعينات البحثية حيث بلغت قيمة ف (٥,٩٠) وهى دالة إحصائياً عند مستوى (٠,٠٥) ، ومعنوية تأثير نانو أكسيد السيليكا حيث بلغت قيمة ف (٣٢,٨٥) وهى دالة إحصائياً عند مستوى (٠,٠١) .



شكل (٩) متوسطات نتائج نفاذ بخار الماء للعينات البحثية

٧. نتائج طرد الماء WR (ث):


جدول (١٩) متوسطات نتائج طرد الماء للعينات البحثية

| الترتيب | المتوسط | المتغيرات | |
|---------|---------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 13 | 31 | بدون معالجة | |
| 12 | 32 | التجهيز بالكركم | نسبة تركيز ١٠% |
| 11 | 36 | | نسبة تركيز ٢٠% |
| 10 | 38 | | نسبة تركيز ٣٠% |
| 9 | 43 | التجهيز بنانو السيليكا | نسبة تركيز ٠,٥% |
| 8 | 45 | | نسبة تركيز ١% |
| 7 | 46 | | نسبة تركيز ١,٥% |
| 6 | 47 | التجهيز بالكركم ونانو السيليكا | ١٠% كركم - ٠,٥% نانو سيليكا |
| 5 | 49 | | ٢٠% كركم - ٠,٥% نانو سيليكا |
| 5 | 49 | | ٣٠% كركم - ٠,٥% نانو سيليكا |
| 4 | 52 | | ١٠% كركم - ١% نانو سيليكا |
| 2 | 54 | | ٢٠% كركم - ١% نانو سيليكا |
| 2 | 54 | | ٣٠% كركم - ١% نانو سيليكا |
| 3 | 53 | | ١٠% كركم - ١,٥% نانو سيليكا |
| 1 | 55 | | ٢٠% كركم - ١,٥% نانو سيليكا |
| 1 | 55 | | ٣٠% كركم - ١,٥% نانو سيليكا |

جدول (٢٠) تحليل التباين لتأثير كل من الكركم ونانو أكسيد السيليكا على طرد الماء

| الدالة الإحصائية | مستوي المعنوية المحسوبة (P-value) | قيمة (F) المحسوبة | متوسط المربعات | مجموع المربعات | درجات الحرية | مصدر التباين |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| - | 0.082 | 2.93 | 64.40 | 193.19 | 3 | الكركم |
| ** | 0.000 | 152.59 | 187.56 | 562.69 | 3 | نانو السيليكا |
| | | | 1.23 | 11.06 | 9 | الخطأ |
| | | | | 766.94 | 15 | المجموع |

يتضح من الجدول (١٩) و(٢٠) عدم معنوية تأثير التجهيز بالكركم على خاصية طرد الماء للعينات البحثية حيث بلغت قيمة ف (٢.٩٣) وهي غير دالة إحصائياً ، ومعنوية تأثير نانو السيليكا حيث بلغت قيمة ف (١٥٢.٥٩) وهي دالة إحصائياً عند مستوى (٠.٠١).



شكل (١٠) متوسطات نتائج طرد الماء للعينات البحثية

٨. نتائج نعومة السطح (درجة):


جدول (٢١) متوسطات نتائج نعومة السطح للعينات البحثية

| الترتيب | المتوسط | المتغيرات |
|---------|---------|--------------------------------|
| 1 | 4.5 | بدون معالجة |
| 2 | 4 | التجهيز بالكركم |
| 2 | 4 | |
| 3 | 3.5 | |
| 1 | 4.5 | التجهيز بنانو السيليكا |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | التجهيز بالكركم ونانو السيليكا |
| 2 | 4 | |
| 3 | 3.5 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 4 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 2.5 | |
| 6 | 2 | |

جدول (٢٢) تحليل التباين لتأثير كل من الكرم ونانو السيليكا على نعومة السطح

| الدالة الإحصائية | مستوي المعنوية المحسوبة (P-value) | قيمة (F) المحسوبة | متوسط المربعات | مجموع المربعات | درجات الحرية | مصدر التباين |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| - | 0.193 | 2.00 | 0.500 | 1.500 | 3 | الكرم |
| - | 0.441 | 1.00 | 0.250 | 0.750 | 3 | نانو السيليكا |
| | | | 0.250 | 3.500 | 9 | الخطأ |
| | | | | 5.75 | 15 | المجموع |

يتضح من الجدول (٢١) و(٢٢) عدم معنوية تأثير التجهيز بكل من الكرم ونانو السيليكا على خاصية نعومة السطح للعينات البحثية ، حيث بلغت قيمة ف (٢.٠٠) و(١.٠٠) على الترتيب ، وهي غيردالة إحصائياً.



شكل (١١) متوسطات نتائج نعومة السطح للعينات البحثية

ومما سبق اتضح صحة الفرض الأول جزئياً ، حيث أظهرت النتائج كل مما يلي :

- معنوية تأثير التجهيز بالكرم على خواص (الوقاية من الأشعة فوق البنفسجية ، مقاومة البكتيريا Staphylococcus ، مقاومة البكتيريا Escherichia Coli ، نفاذ بخار الماء) للعينات البحثية ، بينما عدم التأثير على خواص (مقاومة الفطر Candida ، مقاومة الفطر Aspergillus ، طرد الماء ، نعومة السطح) ، وتتفق بعض هذه النتائج مع دراسة (على محمد وآخرون ، ٢٠١٢) ^(١٠) و (Mirjalili, M. & Karimi, L. , 2013) ⁽³⁶⁾ في معنوية تأثير الكرم لمقاومة البكتيريا الممرضة الموجبة والسالبة ، ومع دراسة (Zhou, Y. & , 2016) ⁽⁴⁸⁾ و (Tang, R. (2017) و (Gawish, S. et al , 2017) ⁽²⁶⁾ في معنوية التأثير للحماية من الأشعة فوق البنفسجية.

معنوية تأثير التجهيز بنانو السيليكا على خواص (الوقائية من الأشعة فوق البنفسجية ، مقاومة البكتيريا Staphylococcus ، مقاومة البكتيريا Escherichia Coli ، مقاومة الفطر Candida ، مقاومة الفطر Aspergillus ، نفاذ بخار الماء ، طرد الماء) للعينات البحثية ، بينما عدم التأثير على خاصية نعومة السطح ، وتتفق بعض هذه النتائج مع دراسة (2018) ، و (Rethinam, S. et al (42) و (Riaz, S. et al , 2019) (43) و (سكينة محمود ووفاء ، ٢٠٢٠) (4) في معنوية تأثير نانو السيليكا لمقاومة البكتيريا الممرضة الموجبة والسالبة ، ومع دراسة (Rethin am, S. et al , 2018) (42) في معنوية التأثير للحماية من الأشعة فوق البنفسجية ، ودراسة (Bae, G. et al , 2009) (22) و (Mogensen, J. et al , 2016) (37) و (Hao, L. et al , 2020) (28) في معنوية التأثير لطرد الماء .

❖ الفرض الثاني :

توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التجهيز بالكركم ونانو السيليكا

وتحسين جودة الخواص الوقائية للعينات البحثية


تم عمل تقييم كلى لجودة العينات البحثية فى ملاءمتها لتحقيق جودة الخواص الوقائية ، وقد تم استخدام أشكال الرادار (Radar Chart) متعدد المحاور ليعبر عن تقييم الجودة الكلية فى جميع الخواص على النحو التالى :

أولاً : تقييم الجودة الكلية للعينات المجهزة بالكركم فقط :

جدول (٢٣) تقييم الجودة الكلية للعينات المجهزة بالكركم فقط

| الترتيب | معامل الجودة | الخواص الوقائية للعينات البحثية | | | | | | | | نسبة تركيز الكركم |
|---------|--------------|---------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | نعومة السطح (درجة) | طرد الماء (ث) | نفاذ بخار الماء RWVP % | مقاومة الفطر Asper (مم) | مقاومة الفطر Candi (مم) | مقاومة البكتيريا Ecoli (مم) | مقاومة البكتيريا Staf (مم) | معامل الحماية من الأشعة UPF | |
| 4 | 32.8% | 100.0% | 56.4% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.7% | بدون |
| 3 | 48.8% | 88.9% | 65.5% | 99.0% | 0.0% | 0.0% | 57.9% | 61.1% | 18.1% | ١٠% |
| 1 | 51.5% | 88.9% | 72.7% | 98.3% | 0.0% | 0.0% | 63.2% | 66.7% | 22.4% | ٢٠% |
| 2 | 51.1% | 77.8% | 76.4% | 95.4% | 0.0% | 0.0% | 63.2% | 72.2% | 23.6% | ٣٠% |

من الجدول (٢٣) يتضح أن العينة المجهزة بالكركم تركيز (٢٠٪) هى الأفضل لمنظومة الخواص الوقائية ، وذلك بمعامل جودة (٥١,٥٪) .




شكل (١٢) تقييم الجودة الكلية للعينات المجهزة بالكركم فقط

ثانياً : تقييم الجودة الكلية للعينات المجهزة بنانو أكسيد السيليكا فقط :

جدول (٢٤) تقييم الجودة الكلية للعينات المجهزة بنانو السيليكا فقط

| الترتيب | معامل الجودة | الخواص الوقائية للعينات البحثية | | | | | | | | نسبة تركيز نانو السيليكا |
|---------|--------------|---------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | نعومة السطح (درجة) | طرده الماء (ث) | نفاذ بخار الماء RWVP % | مقاومة الفطر Asper (مم) | مقاومة الفطر Candi (مم) | مقاومة البكتيريا Ecoli (مم) | مقاومة البكتيريا Staf (مم) | معامل الحماية من الأشعة UPF | |
| 4 | 32.8% | 100.0% | 56.4% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.7% | بدون |
| 3 | 82.2% | 100.0% | 78.2% | 93.6% | 92.3% | 84.6% | 78.9% | 77.8% | 51.9% | ٠.٥% |
| 1 | 85.7% | 88.9% | 81.8% | 92.9% | 92.3% | 92.3% | 84.2% | 88.9% | 64.1% | ١% |
| 2 | 85.6% | 88.9% | 83.6% | 88.2% | 92.3% | 92.3% | 84.2% | 88.9% | 66.0% | ١.٥% |

من الجدول (٢٤) يتضح أن العينة المجهزة بنانو السيليكا تركيز (١%) هي الأفضل لمنظومة الخواص الوقائية ، وذلك بمعامل جودة (٨٥,٧%) .




شكل (١٣) تقييم الجودة الكلية للعينات المجهزة بنانو السيليكا فقط

ثالثاً: تقييم الجودة الكلية للعينات المجهزة بالكركم ونانو السيليكا :


جدول (٢٥) تقييم الجودة الكلية للعينات المجهزة بالكركم ونانو السيليكا

| الترتيب | معامل الجودة | الخواص الوقائية للعينات البحثية | | | | | | | نسبة تركيز نانو السيليكا | نسبة تركيز الكركم | |
|---------|--------------|---------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | نعومة السطح (درجة) | طرد الماء (ث) | نفاذ بخار الماء RWVP % | مقاومة الفطر Asper (مم) | مقاومة الفطر Candi (مم) | مقاومة البكتيريا Ecoli (مم) | مقاومة البكتيريا Staf (مم) | | | معامل الحماية من الأشعة UPF |
| 10 | 32.8% | 100.0% | 56.4% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.7% | بدون | بدون |
| 8 | 87.6% | 88.9% | 85.5% | 88.2% | 84.6% | 92.3% | 84.2% | 94.4% | 82.8% | %٠.٥ | %١٠ |
| 2 | 93.0% | 88.9% | 89.1% | 88.0% | 100.0% | 100.0% | 89.5% | 100.0% | 88.6% | %٠.٥ | %٢٠ |
| 4 | 92.3% | 77.8% | 89.1% | 86.4% | 100.0% | 100.0% | 94.7% | 100.0% | 90.2% | %٠.٥ | %٣٠ |
| 3 | 92.7% | 88.9% | 94.5% | 88.2% | 84.6% | 100.0% | 94.7% | 100.0% | 90.9% | %١ | %١٠ |
| 1 | 96.2% | 88.9% | 98.2% | 88.0% | 100.0% | 100.0% | 94.7% | 100.0% | 99.7% | %١ | %٢٠ |
| 5 | 91.4% | 66.7% | 98.2% | 84.6% | 92.3% | 100.0% | 94.7% | 94.4% | 99.9% | %١ | %٣٠ |
| 7 | 89.9% | 66.7% | 96.4% | 82.8% | 92.3% | 92.3% | 94.7% | 94.4% | 99.9% | %١.٥ | %١٠ |
| 6 | 90.7% | 55.6% | 100.0% | 77.4% | 92.3% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | %١.٥ | %٢٠ |
| 9 | 87.5% | 44.4% | 100.0% | 76.5% | 84.6% | 100.0% | 94.7% | 100.0% | 100.0% | %١.٥ | %٣٠ |


من الجدول (٢٥) يتضح أن العينة المجهزة بتركيز (٢٠٪ كركم - ١٪ نانو السيليكا) هي الأفضل منظومة الخواص الوقائية، وذلك بمعامل جودة (٩٦.٢٪).



شكل (١٤) تقييم الجودة الكلية للعينات المجهزة بالكركم ونانو السيليكا تركيز ٠.٥٪



شكل (١٥) تقييم الجودة الكلية للعينات المجهزة بالكركم ونانو السيليكا تركيز ١%




شكل (١٦) تقييم الجودة الكلية للعينات المجهزة بالكركم ونانو السيليكا تركيز ١.٥%

رابعاً : تقييم الجودة الكلية للعينات البحثية ككل :

جدول (٢٦) تقييم الجودة الكلية للعينات البحثية ككل

| الترتيب | معامل الجودة | نسبة تركيز نانو السيليكا | نسبة تركيز الكركم | م |
|---------|--------------|--------------------------|-------------------|----|
| ١٦ | %٣٢.٨ | بدون | بدون | ١ |
| ١٥ | %٤٨.٨ | بدون | %١٠ | ٢ |
| ١٣ | %٥١.٥ | بدون | %٢٠ | ٣ |
| ١٤ | %٥١.١ | بدون | %٣٠ | ٤ |
| ١٢ | %٨٢.٢ | %٠.٥ | بدون | ٥ |
| ١٠ | %٨٥.٧ | %١ | بدون | ٦ |
| ١١ | %٨٥.٦ | %١.٥ | بدون | ٧ |
| ٨ | %٨٧.٦ | %٠.٥ | %١٠ | ٨ |
| ٢ | %٩٣.٠ | %٠.٥ | %٢٠ | ٩ |
| ٤ | %٩٢.٣ | %٠.٥ | %٣٠ | ١٠ |
| ٣ | %٩٢.٧ | %١ | %١٠ | ١١ |
| ١ | %٩٦.٢ | %١ | %٢٠ | ١٢ |
| ٥ | %٩١.٤ | %١ | %٣٠ | ١٣ |
| ٧ | %٨٩.٩ | %١.٥ | %١٠ | ١٤ |
| ٦ | %٩٠.٧ | %١.٥ | %٢٠ | ١٥ |
| ٩ | %٨٧.٥ | %١.٥ | %٣٠ | ١٦ |

من الجدول (٢٦) يتضح أن العينات المجهزة بالكركم ونانو السيليكا معاً هي الأفضل لمنظومة الخواص الوقائية وذلك بمعامل جودة تراوح من (%٩٢.٢ : %٨٧.٥) ، وجاءت العينة المجهزة بتركيز (%٢٠ - كركم - %١ نانو السيليكا) في الترتيب الأول ، بينما العينة بدون المعالجة في الترتيب الأخير بمعامل جودة (%٣٢.٨) ، كما نلاحظ أيضاً أن ترتيب الخمس عينات الأولى كانت من الكركم المستخدم مع تركيزات نانو (%١ ، %٠.٥) ؛ مما يؤكد إمكانية الاستفادة من الكركم لتقليل التركيزات النانوية المستخدمة في تجهيز العينات البحثية والحصول على أفضل الخواص الوقائية.



شكل (١٧) تقييم الجودة الكلية للعينات البحثية ككل

ومما سبق اتضح صحة الفرض الثاني ، حيث أظهرت النتائج كل مما يلي :

- التجهيز بالكركم ونانو السيليكا معاً أدى إلى تحسين جودة الخواص الوقائية للعينات البحثية ، وتتنفق هذه النتيجة مع دراسة (Al Sarhan, T. & Salem, A. , 2018) (20) و (Abd El-Hady, M. et al 2021) (17) و (Saad , M. , 2021) (44) فى إمكانية الاستفادة من تقنية النانو فى تطوير خواص الأقمشة المجهزة بالصبغات الصديقة للبيئة والحصول على أعلى جودة وقائية.
- إمكانية الاستفادة من الكركم لتقليل التركيزات النانوية المستخدمة فى تجهيز العينات البحثية والحصول على أفضل الخواص الوقائية ، ويرجع ذلك إلى أن الكركم يحقق نشاط جيد لتحقيق بعض هذه الخواص ، ويتفق هذا مع ما أكدته دراسة (أحمد القاصد وآخرون ، ٢٠١٦). (١)

❖ الفرض الثالث :

توجد علاقة ارتباطية بين جودة الخواص اللونية والوقائية للعينات المجهزة لتحديد العلاقة بين جودة الخواص اللونية والوقائية للعينات المجهزة بالكركم ونانو السيليكا معاً ؛ تم تقييم الجودة الكلية للعينات فى الخواص اللونية أولاً ؛ ثم استخدام معامل ارتباط بيرسون لتحديد العلاقة على النحو التالى :

أولاً : معامـل جودة الخواص اللونية للعينات المجهزة بالكركم وناـنو السيليكا :


جدول (٢٧) متوسط نتائج الخواص اللونية للعينات المجهزة بالكركم وناـنو السيليكا

| ثبات اللون للعرق | | | | ثبات اللون للاحتكاك | | ثبات اللون للغسيل | | ثبات اللون للضوء | عمق اللون | نسبة تركيز ناـنو السيليكا | نسبة تركيز الكركم |
|------------------|--------|---------------|--------|---------------------|-------|-------------------|---------------|------------------|-----------|---------------------------|-------------------|
| (نضوح القلوي) | (قلوي) | (نضوح الحمضي) | (حمضي) | (رطب) | (جاف) | (نضوح الغسيل) | (عينة الغسيل) | | | | |
| 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 77.89 | %٠.٥ | %١٠ |
| 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 2 | 2.5 | 6 | 115.17 | %٠.٥ | %٢٠ |
| 3.5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3.5 | 2 | 2.5 | 6 | 139.42 | %٠.٥ | %٣٠ |
| 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 2 | 2.5 | 6 | 77.6 | %١ | %١٠ |
| 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 2 | 2.5 | 6 | 116.01 | %١ | %٢٠ |
| 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 6 | 143.5 | %١ | %٣٠ |
| 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 1.5 | 2 | 6 | 66.5 | %١.٥ | %١٠ |
| 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 2 | 2.5 | 5 | 110.02 | %١.٥ | %٢٠ |
| 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 1.5 | 2 | 5 | 136.77 | %١.٥ | %٣٠ |

جدول (٢٨) معامـل جودة الخواص اللونية للعينات المجهزة بالكركم وناـنو السيليكا


| الترتيب | معامـل الجودة % | ثبات اللون للعرق % | | | | ثبات اللون للاحتكاك % | | ثبات اللون للغسيل % | | ثبات اللون للضوء % | عمق اللون % | نسبة تركيز ناـنو السيليكا | نسبة تركيز الكركم |
|---------|-----------------|--------------------|--------|---------------|--------|-----------------------|-------|---------------------|---------------|--------------------|-------------|---------------------------|-------------------|
| | | (نضوح القلوي) | (قلوي) | (نضوح الحمضي) | (حمضي) | (رطب) | (جاف) | (نضوح الغسيل) | (عينة الغسيل) | | | | |
| 4 | 90.7 | 85.7 | 100.0 | 100.0 | 87.5 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 100.0 | 54.3 | %٠.٥ | %١٠ | |
| 3 | 96.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 87.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 80.3 | %٠.٥ | %٢٠ | |
| 2 | 97.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 85.7 | 87.5 | 100.0 | 100.0 | 97.2 | %٠.٥ | %٣٠ | |
| 6 | 94.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 87.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 54.1 | %١ | %١٠ | |
| 3 | 96.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 87.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 80.8 | %١ | %٢٠ | |
| 1 | 97.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 87.5 | 85.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | %١ | %٣٠ | |
| 8 | 81.9 | 85.7 | 100.0 | 83.3 | 75.0 | 85.7 | 87.5 | 75.0 | 80.0 | 46.3 | %١.٥ | %١٠ | |
| 5 | 90.6 | 85.7 | 100.0 | 100.0 | 87.5 | 85.7 | 87.5 | 100.0 | 100.0 | 83.3 | %١.٥ | %٢٠ | |
| 7 | 86.6 | 71.4 | 100.0 | 100.0 | 87.5 | 85.7 | 87.5 | 75.0 | 80.0 | 83.3 | %١.٥ | %٣٠ | |

من الجدول (٢٨) يتضح أن أفضل العينات البحثية لتحقيق منظومة الخواص اللونية كانت العينة المجهزة بتركيز (٣٠٪ كركم - ١٪ نانو سيليكيا) ؛ يليها العينة المجهزة بتركيز (٣٠٪ كركم - ٠,٥٪ نانو سيليكيا) ؛ ثم العينة (٢٠٪ كركم - ١٪ نانو سيليكيا) ، بينما كانت أقل العينات جودة فى الخواص اللونية هى العينة المجهزة بتركيز (١٠٪ كركم - ١,٥٪ نانو سيليكيا) .



شكل (١٨) أفضل العينات في جودة الخواص اللونية

العينة المجهزة بتركيز (٣٠٪ كركم - ١٪ نانو سيليكيا) بمعامل جودة ٩٧,٣٪



شكل (١٩) أقل العينات في جودة الخواص اللونية

العينة المجهزة بتركيز (١٠٪ كركم - ١,٥٪ نانو سيليكيا) بمعامل جودة ٨١,٩٪


ثانياً : العلاقة الارتباطية بين جودة الخواص اللونية والخواص الوقائية:

تم حساب معامل ارتباط بيرسون لتحديد العلاقة الارتباطية بين ترتيب العينات في الخواص اللونية والوقائية على النحو التالي :

جدول (٢٩) العلاقة الارتباطية بين جودة الخواص اللونية والخواص الوقائية

للعينات المجهزة بالكركم ونانو السيليكا

| معامل الارتباط | ترتيب في ضوء الخواص اللونية | معامل الجودة للخواص اللونية QF C | ترتيب في ضوء الخواص الوقائية | معامل الجودة للخواص الوقائية QF F | نسبة تركيز نانو السيليكا | نسبة تركيز الكركم |
|---|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| تم حساب معامل ارتباط بيرسون ، وبلغت قيمة "r" ٠.٧ وهي قيمة دالة احصائياً عند مستوى ٠.٠٥ مما يدل علي ان العلاقة ارتباطية دالة موجبة بين ترتيب العينات في الخواص الوقائية مع ترتيب العينات في الخواص اللونية | 4 | 90.7% | 8 | 87.6% | %٠.٥ | %١٠ |
| | 3 | 96.8% | 2 | 93.0% | %٠.٥ | %٢٠ |
| | 2 | 97.0% | 4 | 92.3% | %٠.٥ | %٣٠ |
| | 6 | 94.2% | 3 | 92.7% | %١ | %١٠ |
| | 3 | 96.8% | 1 | 96.2% | %١ | %٢٠ |
| | 1 | 97.3% | 5 | 91.4% | %١ | %٣٠ |
| | 8 | 81.9% | 7 | 89.9% | %١.٥ | %١٠ |
| | 5 | 90.6% | 6 | 90.7% | %١.٥ | %٢٠ |
| | 7 | 86.6% | 9 | 87.5% | %١.٥ | %٣٠ |



شكل (٢٠) العلاقة الارتباطية بين جودة الخواص اللونية والخواص الوقائية

للعينات المجهزة بالكركم ونانو السيليكا

ومما سبق اتضح صحة الفرض الثالث ، حيث أظهرت النتائج ما يلي :

- وجود علاقة ارتباطية دالة موجبة بين جودة الخواص اللونية والخواص الوقائية للعينات المجهزة ، حيث أن تحقق عمق اللون وثبات الصبغة بالعينات البحثية أدى إلى تحقق جودة الخواص الوقائية ، بما يتفق مع دراسة كل من (Majid, S. et al , 2013) ⁽³⁴⁾ و (2013) ، (Reddy, N. et al) ⁽⁴¹⁾ في العلاقة بين جودة الخواص اللونية للأقمشة المصبوغة ومقاومة النشاط البكتيري ، ودراسة (نورا العدوي، ٢٠١٤) ^(١١) في العلاقة بين جودة الخواص اللونية والحماية من الأشعة فوق البنفسجية.

ملخص النتائج Conclusion:

١. معنوية تأثير التجهيز بالكركم على خواص (الحماية من الأشعة فوق البنفسجية upf ، مقاومة البكتيريا Staphylococcus ، مقاومة البكتيريا Escherichia Coli ، نفاذ بخار الماء) ، بينما عدم التأثير على خواص (مقاومة الفطر Candida ، مقاومة الفطر Aspergillus ، طرد الماء ، نعومة السطح).
٢. معنوية تأثير التجهيز بنانو السيليكا على خواص (الحماية من الأشعة فوق البنفسجية upf ، مقاومة البكتيريا Staphylococcus ، مقاومة البكتيريا Escherichia Coli ، مقاومة الفطر Candida ، مقاومة الفطر Aspergillus ، نفاذ بخار الماء ، طرد الماء) للعينات البحثية ، بينما عدم التأثير على خاصية نعومة السطح.
٣. العينات المجهزة بالكركم ونانو السيليكا معاً هي الأفضل لمنظومة جودة الخواص الوقائية وذلك بمعامل جودة تراوح من (٩٢,٢% : ٨٧,٥%) ، وجاءت العينة المجهزة بتركيز (٢٠% كركم - ١% نانو السيليكا) في الترتيب الأول ، بينما العينة بدون معالجة في الترتيب الأخير بمعامل جودة (٣٢,٨%).
٤. توجد علاقة ارتباطية دالة موجبة بين جودة الخواص اللونية والخواص الوقائية للعينات المجهزة.

توصيات البحث Recommendations :

١. الاهتمام بالمعالجات الخاصة بأقمشة ملابس المرأة لتعزيز تدابير الوقاية لها .
٢. الاستفادة من الكركم لتقليل التركيزات النانوية المستخدمة في تجهيز المنسوجات الوقائية.
٣. التوسع في دراسة تأثير الصبغات الطبيعية المختلفة على خواص الأقمشة.
٤. تسخير تقنية النانو لتحسين خواص المنسوجات المجهزة الصديقة للبيئة.
٥. إجراء دراسات تجريبية مماثلة للبحث باستخدام متغيرات مختلفة.
٦. دمج الصبغات الطبيعية مع تقنية النانو باستخدام تقنيات تجهيز مختلفة.
٧. الاستفادة من نتائج البحث في تجهيز المنسوجات الطبية.
٨. الربط بين مجالات البحث العلمي ومجالات الصناعة المختلفة.

مراجع البحث References:

أولاً : المراجع العربية

١. أحمد فرج القاصد و محمد عبد المنعم رمضان و رشا عبد الرحمن محمد وآية خالد أحمد (٢٠١٦): دراسة لتجهيز أقمشة مقاومة لنمو البكتيريا باستخدام الكركم المحمل بجسيمات أكسيد الزنك النانومتري وتأثيره على الخواص الوظيفية للمنتج النهائي ، مجلة الاقتصاد المنزلي ، كلية الاقتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية ، مجلد (٢٦) ، عدد (٣).

٢. أسماء سامي عبد العاطى ورائيا محمد أحمد (٢٠١٤) : تأثير ظروف عملية المرسة على تحسين خواص أقمشة مكملات الملابس المصبوغة بالصبغات الطبيعية ، مجلة بحوث التربية النوعية ، كلية التربية النوعية ، جامعة المنصورة ، عدد (٣٣) .
٣. أمينة عماد نبيه (٢٠٢١) : توظيف تكنولوجيا النانو فى تحسين الخواص الوظيفية لبعض الأقمشة الطبية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية النوعية ، جامعة المنصورة.
٤. ايريني سمير مسيحه (٢٠٠٨) : تأثير بعض عوامل التركيب البنائى للأقمشة السليلوزية المصبوغة بالصبغات الطبيعية على خواص الأداء الوظيفى لأغطية الرأس ، المؤتمر العربى الثانى عشر للاقتصاد المنزلى ، كلية الاقتصاد المنزلى ، جامعة المنوفية .
٥. إيمان رأفت سعد (٢٠٢١) : تطبيقات تكنولوجيا النانو فى انتاج الملابس الرياضية الذكية ، مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية ، المؤتمر الدولى السابع ، القاهرة ، عدد خاص (٢).
٦. جمال محمد رضوان وإيمان محمد على وأميرة المغازى محمد (٢٠٢١) : التقييم العلمى لبعض الخصائص الجمالية لأقمشة أغطيه الرأس ، مجلة العمارة والفنون والعلوم الانسانية ، القاهرة ، مجلد (٦) ، عدد (٢٥).
٧. حسن عبد الفتاح السيد (٢٠١٨) : التدابير الوقائية لمكافحة الأمراض المعدية والوبائية من منظور الفقه الإسلامى والطب الحديث، دار الوفاء ، ط١ ، الاسكندرية .
٨. حسين محمد محمد ووزينب أحمد عبد العزيز وسلوى عزت زكى (٢٠١١) : الاستفادة من أسلوب الخيامية فى تنفيذ تصميمات مبتكرة لزخرفة أغطية الرأس للسيدات ، مجلة بحوث التربية النوعية ، كلية التربية النوعية ، جامعة المنصورة ، عدد (١٩) .
٩. سكينه أمين محمود ووفاء السيد على (٢٠٢٠) : الاستفادة من تكنولوجيا النانو فى تحسين الخواص الوظيفية للملابس الطبية للقائمين بتحضير العلاج الكيمايى لمرضى السرطان ، مجلة البحوث فى مجالات التربية النوعية ، كلية التربية النوعية ، جامعة المنيا ، عدد (٢٧) .
١٠. على صادق محمد وماجد رشيد مجيد وهبة عبد الرحمن جاسم (٢٠١٢) : استخلاص صبغة Curcumin ودراسة كفاءتها فى تصبغ النسيج القطنى المصقول كمضاد بكتيرى ، المجلة العراقية للعلوم ، مجلد (٥٣) ، عدد (٢).
١١. عواطف بهيج محمد (٢٠١٠) : دراسة تأثير أساليب ارتداء أغطية الرأس على صحة المرأة ، مجلة الاقتصاد المنزلى ، كلية الاقتصاد المنزلى ، جامعة المنوفية ، مجلد (٢٠) ، عدد (٤) .
١٢. فاطمة جاد محمود (٢٠١٦) : الإفادة من تكنولوجيا النانو فى تطوير الأداء الوظيفى لأقمشة السيارات ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية النوعية ، جامعة المنصورة.
١٣. مروة السيد إبراهيم (٢٠١٨) : جزيئات النانو كمثير بصرى لابتكار تصميم طباعة المفروشات المعاصرة ، مجلة التصميم الدولية ، مجلد (٨) ، عدد (٢).
١٤. منال البكرى المتولى (٢٠١١) : الملابس والصحة فى القرن الحادى والعشرين ، دار عالم الكتب ، ط١ ، القاهرة .

١٥. مها طلعت خلف الله (٢٠٠٩) : تحسين الأداء الوظيفي للأقمشة المستخدمة فى المجال الطبى بتجهيزها لمقاومة البكتيريا وإزالة الاتساخ . رسالة ماجستير غير منشورة . كلية الاقتصاد المنزلى . جامعة المنوفية .
١٦. نورا حسن العدوى (٢٠١٤) : تأثير صباغة أقمشة أغطية الرأس ببعض الصبغات الطبيعية على الحماية من الأشعة فوق البنفسجية ، مجلة بحوث التربية النوعية ، كلية التربية النوعية ، جامعة المنصورة ، عدد (٣٥) .

ثانياً : المراجع الأجنبية

17. **Abd El-Hady, M. , Farouk, A., Saeed, S. and Zaghloul, S. (2021):** Effect of turmeric dye and biomordants on knitted cotton fabric coloration: A promising alternative to metallic mordanting, *Polymers*, volume (13), Issue (22), page 4027.
Home page: <https://doi.org/10.3390/polym13224027>
18. **Adeel, Sh. , Bhatti, I., EL-Nagar, K. and Alam, M. (2011):** Dyeing Of Cotton Fabric Using UV Irradiated Turmeric (*Curcuma longa L.*) as Natural Dye, *Research Journal of Textile and Apparel* , volume (15), Issue (2), pages 71-76.
Home page: <https://www.researchgate.net/publication/302029217>
19. **Advincula, L. , Addor, F. and Maria, P. (2016):** Use of silicon for skin and hair care: An approach of chemical forms available and efficacy, *Anais Brasileiros de Dermatologia*, Volume (91), Issue (3), Pages 331-335.
Home page: <https://www.researchgate.net/publication/3053121851>
20. **Al Sarhan, T. & Salem, A. (2018):** Turmeric dyeing and chitosan: titanium dioxide nanoparticles colloid finishing of cotton fabric, *Indian Journal of Fibre and Textile Research*, Volume (43).
Home page: <https://www.researchgate.net/publication/330837801>
21. **Bachmeie, B. (2019):** Curcumin in Health and Disease, *International Journal of Molecular Sciences*, Mdpi AG.
Home page: <https://www.mdpi.com/books/pdfview/book/1668>
22. **Bae, G. et al (2009):** Superhydrophobicity of Cotton Fabrics Treated with Silica Nanoparticles and Water-Repellent Agent, *Journal of Colloid and Interface Science*, volume (337), Issue (1).
Home page: <https://www.researchgate.net/publication/26248672>
23. **Bedosky, L. (2021):** 12 Scientific Health Benefits of Turmeric and Curcumin, diet & nutrition.

Home page: <https://www.everydayhealth.com/diet-nutrition/diet/scientific-health-benefits-turmeric-curcumin/>

24. **Chumlea, W. (2007):** Silica, a mineral of unknown but emerging health importance, *The Journal of Nutrition Health and Aging*, Paris, Vol. 11, Iss. 2, Pages 93.
25. **El-Nahhal, I. et al (2020):** Preparation and antimicrobial activity of ZnO-NPs coated cotton/starch and their functionalized ZnO-Ag/cotton and Zn(II) curcumin/cotton materials, *Scientific Reports*, Vol. 10, No. 5410.
Home page: <https://www.nature.com/articles/s41598-020-61306-6>
26. **Gawish, S. et al (2017):** Effect of Mordant on UV Protection and Antimicrobial Activity of Cotton, Wool, Silk and Nylon Fabrics Dyed with Some Natural Dyes, *Journal of Nanomedicine & Nanotechnology*, Vol. 8, Iss. 1.
Home page: <https://www.researchgate.net/publication/315135861>
27. **Gera, M. et al (2017):** Nanoformulations of curcumin: an emerging paradigm for improved remedial application, *Oncotarget Journal*, volume (8), Issue (39), Pages 66680–66698.
Home page: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5630447>
28. **Hao, L. et al (2020):** Anti-inflammatory Cotton Fabrics and Silica Nanoparticles with Potential Topical Medical Applications, *Wool, Silk and Nylon Fabrics Dyed with Some Natural Dyes*, *ACS Applied Materials & Interfaces*, Vol. 12, Iss. 23, Pages 25658–25675.
Home page: <https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acsami.0c06629>
29. **Hewlings, S. & Kalman, D. (2017):** Curcumin: A Review of Its' Effects on Human Health, *Journal List Foods*, Volume (6), Issue (10), Page 92.
Home page: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5664031>
30. **Hosen, D. , Rabbi, F., Raihan, A. and Al Mamun, A. (2021):** Effect of turmeric dye and biomordants on knitted cotton fabric coloration: A promising alternative to metallic mordanting, cleaner engineering and technology, volume 3, pages201–207.
Home page: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666790821000847>
31. **Hussein, A. & Elhassaneen, Y. (2014):** Natural Dye from Red Onion Skins and Applied In Dyeing Cotton Fabrics for the Production of Women's

Headwear Resistance to Ultraviolet Radiation (UVR), Journal of American Science, Volume (10) , Issue (3), Pages 129-139.

Home page: <https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20143147123>

32. **Karunanayake, L. et al (2019):** Use of silicon nanoparticle surface coating in infection control: Experience in a tropical healthcare setting. Infection, disease & health, volume (24), Issue (4), pages 201-207.

Home page: <https://www.researchgate.net/publication/334505793>

33. **Kocaadam, B. & Şanlıer, N. (2017):** Curcumin, an active component of turmeric (*Curcuma longa*), and its effects on health, Crit Rev Food Sci Nutr, Volume (57) , Issue (13), Pages 2889-2895.

Home page: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26528921/>

34. **Majid, S. , Maleknia, L. , Mirzapour, H. and Norouzi, M. (2013):** Antibacterial properties and color fastness of silk fabric dyed with turmeric extract, Fibers and Polymers, volume 14, pages201–207.

Home page: <https://link.springer.com/article/>

35. **Martin, K. (2007):** The chemistry of silica and its potential health benefits, The Journal of Nutrition Health and Aging, Paris, Vol. 11, Iss. 2, Pages 94.

Home page: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17435950/>

36. **Mirjalili, M. & Karimi, L. (2013):** Antibacterial dyeing of polyamide using turmeric as a natural dye, AUTEX Research Journal, Vol. 13, No 2, Pages 51-56.

Home page: <https://www.researchgate.net/publication/263235297>

37. **Mogensen, J. , Jørgensen, P. and Thomsen, T. (2016):** A microbiological evaluation of SiO₂-coated textiles in hospital interiors: The effect of passive coatings on the cleaning potential of interior textiles. Journal of Industrial Textiles, 46(2), 361–371.

Home page: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1528083715580543>

38. **Mohamed, A. & Hassabo, A. (2019):** Review of silicon-based materials for cellulosic fabrics with functional applications, Journal of Textiles, Coloration and Polymer Science, Volume 16, Issue 2, Pages 139-157.

Home page: https://journals.ekb.eg/article_63776.html

39. **Patti, A. et al (2021):** Careful Use of Silica Nanoparticles in the Textile Treatment for Potential Large-Scale Production, Chemical Engineering Transactions, Volume (84).
Home page: <https://www.cetjournal.it/index.php/cet/article/view/CET2184016>
40. **Ragheb, A. et al (2017):** Development of printing natural fabrics with curcuma natural dye via nanotechnology, International Journal of pharmaceutical sciences and research, Volume (8), Issue (2), Pages 611-620.
Home page: <https://ijpsr.com/bft-article/development-of-printing-natural-fabrics-with-curcuma-natural-dye-via-nanotechnology>
41. **Reddy, N. , Han, Sh. , Zhao, Y. and Yang, Y. (2013):** Antimicrobial activity of cotton fabrics treated with curcumin, Journal of Applied Polymer Science, Volume127, Issue4, Pages 2698-2702.
Home page: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/>
42. **Rethinam, S. , Ranganathan, R., Robert, B. and Nallathambi, G. (2018):** Production of silica nano particles bound fabrics and evaluation of its antibacterial/UV protection properties, Micro & Nano Letters , volume (13), Issue (10), pages 856-863.
Home page: <https://www.researchgate.net/publication/326062455>
43. **Riaz, S. , Ashraf, M., Hussain, T. and Hussain, M. (2019):** Modification of silica nanoparticles to develop highly durable superhydrophobic and antibacterial cotton fabrics , Cellulose Journal, volume (26), pages 5159–5175.
Home page: <https://www.researchgate.net/publication/332440550>
44. **Saad, M. (2021):** Efficient Synthesis of TiO₂ nanoparticles and its application in natural fabrics printed with Turmeric dyes, Journal of the Egyptian Academy of Environmental Development, Volume (22), Issue (1), Pages 33-46 .
Home page: https://jades.journals.ekb.eg/article_192233.html
45. **Shevchenko, S. et al (2017):** Antimicrobial Effect of Biocompatible Silicon Nanoparticles Activated Using Therapeutic Ultrasound, Langmuir, Volume (33), Issue (10), Pages 2603–2609.
Home page: <https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.6b04303>

46. **Thomas, S., Harshita, H., Mishra, P. and Talegaonkar, S. (2015):** Ceramic Nanoparticles: Fabrication Methods and Applications in Drug Delivery, Current Pharmaceutical Design, Volume (21), Issue (42), Pages 6165–6188.
Home page: <https://www.researchgate.net/publication/283293210>
47. **Verma, M. et al (2021):** protection and antibacterial treatment of cellulosic fibre (cotton) using chitosan and onion skin dye, Carbohydrate Polymers, Volume 257.
Home page: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/>
48. **Zhou, Y. & Tang, R. (2016):** Modification of curcumin with a reactive UV absorber and its dyeing and functional properties for silk, Dyes and Pigments, Volume 134, Pages 203-211.
Home page: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/>
49. **Zorofchian, S. (2014):** A Review on Antibacterial, Antiviral, and Antifungal Activity of Curcumin, BioMed Research International, Volume (1).
Home page: <https://www.researchgate.net/publication/262786826>

ثالثاً : المواقع الإلكترونية

50. **Available at :** <https://www.elconsolto.com/medical-advice/> accessed 7, 1,2022
51. **Available at :** <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-> accessed 10, 1,2022
52. **Available at:** <https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/silicon-dioxide-nanoparticle> accessed 17, 12,2021

*Processing with Turmeric and Silica Nanoparticles to Improve
The Protective Properties of some Women's Headwear Fabrics*

*Dr. Nora Hassan El-adawy**

Abstract

Headwear are an indispensable clothing supplement for women, and are considered as a protective barrier against the external factors, In the light of the great importance they play in the function and health of women side; This research is aimed at conducting an experimental study on the use of nanotechnology as one of the most important global trends in processing the development of natural dyes for headwear; Using the most green and safe dyes for human health; It is a natural turmeric dye. The importance of this research lies in reducing pollution caused by industrial dyes, overcoming the harm caused by the use of artificial dyes, and contributing to strengthening protective measures for women's health.

The samples were prepared according to the research variables (turmeric dyed samples, silica nanoparticles treatment samples, samples dyed by turmeric and processed by silica nanoparticles). A series of protective properties tests of the processed samples were conducted and the quality of the colour properties of the samples was studied; Then the results were manipulate using different statistical methods, The results showed that samples dyed with turmeric and treated silica nanoparticles had good properties for the production of waterproof, anti-ultraviolet, Antibacterial, anti-fungal headwear fabrics, it also has good colour properties. The best research samples of the Protective Property Quality System are (a sample prepared with a concentration of 20% turmeric - 1% Nano silica). The study recommended the use of nanotechnology to improve the properties green and safe processed textiles, and the use of turmeric to reduce Nano concentrations in the processing of protective textiles.

Keywords: *Turmeric, Nanotechnology, Protective Properties, Headwear Fabrics*

Associate Professor of Textile and Clothes, Faculty of Specific Education, Mansoura University