
تأثير تطبيق تكنولوجيا النانو على الخواص الوظيفية والميكانيكية والكيميائية والفيزيائية للجوارب

إعداد

أ.م.د. سونيا محمد عبد الحسن شبيون
أستاذ مساعد الملابس والنسيج
قسم الاقتصاد المنزلي - كلية الزراعة - جامعة الإسكندرية

**مجلة بحوث التربية النوعية - جامعة المنصورة
عدد (٨١) - أبريل ٢٠٢٤**

تأثير تطبيق تكنولوجيا النانو على الخواص الوظيفية والميكانيكية والكيميائية والفيزيائية للجوارب

إعداد

* أ. م. د/ سونيا محمد عبد المحسن شبيرون

الملخص

أجرى هذا البحث بهدف دراسة تأثير تطبيق تكنولوجيا النانو على الخواص الوظيفية والميكانيكية والكيميائية والفيزيائية للجوارب وتحقيق هدف البحث انقسمت عينة الدراسة إلى شقين، الشق الأول عينة الدراسة الميدانية " الفئة المستهدفة، وتضمنت 106 عينة . والشق الثاني عينة الدراسة التجريبية والتي تمثلت في عينة من الجوارب (قطن ١٠٠ % ومخلوط (قطن وليكرا) ونيلون ١٠٠٪) بلون موحد وهو اللون الأبيض، تم تجميع البيانات البحثية عن طريق استماره استبيان تم استيفاء بياناتها بال مقابلة الشخصية لعينة الدراسة الميدانية، وذلك لتحقيق أهداف البحث وذلك لتقديم ممارسات عينة الدراسة الميدانية عند شراء واستخدام والعنابة بالجوارب وأكثر مشكلاتها ومعارفهم تجاه تكنولوجيا النانو، كما تم معاملة عينات الجوارب بعمليات معملية لتثبيت المحاليل النانوية عليه ومن ثم دراسة تأثيرها على الخواص الطبيعية والميكانيكية والكيميائية للجوارب والتي تمثل انعكاساً للمعايير الجمالية والوظيفية والاقتصادية للجوارب وتحقيق الأهداف البحثية تحت معالجة البيانات إحصائياً باستخدام برنامج SPSS (ver. 22) وذلك لحساب النسب المئوية والتكرارية والمتوسط الحسابي والإنحراف المعياري ومعامل الارتباط البسيط واختبار(f) واختبار توكي. وقد تضمنت النتائج البحثية ما يلي:

- أ- نتائج الدراسة الميدانية: توصلت الدراسة الى وجود علاقة ارتباطية معنوية لبعض المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية عينة البحث وبين كلًا من ممارسات الشراء وممارسات الاستخدام وممارسات العناية ومشكلات الجوارب ومستوى المعرفة النانو للجوارب وإجمالي الممارسات.
- ب- نتائج الدراسة التجريبية: وجود فروق شديدة معنوية عن مستوى احتمالية (٠٠١) بين متطلبات تأثير تركيزات معاملة أكسيد الزنك النانو على متوسطات وزن المتر المربع ومتوسطات نقاذية الهواء ومتوسطات قوة الانفجار لخامة الجوارب،
كما وضحت النتائج عدم وجود فروق معنوية بين متطلبات تغيير اللون، بين متطلبات تأثير بالعرق الحمضي والعرق القلوي لأنواع خامات الجوارب موضع الدراسة.

^{*} أستاذ مساعد الملابس والنسيج - قسم الاقتصاد المنزلي - كلية الزراعة - جامعة الاسكندرية.

المقدمة

تشهد صناعة الملابس تطوراً مستمراً في عصرنا الحديث، حيث بدأت تظهر تقنية الملابس الذكية بفضل التقدم في صناعة الأجهزة الرقمية وأجهزة الاستشعار والمنسوجات.

النانو تكنولوجيا: Nanotechnology تعتبر التكنولوجيا النانوية جزءاً لا يتجزأ من التطورات الحديثة، حيث تستخدم وحدة النانومتر كوحدة لقياس الأشياء الصغيرة جداً التي لا يمكن رؤيتها إلا تحت المجهر الإلكتروني. يتم استخدام النانومتر لتعبير عن أطوال الجزيئات والذرات والجسيمات المجهريّة مثل البكتيريا والفيروسات. يعادل النانومتر الواحد جزءاً من ألف مليون جزء من المتر. (madarik.net-2023)، ويتم تطبيق علم النانو والعلوم الأساسية الأخرى بشكل عقلاني وابداعي. تمثل قدرة التكنولوجيا النانوية في تخليل المواد النانوية والتتحكم في بنيتها الداخلية للحصول على منتجات فريدة ومتعددة يمكن تطبيقها في مجالات مختلفة. (محمد شريف -٢٠١٠).

أكسيد الزنك النانو متري ZnO NPs: تستخدم جزيئات أكسيد الزنك النانوية (ZnO NPs) في العديد من المنتجات الصناعية مثل المطاط والطلاء ومستحضرات التجميل. وفي السنوات الأخيرة، أصبحت جزيئات أكسيد الزنك النانوية واحدة من الجسيمات النانوية الأكثر شيوعاً في التطبيقات البيولوجية. تميز ZnO NPs بتوافقها الممتاز مع الأنظمة الحيوية، واقتصاديتها، وانخفاض سميتها. وقد أظهرت جزيئات أكسيد الزنك النانوية إمكانات واعدة في مجال الطب الحيوي، خاصة في مجالات مكافحة السرطان والمضادات الحيوية للبكتيريا. (hindawi.com-2018)

أكسيد الزنك يلعب دوراً مهماً في صناعة الملابس والجوارب بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا وقدرتها على امتصاص الرطوبة في الملابس مثل خصائص مضادة للبكتيريا ويساعد على امتصاص الروائح الكريهة والتخلص منها وحماية من الأشعة فوق البنفسجية لحماية الجسم من تأثيراتها الضارة واستخدامه في مستحضرات التجميل كما يستخدم أكسيد الزنك في صناعة مستحضرات التجميل كما أن له خواص مضادة للجراثيم لذا يستخدم في علاج الأمراض الجلدية (Lansdown, et al. -2007)

ملابس الضغط، والتي صممتها الشركة الدنماركية "أوهماتكس" جوارب وضمادات ضغط تكنولوجية ذكية لمراقبة احتباس السوائل في محيط الساق والقدم لعمره كميتها ومكوناتها، لتحديد أمراض الضغط والالتهابات (Bryce Jassmond- 2013)

تعتبر صناعة الجوارب المختلفة جزءاً مهماً من صناعة التريكو القماش الدائري، حيث يتم تصنيع الجوارب باستخدام تقنية التريكو الدائري التي تستخدم أيضاً في تصنيع الملابس الخارجية والداخلية وملابس الأطفال من التريكو. يتم تحديد خصائص ومميزات الجوارب عن طريق عدة عوامل، بما في ذلك حجم ونوع وعدد الإبر وقطر آلة التريكو المستخدمة. أجمالاً صناعة الجوارب التريكو توفر مزايا متعددة مثل المرونة والتهوية وسهولة العناية، ويمكن تعزيز هذه المزايا باستخدام

تقنيات النانو لتحسين أداء الجوارب وراحة القدمين (A.P.S. Sawhney et al. 2008) - (K.F.AU-2011).

تتميز أقمشة التريكو بالمرنة والرجوعية العالية الناتجة من طبيعة التركيب البنائي لعراوى أقمشة التريكو والقائمة على التشابك بين مجموعة من الغرز في الاتجاهين الرأسى والأفقي مما يجعل الأقمشة قادرة على تغيير شكلها تحت تأثير الشد ثم العودة إلى وضعها الأصلي بعد زوال المؤثر. وهذه الخاصية تجعلها مريحة للارتداء وقدرة على التكيف مع حركة الجسم، كما أنها تتميز ببناديقها العالية للهواء مما يسمح بتدفق الهواء وتهوية الجسم. هذا يساعد في تقليل التعرق الزائد وتتجنب الاحتباس الحراري، مما يساهم في الشعور بالراحة والانتعاش أثناء ارتداء الملابس، كما أن سهولة العناية بها أثناء عمليات الغسيل والكي جعلت المستهلكين يقبلون على استعمالها في جميع أنواع الملابس بالنسبة للعناية بالجوارب التريكو، فهي تعتبر سهلة ومريحة. يمكن غسلها بسهولة في الغسالة وتتجفيفها بشكل سريع، وهذا يجعلها ملائمة للاستخدام اليومي. بالإضافة إلى ذلك، فإن أقمشة التريكو غالباً ما تكون مقاومة للتجميد والانكماس، مما يسهل عملية الكي ويحافظ على مظهرها الجيد. (فiroz الجمل وهبة أبو النجا - ٢٠٢٣)

يتكون العرق في الطقس الحار أو البارد على حسب طبيعة كل جسم ولراحة القدمين لابد من التخلص من العرق وبما أن النانو له خصائصها الهيدروفيلية، فهي قادرة على امتصاص الرطوبة والعرق من القدمين، مما يساعد في الحفاظ على جفافهما وتقليل تكون البكتيريا والروائح الكريهة. هذه التقنية يمكن أن تكون مفيدة في صناعة الجوارب لتعزيز الراحة والنظافة والحفاظ على صحة القدمين. (K.F.AU - 2011)

توجد تطبيقات عديدة لاستخدام تكنولوجيا النانو حيث تستخدم في تجهيز المنسوجات بشكل عام، ويوجد تطبيقات متعددة لنانو الفضة في صناعة النسيج والتجهيز. يتم استخدامها في تجهيز الجوارب بجميع أنواعها، بما في ذلك الجوارب الكاجوال والطبية والرياضية، بالإضافة إلى ملابس الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، والملابس الرياضية، والملابس العسكرية، والملابس التقليدية، وغيرها من التطبيقات. (Sawhney A.P.S. et al. - 2008) وهذه التطبيقات تعزز القدرات الوظيفية للمنسوجات وتتوفر فوائد إضافية للمستخدمين، مثل النظافة والحماية والراحة. وقد أظهرت الدراسات العديدة فعالية تكنولوجيا النانو في تحسين خواص المواد المستخدمة في صناعة النسيج والملابس، وكما تستخدم تكنولوجيا النانو في تجهيز المنسوجات للحصول على خواص معينة تضفي قيمة فنية للمنسوجات، (Sparavigna A. - 2002).

مشكلة البحث:

على الرغم من التقدم التكنولوجي في مجال إنتاج أقمشة التريكو وتأثير هذه الخيوط على الخواص الوظيفية والجمالية لأقمشة التريكو المنتجة بالتركيب البنائي المختلفة والقدرة على تحقيق الأداء الوظيفي والراحة الفسيولوجية المطلوبة للجوارب المنتجة. كما وجد أن الجوارب

- تاثير تطبيق تكنولوجيا النانو على الخواص الوظيفية والميكانيكية والكيميائية والفيزيائية
الحالية لا تحقق حماية كافية ضد البكتيريا والإتساخ وبالتالي فإن معالجة الجوارب بمادة
نانومترية يرفع من خواصها الجودة ومن قيمتها التنافسية وأيضا الكفاءة الصحية.
ومن هنا اتضحت مشكلة البحث في التساؤل الرئيسي:
- ما هو تأثير تطبيق تكنولوجيا النانو على الخواص الوظيفية والميكانيكية والكيميائية
والفيزيائية للجوارب؟
 - ويترفع منه التساؤلات الفرعية التالية:-
 - ما تأثير نوع الخامة المعالجة بتكنولوجيا النانو على الخواص الوظيفية والميكانيكية
والكيميائية والفيزيائية للجوارب؟
 - ما فاعلية تأثير مواد المعالجة النانوية المستخدمة على تحسين الخواص والميكانيكية
والكيميائية والفيزيائية للجوارب؟
 - ما تأثير تركيز مادة المعالجة النانوية المستخدمة على تحسين الخواص والميكانيكية
والكيميائية والفيزيائية للجوارب؟

الأهداف البحثية:

استهدف هذا البحث بصفة أساسية دراسة تأثير تطبيق تكنولوجيا النانو على الخواص
الوظيفية والميكانيكية والكيميائية والفيزيائية للجوارب، وذلك من خلال الأهداف الفرعية التالية:
أولاً: أهداف الدراسة الميدانية:

١. تقييم الخصائص الاقتصادية والاجتماعية لعينة البحث.
٢. دراسة تفضيل عينة البحث لنوع ولون وأطوال خامة الجوارب.
٣. تقييم ممارسات عينة البحث في شراء الجوارب.
٤. تقييم ممارسات عينة البحث في استخدام وارتداء الجوارب.
٥. تقييم ممارسات عينة البحث في العناية بالجوارب.
٦. تقييم مستوى المشاكل المرتبطة بالجوارب لدى عينة البحث.
٧. دراسة معارف عينة البحث بتكنولوجيا النانو في صناعة الجوارب.
٨. دراسة العلاقة المعنوية بين الخصائص الاقتصادية والاجتماعية لعينة البحث وممارساتهم في
شراء واستخدام والاهتمام بالجوارب، والمشاكل المرتبطة بالجوارب، ومعرفتهم بتكنولوجيا
النانو.

ثانياً: أهداف الدراسة التجريبية:

دراسة التأثير المعنوي لتكنولوجيا النانو على الخصائص الوظيفية والفيزيائية والميكانيكية
والكيميائية للجوارب.

المصطلحات العلمية :

- **تكنولوجيالانفو:** هي تلاعك التكنولوجيا المتقدمة القائمة على تفهم ودراسة علوم النانو والعلوم الأساسية الأخرى تفهم عقلاني وابداعي مع توفر المقدرة التكنولوجية على تخليل المواد النانوية والتحكم في بنيتها الداخلية عن طريق إعادة هيكلة وترتيب الذرات والجزيئات المكونة لها مما يضمن الحصول على منتجات متميزة وفريدة توظف في تطبيقات مختلفة (Amid H, Nosratty (H, Maleki v - 2015)

- **الأداء الوظيفي للملابس:** Functional هي المنفعة التي تقوم بها الملابس بالإضافة إلى المثانة كعنصر أساسي ومؤثر في الملابس أما المنفعة فتؤثر على خواص الملابس مثل (ثبات الأبعاد_ ثبات المظهر_ الراحة_ سهولة العناية) بينما المثانة تؤثر على خواص الملابس مثل (قوة الشد - مقاومة الاحتكاك التأكل بواسطة الكيماويات والعناصر البيئية الأخرى) (أحمد رمزي هلا - ٢٠١١)
- **الخواص الوظيفية:** Functional Properties هي خواص مثل المثانة ومقاومة التمزق وامتصاص الماء وخواص سهولة الاستخدام وخواص المظهرية. وزيادة الوزن بالنسبة لوحدة المساحة، (أحمد سالمان وأخرون - ٢٠١٨) .
- **الخواص الفيزيقية:** الخواص التي لا تحتاج في اختبارها إلى عمليات أو معالجات كيميائية مثل ترقيم الخيوط والبرمات للخيط وقوة الشد والتركيب النسجي ودرجة الحرارة والانصهار وعدد الخيوط في القماش. (مجدي العارف - ٢٠٠٦)
- **الخواص الميكانيكية للملابس:** تشير إلى الخصائص التي تؤثر في سلوك الملابس أثناء التطبيقات الميكانيكية، مثل التوتر، والانفعال، والانفصال. تعتمد هذه الخصائص على الخامات المستخدمة في صنع الملابس وتصميمها.
- **الخواص الكيمائية للملابس:** تشير إلى تفاعل الملابس مع المواد الكيميائية المختلفة، مثل المواد الغسيل، والمواد الكيميائية في البيئة، والعرق، والمواد الكيميائية الأخرى التي قد تتعرض لها الملابس. قد تؤثر الخصائص الكيميائية على مثانة الملابس، ومظهرها، وراحتها، وسلامتها.

(Charles Tomasino-2014)

- **الجواب:** رداء للقدم والساقي مصنوع من القماش. (مجدي العارف - ٢٠٠٦)
- **الجورب:** مصطلحات بفتح الجيم والراء، لفظ معرب، جمع جوارب، ما يلبس من القماش ونحوه بالقدمين إلى ما فوق الكعبين، (Almaany.com-2024) .

المنهج البحثي :

لتحقيق أهداف البحث تم إتباع كلًا من:

1. المنهج الوصفي التحليلي تم استخدامه لوصف وتحليل عينة البحث.

تاثير تطبيق تكنولوجيا النانو على الخواص الوظيفية والميكانيكية والكيميائية والفيزيائية

٢. المنهج التجاربي لتحديد تأثير تكنولوجيا النانو على الخواص الوظيفية والميكانيكية والفيزيائية للجوارب.

المتغيرات البحثية:

تمثلت المتغيرات البحثية في فئتين رئيسيتين وهما:

أولاً: متغيرات الدراسة الميدانية والتي تضمنت نمطين من المتغيرات كالتالي:

١. المتغيرات المستقلة والتي تمثلت في الخواص الاقتصادية والاجتماعية للمبحوثين.
٢. المتغيرات التابعة التي تمثلت في تفضيل نوع الخامة وممارسات الشراء وممارسات الاستخدام والارتداء وممارسات العناية والمشكلات للجوارب وتقدير معارف عينة البحث تجاه تكنولوجيا النانو المرتبطة بالجوارب.

ثانياً متغيرات الدراسة التجريبية والتي تضمنت نمطين من المتغيرات كالتالي:

١. المتغيرات المستقلة والتي تمثلت في تكنولوجيا النانو للجوارب.
٢. المتغيرات التابعة والتي تمثلت في الخواص الطبيعية والميكانيكية والكيميائية للجوارب وتتضمن وزن المتر المربع ونفاذية الهواء (المعايير الاقتصادية)، وتغيير اللون والتبعق بالعرق الحامضي والعرق القلوي وقوه الانفجار (المعايير الوظيفية).

الفرضيات البحثية:

تمت صياغة الفرضيات البحثية في صورتها الصفرية كما يلي:

أولاً: فرضيات الدراسة الميدانية:

١. لا توجد علاقة ارتباطية بين الخواص الاجتماعية والاقتصادية لعينة البحث كمتغيرات مستقلة وبين ممارسات الشراء وممارسات الاستخدام وممارسات العناية تجاه الجوارب وبين المشاكل المرتبطة بالجوارب وبين مستوى معرفة عينة الدراسة بتكنولوجيا النانو للجوارب وإنما الممارسات تجاه الجوارب كمتغيرات تابعة.

ثانياً: الدراسة التجريبية:

١. التصوير الميكروسكوب الإلكتروني الماسح:
٢. حجم جزيئات أكسيد الزنك النانو الموجود على ألياف النسيج المعامل.
٣. التصوير بواسطة الميكروسكوب الإلكتروني الماسح للعينات المعاملة بأكسيد الزنك النانو.

فروض الدراسة التجريبية:

١. الفرض البحثي الأول لا توجد فروق معنوية بين تراكيز معاملة أكسيد الزنك النانو على وزن المتر المربع لأنواع خامات الجوارب المدروسة، ولا توجد فروق معنوية بين أنواع خامات الجوارب المدروسة المعاملة بأكسيد الزنك النانو على وزن المتر المربع.
٢. الفرض البحثي الثاني: لا توجد فروق معنوية بين تراكيز معاملة أكسيد الزنك النانو على نفاذية الهواء لأنواع خامات الجوارب موضع الدراسة، ولا توجد فروق معنوية بين أنواع خامات الجوارب موضع الدراسة المعاملة بأكسيد الزنك النانو على نفاذية الهواء.
٣. الفرض البحثي الثالث لا توجد فروق معنوية بين تراكيز معاملة أكسيد الزنك النانو على قوة الانفجار لأنواع خامات الجوارب موضع الدراسة، ولا توجد فروق معنوية بين أنواع خامات الجوارب موضع الدراسة المعاملة بأكسيد الزنك النانو على قوة الانفجار.
٤. الفرض البحثي الرابع لا توجد فروق معنوية بين تراكيز معاملة أكسيد الزنك النانو على تغيير اللون لأنواع خامات الجوارب موضع الدراسة ولا توجد فروق معنوية بين أنواع خامات الجوارب موضع الدراسة المعاملة بأكسيد الزنك النانو على تغيير اللون.
٥. الفرض البحثي الخامس لا يوجد فروق معنوية بين تراكيز معاملة أكسيد الزنك النانو على التبعع بالعرق الحمضي والعرق القلوي لأنواع خامات الجوارب موضع الدراسة، ولا يوجد فروق معنوية بين أنواع خامات الجوارب موضع الدراسة المعاملة بأكسيد الزنك النانو على التبعع بالعرق الحمضي والعرق القلوي.

العينة البحثية:

أولاً: عينة الدراسة الميدانية:

تمثلت عينة الدراسة الميدانية في عدد ١٠٦ عينة من فئات مختلفة.

ثانياً: عينة الدراسة التجريبية:

تمثلت عينة الدراسة التجريبية في عينة من الجوارب ذات خامات مختلفة وهم ألياف قطنية ١٠٠ % وألياف مخلوطة (٨٠٪ قطن و٢٠٪ ليكرا (إسبانديكس أو إيلاستان) وألياف صناعية (نايلون (بولي أميد)) ١٠٠٪ بلون موحد وهو اللون الأبيض، وقد تم الحصول عليها من خلال المتاجر المتخصصة.

أساليب جمع وتقنين البيانات البحثية:

أولاً: أدوات الدراسة الميدانية وأسلوب تقنين البيانات:

تم استيفاء بيانات هذه الدراسة عن طريق الإستبيان بال مقابلة الشخصية وقد تضمنت محاور الإستبيان البنود التالية:

تأثير تطبيق تكنولوجيا النانو على الخواص الوظيفية والميكانيكية والكيميائية والفيزيائية

١. البيانات الإقتصادية والإجتماعية لعينة البحث متمثلة في الجنس، والعمر، والحالة التعليمية، والحالة الاجتماعية لعينة البحث، والحالة التعليمية للأم والأب، وعمل الأم والأب، وعدد أفراد الأسرة، ومنطقة السكن، والنشأة الأصلية، ومتوسط الدخل الأسرة.
٢. البيانات الوصفية المتعلقة بعينة البحث لفضيل نوع خامة الجوارب وتشمل على ٦ عبارات وتفضيل الألوان للجوارب وأطوالها وتشمل على ٧ عبارات.
٣. البيانات المتعلقة بعمارات شراء عينة البحث تجاه الجوارب وتشمل على ٦ عبارات.
٤. البيانات المتعلقة بعمارات الاستخدام والارتداء عينة البحث تجاه الجوارب وتشمل على ٢٠ عبارة.
٥. البيانات المتعلقة بعمارات العناية لعينة البحث تجاه الجوارب وتشمل على ٩ عبارات.
٦. البيانات المتعلقة بمشاكل الجوارب وتشمل على ٩ عبارات.
٧. البيانات المتعلقة بمعارف عينة البحث تجاه تكنولوجيا النانو للجوارب وتشمل على ١٤ عبارة.
تحويل البيانات الوصفية إلى كمية: تضمنت استجابات عينة الدراسة إلى ثلاثة استجابات وهي نعم وأحياناً ولا حيث قيمت الأولى بثلاثة درجات والثانية بدرجتين والثالثة بدرجة واحدة للعبارات الإيجابية والعكس للعبارات السلبية وبينما عليه تم تصنيف عينة البحث لثلاث فئات وفقاً لحساب المتوسط الحسابي والإنحراف المعياري.

ثانياً: إجراءات الدراسة التجريبية: تشمل على جزئين

تفهم الدراسة التجريبية على الجوارب المختلفة تأثير أكسيد الزنك النانو على الخصائص الطبيعية والميكانيكية والكيميائية للألياف. فيما يلي الإجراءات التفصيلية للدراسة العملية:

الدراسة العملية الأولى:

- تم قطع العينات إلى مساحات بحجم ١ سم ٢ وثبتتها على لاصق مزدوج.
 - تم تغطية العينات بطبقة من الذهب.
 - تم إدخال العينات إلى الميكروسkop الإلكتروني الماسح IT - ٢٠٠ (JSM) Series للتصوير.
 - تم تصوير العينات في مركز الميكروسkop الإلكتروني بكلية العلوم في الشاطبي - جامعة الإسكندرية.
- خلال الدراسة العملية الأولى تم باستخدام الميكروسkop الإلكتروني الماسح، تم تحليل الآثار المورفولوجية الناتجة عن تأثير معاملة الأقمصة بأكسيد الزنك النانو. وقد يساعد هذا التحليل في فهم تغيرات الهيكل والتركيب الدقيق للألياف بعد التعرض لأكسيد الزنك النانو.

الدراسة المعملية الثانية:

- تم إعداد محلول ZnO النانو للتطبيق، وشمل ذلك مزج ١ جرام من Nano ZnO مع ١ مل من حمض الخل الثلجي و ١٠٠٠ مل من الماء المقطر، وإضافة ١ مل من مادة الرابط الأكريليك.
- تم تقليب محلول باستخدام مقلب مغناطيسي لمدة ساعتين بسرعة ٩٠٠ لفة في الدقيقة.
- أثناء التقليب، تم إضافة ١٠ مل من الإيثانول قطرة قطرة.
- تم الحصول على محلول رقيق من Nano ZnO.
- عند الاستعمال، تم تقليب محلول على المقلب المغناطيسي لمدة ١٠ دقائق.
- تم غمر عينات الجوارب في التراكيز المختلفة من محلول أكسيد الزنك النانو، وهي ١ جم / ١٠٠٠ مل، و ٣ جم / ١٠٠٠ مل، و ٥ جم / ١٠٠٠ مل.
- تم تطبيق التراكيز المختلفة على ثلاثة أنواع من الجوارب البيضاء (قطن ١٠٠٪، ألياف صناعية - نايلون ١٠٠٪، وجوارب مخلوطة من القطن ول يكنرا).
- تم تجفيف الجوارب دون عصر، ثم وضعها في فرن كهربائي عند درجة حرارة ١٤٠ درجة مئوية لمدة ثلاثة دقائق.
- تم دراسة تأثير تكنولوجيا النانو على الخصائص الطبيعية والميكانيكية والكيميائية للجوارب في معامل صندوق دعم صناعات الغزل والنسيج بالسيوف - الإسكندرية، ومعمل القياس والمعايرة بالمعهد العالي للمعايرة بالقاهرة.
- تم قياس الوزن المتر المربع ونفاذية الهواء وتم قياس الخصائص الميكانيكية مثل قوة الانفجار، والخصائص الكيميائية مثل تأثير العرق الحمضي والقلوي.
- والدراسة المعملية الثانية، فقد تم تحضير محلول أكسيد الزنك النانو وتطبيقه على الجوارب المختلفة. تم قياس الخصائص الطبيعية مثل وزن المتر المربع ونفاذية الهواء. وتم قياس الخواص الميكانيكية مثل قوة الانفجار، والخواص الكيميائية مثل تأثير العرق الحمضي والقلوي. هذه القياسات تساعده في تقييم تأثير تكنولوجيا النانو على الخواص المختلفة للجوارب.
- تم إجراء التجارب المعملية الثانية في معامل صندوق دعم صناعات الغزل والنسيج بالسيوف الإسكندرية، ومعامل القياس والمعايرة بالمعهد العالي للمعايرة بالقاهرة.

صدق وثبات أداة جمع البيانات:

صدق أداة جمع البيانات:

جدول (١) قيم معامل الارتباط للدلالة على صدق محاور أداة جمع البيانات.

معامل الارتباط	عدد العبارات	محاور الاستبيان	
**٠,٢٦	٦	ممارسات الشراء عينة البحث تجاه الجوارب	المحور الثالث
**٠,٥٧	٢٠	ممارسات الاستخدام والارتداء عينة البحث تجاه الجوارب	المحور الرابع
**٠,٢٢	٩	ممارسات العناية عينة البحث تجاه الجوارب	المحور الخامس
**٠,٤٤	٩	مشاكل الجوارب	المحور السادس
**٠,٦٩	١٤	معارف عينة البحث تجاه تكنولوجيا النانو للجوارب	المحور السابع

* علاقة معنوية عند المستوى الاحتمالي ٠٠٠٥ .

تم استخدام طريقة الصدق البيني للتحقق من صدق الاستبيان المستخدم. وتعتمد هذه الطريقة على معامل الارتباط بين درجات كل محور في الاستبيان والدرجة الكلية للاستبيان. من الجدول (١) يتضح وجود علاقة ارتباط موجبة بمستوى احتمالية ٠٠١ بين مختلف محاور الاستبيان والدرجة الكلية له. وهذا يشير إلى صدق أداة جمع البيانات. ويمكن استنتاج أن أداة جمع البيانات التي تم استخدامها صحيحة وتتوفر بيانات دقيقة وموثوقة.

ثبات أداة جمع البيانات:

جدول (٢) قيم معامل ألفا كرونباخ للدلالة على ثبات محاور أداة جمع البيانات.

معامل ألفا كرونباخ	عدد العبارات	محاور الاستبيان	
٠,٦٤	٦	ممارسات الشراء عينة البحث تجاه الجوارب	المحور الثالث
٠,٥٨	٢٠	ممارسات الاستخدام والارتداء عينة البحث تجاه الجوارب	المحور الرابع
٠,٦٥	٩	ممارسات العناية عينة البحث تجاه الجوارب	المحور الخامس
٠,٦١	٩	مشاكل الجوارب	المحور السادس
٠,٥٤	١٤	معارف عينة البحث تجاه تكنولوجيا النانو للجوارب	المحور السابع
٠,٦٣		الإجمالي	

يوضح جدول (٢) حساب معامل ألفا كرونباخ يظهر أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لمختلف محاور أداة جمع البيانات. هذا يشير إلى وجود ثبات واتساق في الاستجابات التي يتم الحصول عليها عند تكرار تطبيق الاستبيان. يمكن استنتاج أن أداة جمع البيانات مستقرة وثابتة، مما يعزز موثوقية النتائج التي تحصل عليها.

أسلوب تحليل البيانات البحثية:

مرت البيانات البحثية بالعديد من المراحل من تجميع ومراجعته وتغريب وتبسيط وجداوله وقد تم تحليل البيانات إحصائياً باستخدام برنامج SPSS.V22 للحصول على النسب المئوية والتكرارية والمتوسط الحسابي والإنحراف المعياري ومعامل ألفا كرونباخ ومعامل الارتباط البسيط والوزن النسبي واختبار TUKEY للمقارنات المتعددة بين كل مستويات المتغيرات لتحديد اتجاه الفروق المختلفة بين المتوسطات ومعنى كل هذه الفروق في كافة مستوياته.

النتائج البحث:

نتائج الدراسة الميدانية:

أولاً: النتائج المتعلقة بالبيانات الاقتصادية والاجتماعية:

قد أظهرت النتائج في جدول (٣) أن ٨٠.٢ % من الإناث في العينة ولحساب السن للعينة تم بحسب المتوسط الحسابي والإنحراف المعياري لعمر عينة البحث وبين أنه بلغ 29.21 ± 12.36 بالتالي يمكن تصنف عينة البحث إلى ثلاث فئات الأولى عينة البحث أقل من ١٦ سنة والثانية عينة البحث من ١٦ إلى ٢٩ سنة والثالثة أكثر من ٢٩ سنة، واضحت النتائج أن أكثر من ثلث أرباع العينة يقع في الفئة العمرية من ١٦ إلى ٢٩ عام بنسبة ٧٩.٢ % وأن أكثر من نصف العينة ذو تعليم جامعي بنسبة ٧٦.٤ % ويليهما التعليم المتوسط بنسبة ١٦ % ووضحت النتائج أن أكثر عينة البحث غير متزوجون بنسبة ٥٥.٧ % والحالة التعليمية للأم كانت ٤٢.٥ % تعليم جامعي يليها المؤهل المتوسط بنسبة ٣٤ % ووجد ٦٤.١ % من الأمهات لا تعمل بينما ٨٦.٨ % من المبحوثات يعمل الوالد، وكان المستوى التعليمي للأب ٤٩.١ % تعليم جامعي ويتراوح عدد أفراد الأسرة (٤ - ٦) بنسبة ٦٠.٤ % ومن عينة البحث كانت منطقة السكن متوسطة الرقي بنسبة ٨٠.٢ % وكان عينة البحث ذو نشأة أصلية حضرية بنسبة ٧٨.٣ % بينما متوسط الدخل الشهري للمبحوثين تم حسابه المتوسط الحسابي والإنحراف المعياري وبين أنه بلغ 5732.08 ± 3280.17 بالتالي يمكن تصنف عينة البحث إلى ثلاث فئات الأولى عينة البحث أقل من ٢٤٥١.٩١ جنيه والثانية عينة البحث من (٢٤٥١.٩١ إلى ٩٠١٢.١٧) والثالثة أكثر من (٩٠١٢.١٧) جنيه، واضحت النتائج أن أكثر من ثلث أرباع العينة تقع في الفئة الوسطى وهي من (٩٠١٢.١٧ إلى ٢٤٥١.٩١) جنيه بنسبة ٨٢.١ %. كما وجد أن ٩٧.٢ % لا يعانون من مرض السكري.

جدول (٣) الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمبحوثين:

المنوية	العدد	العبارات	م	المنوية	العدد	العبارات	م
مهنة الاب			٧	الجنس			١
٨٦,٨	٩٢	يعمل		١٩,٨	٢١	ذكر	
١٣,١	١٤	لا يعمل		٨٠,٢	٨٥	أنثى	
الحالة التعليمية للأب			٨	السن			٢
٦,٦	٧	أقل من المتوسط		٠	٠	أقل من ١٦	
٣٩,٦	٤٢	مؤهل متوسط		٧٩,٢	٨٤	٢٩ إلى ٤٦	
٤٩,١	٥٢	جامعي		٢٠,٨	٢٢	أكثر من ٤٦	
٤,٧	٥	فوق جامعي		الحالة التعليمية			٣
عدد افراد الأسرة			٩	١,٩	٢	أقل من المتوسط	
٢٨,٣	٣٠	٣-٢ أفراد		١٦	١٧	مؤهل متوسط	
٦٠,٤	٦٤	٦-٤ أفراد		٧٦,٤	٨١	جامعي	
١١,٣	١٢	أكثر من ٦ أفراد		٥,٢	٦	فوق جامعي	
منطقة السكن			١٠	الحالة الاجتماعية			٤
١٤,٢	١٥	اقتصادي		٥٥,٧	٥٩	أعزب	
٨٠,٢	٨٥	متوسط		٤٠,٦	٤٣	متزوج	
٥,٧	٦	راقٍ		٢,٨	٣	مطلق	
النّشأة الأصلية			١١	٠,٩	١	أرمل	
٢١,٧	٢٣	ريف		الحالة التعليمية للأم			٥
٧٨,٣	٨٣	حضر		١٧	١٨	أقل من المتوسط	
متوسط دخل الأسرة			١٢	٣٤	٣٦	مؤهل متوسط	
٣,٨	٤	أقل من (٣٢٨٠,١٧) جنيه		٤٢,٥	٤٥	جامعي	
٨٢,١	٨٧	من (٣٢٨٠,١٧) إلى (٥٧٣٢,٠٨)		٦,٦	٧	فوق جامعي	
١٤,٢	١٥	أكبر من (٥٧٣٢,٠٨) جنيه		مهنة الأم			٦
		أعاني من مرض السكري	١٣	٤٥,٨	٤٨	تعمل	
٢,٨	٣	نعم		٦٤,١	٦٨	لا تعامل	
٩٧,٢	١٠٣	لا					

ثانياً: تفضيل عينة البحث تجاه الجوارب:
فضيل عينة البحث تجاه نوع خامة الجوارب:

جدول (٤) تفضيل عينة البحث لنوع خامة الجوارب

العبارة	م	الاختيارات			
		القطنية	المخلوطة	الياف صناعية	كليم
.١	.١				% ع
.٢	.٢	أفضل الجوارب	٧٦.٤	٨١	١٧.٩ ١٩
.٣	.٣	أشترى الجوارب	٤٩.١	٥٢	٢٧.٤ ٢٩
.٤	.٤	ارتدى الجوارب	٤٦.٢	٤٩	٢٧.٤ ٢٩
.٥	.٥	الجوارب الأفضل صحياً	٨٦.٨	٩٢	٤.٧ ٥
.٦	.٦	الراحة في الاستعمال	٨١.١	٨٦	٦.٦ ٧
.٧	.٧	لا تختلف سريعاً	٦٧.٩	٧٢	٧.٥ ٨

يوضح جدول (٥) أن عينة البحث يفضلون الجوارب القطنية وشرائها وارتدائها وأنها أفضل صحياً وتعطى إحساس بالراحة ولا تختلف سريعاً بنسبة ٧٦.٤٪ و ٤٩.١٪ و ٤٦.٢٪ و ٨٦.٧٪ و ٨١.١٪ و ٦٧.٩٪ على التوالي مقابل ٠.٩٪ لعدم تفضيل الجوارب المصنوعة من الألياف الصناعية تفضيل عدم شراؤها.

وتتفق نتائج البحث مع دراسة (صبرين شيتوى - ٢٠١٧) إلى أن المعرفة الشائعة لدى معظم الأشخاص والناس أن القطن من الخامات التي تشعر الناس بالراحة، وبالنسبة للرياضيين فيفضلوا الملابس الرياضية (التيشيرت والشورت والجوارب) المصنوعة من مخلوط القطن والألياف الصناعية. أن الشحنات الكهروستاتيكية تؤثر على جلد الإنسان بشكل ضارة ويمكن أن تسبب مشاكل صحية وتم قياس معامل الاحتكاك والشحنة الكهروستاتيكية للأقدام بدون جوارب وعند ارتداء الجوارب فكانت أحسنهم الجوارب القطنية ثم تلتها الجوارب المصنوعة من الألياف الصناعية مثل البوليستر (El-Sherbiny Y. M.- ٢٠١٤). كما إن الاحتكاك بين الحذاء والجورب والقدم له تأثير كبير على الإحساس بالراحة ويمكن للقطن أن يمتص العرق من جلد القدم وينقله في السطح الجورب الخارجي، حيث إن القطن هو من الألياف المحبة للماء (Mohamed M. K, et al. - 2010).

تأثير تطبيق تكنولوجيا النانو على الخواص الوظيفية والميكانيكية والكيميائية والفيزيائية

أ. تفضيل عينة البحث تجاه ألوان الجوارب وطولها:

جدول (٥) تفضيل عينة البحث للون الجوارب وطولها

العبارة		م					
		دائماً		أحياناً			
%	عدد	%	عدد	%	عدد	%	عدد
١٧	١٨	٥٧,٥	٦١	٢٥,٥	٢٧	اختار الألوان البيضاء للجوارب	
٦,٦	٧	٣٦,٨	٣٩	٥٦,٦	٦٠	اختار الألوان الداكنة للجوارب	
١,٩	٢	٣٤	٣٦	٦٤,٢	٦٨	استخدم ألوان الجوارب السادة	
٢٧,٤	٢٩	٤٨,١	٥١	٢٤,٥	٢٦	استخدم ألوان الجوارب المزركشة	
٦١,٣	٦٥	١٩,٨	٢١	١٨,٩	٢٠	ارتدى الجوارب الطويلة إلى الركبة	
٤١,٥	٤٤	٣٣	٣٥	٢٥,٥	٢٧	ارتدى الجوارب الطويلة إلى منتصف الساق	
١٣,٢	١٤	٣٢,١	٣٤	٥٤,٧	٥٨	اختار الجوارب القصيرة	

يتضح من جدول (٥) أن ٦٤,٢ % من عينة البحث دائمًا يفضلون ارتداء الجوارب ذات الألوان السادة و ٥٦,٦ % من عينة البحث يفضلون اختيار الألوان الداكنة للجوارب مقابل ٢٥,٥ % يتم اختيار الألوان البيضاء للجوارب ولا يفضلون ارتداء الجوارب الطويلة إلى الركبة بنسبة ٦١,٣ %. وقد أشارت (صبرين شتيوي - ٢٠١٧) أن لاعبون الرياضة يفضلون الملابس الرياضية (التيشرت والشورت والجوارب) ذات الألوان الفاتحة، كما يفضلون ذات الألوان الثابتة للفسح مقاومة للإتساخ ولا يتغير أحجامها بعد الغسيل.

ثالثاً: ممارسات الشراء تجاه الجوارب:

جدول (٦) ممارسات الشراء للجوارب

العبارة		م					
		دائماً		أحياناً			
%	عدد	%	عدد	%	عدد	%	عدد
٦,٦	٧	٢٥,٥	٢٧	٦٧,٩	٧٢	أشترى الجوارب خلال السنة	
٢٥,٥	٢٧	٣٨,٧	٤١	٣٥,٨	٣٨	أشترى الجوارب في المناسبات الخاصة	
٢٠,٨	٢٢	٢٨,٣	٣٠	٥٠,٩	٥٤	أقوم بشراء كميات من الجوارب عند الموسم (المدارس - الشتاء)	
١٩,٨	٢١	٣١,١	٣٣	٤٩,١	٥٢	أشترى الجوارب عند احتياجهم فقط	
٢٤,٥	٢٦	٤٧,٢	٥٠	٢٨,٣	٣٠	أشترى الجوارب من المتاجر المتخصصة	
١٢,٣	١٣	٢٩,٢	٣١	٥٨,٥	٦٢	أشترى الجوارب من أي متاجر	

تبين من النتائج البحثية الواردة بجدول (٦) أن ٦٧,٩ % من عينة البحث يشترون الجوارب خلال السنة مقابل ٦,٦ % لا يشترون الجوارب خلال السنة، كما وجد أن ٥٨,٥ % من عينة البحث يشترون الجوارب من أي متاجر مقابل ٤٧,٢ % يشترون أحيناً من المتاجر المتخصصة، كما وجد أن ٥٠,٩ % يشترون كميات من الجوارب عند الموسم (المدارس - الشتاء) و ٤٩,١ % يشترون الجوارب عند احتياجهم فقط. وقد أشارت دراسة (نسمة جامد وأحمد عبد الله - ٢٠١٨) على وجود علاقة بين

الدخل وممارسات الشراء للمبحوثين حيث وضحت أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى شراء منتجات غير جيدة.

جدول (٧) توزيع عينة البحث وفقاً لمستوى شراء الجوارب

مستوى ممارسات شراء الجوارب	العدد = ١٠٦	%
مستوى منخفض (أقل من ١٠,٣٨)	١٥	١٤,٢
مستوى متوسط (من ١٠,٣٨ إلى ١٤,٢٢)	٧٩	٧٤,٥
مستوى مرتفع (أعلى من ١٤,٢٢)	١٢	١١,٣

يتضح من الجدول (٧) إن المستوى المتوسط لممارسات عينة البحث لشراء الجوارب بنسبة ٧٤,٥ % أعلى من المستوى المرتفع حيث كان بنسبة ١١,٣ % ونستنتج مما سبق انخفاض مستوى ممارسات عينة البحث عند شراء الجوارب.
رابعاً: ممارسات الاستخدام والارتداء الجوارب:

جدول (٨) ممارسات والاستخدام والارتداء الجوارب

العبارة			م
الإجابة			ذ
دائمًا	%	ذ	
%	ذ	دائمًا	ذ
ارتدى الجوارب طوال العام			
ارتدى الجوارب خلال فصل الشتاء في الخروج فقط			
اقوم بخلع الجوارب فور الرجوع إلى المنزل			
عند الرجوع إلى المنزل أبقى بالجوارب			
اقوم بنشر الجوارب عند ابتلائها من العرق بعد الارتداء لتجف			
ارتدى الجوارب طوال اليوم والليلة في فصل الشتاء بدون تغيير			
اقوم بتغيير جوارب الخروج بأخرى خاصة بالمنزل في فصل الشتاء			
ارتدى الجوارب مع الأحذية الرياضية (الكوتشي)			
ارتدى الجوارب مع الأحذية الجلدية			
ارتدى الجوارب مع الأحذية الصيفية (المفتوحة)			
ارتدى الجوارب مع الأحذية القماش			
اقوم بإجراء الإصلاحات الازمة للجوارب عند حدوث فورا			
أغسل القدم أكثر من ٢ مرات في اليوم			
أغسل القدم من ٢-١ مرات في اليوم			
أغسل القدم أقل من ٧ مرات في الأسبوع			
ارتدى الأحذية أقل من ٨ ساعات في اليوم			
ارتدى الأحذية أكثر من ٨ ساعات في اليوم			
اقوم بقص أظافر القدم لمدة أقل من شهر			
اقوم بقص أظافر القدم لمدة أكثر من شهر			
أجد تنفسياً بالقدم			

تأثير تطبيق تكنولوجيا النانو على الخواص الوظيفية والميكانيكية والكيميائية والفيزيائية

يتضح من جدول (٨) أن عينة البحث يرتدون الجوارب مع الأحذية الرياضية والأحذية الجلدية بنسبة ٨٦,٨٪ (٨١,١٪) على التوالي مقارنة بالأحذية الأخرى، فنجد أن ارتداء الجوارب مهمة حيث إن الجوارب تساعدها على إزالتها التعرق من الجلد، وتنظيم درجة حرارة القدم، وتخفيض الضغط، وحماية الجلد من التآكل. وتقليل خطر الإصابة بالبثور والقرح، حيث إن الاحتكاك العالى بين القدم العارية والنعل هو عامل مباشر يسبب تآكل الجلد، وينتشر الناتج من الاحتكاك، وأشار (Mohamed M. K et al. - 2010) أن ارتداء الأحذية بدون جوارب يؤدي إلى حدوث تآكل وبثور وتقرحات للأشخاص بسبب الاحتكاك بين القدم والأحذية. ويجب الانتباه أيضًا للجوارب للناس المصابين بمرض السكري حيث ينصح بعدم ارتداء الأحذية بدون جوارب.

يتضح من جدول (٨) أن عينة البحث ٨١,١٪ من عينة البحث يقومون بغسل القدم أكثر من ٣ مرات في اليوم مقابل ٥,٧٪ لا يقومون بغسل القدم أكثر من ٣ مرات في اليوم، كما وضحت دراسة (هشام الراعوش - ٢٠١٧) أن الأفراد الذين قاموا بغسيل القدمين من ١ - ٢ مرة كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القدم مقارنة بالأفراد الذين يقوموا بغسيل أقدامهم أكثر. كما وجد أن ٧٠,٨٪ من عينة البحث يقومون بقص أظافر القدم لمدة أقل من شهر مقابل ٧٧,٥٪ من عينة البحث، ٦٤,٢٪ من عينة البحث يقومون بتغيير جوارب الخروج بأخرى خاصة بالمنزل في فصل الشتاء مقابل ٦٢,٣٪ من عينة البحث يرتدون الجوارب طوال اليوم والليلة في فصل الشتاء بدون تغيير، وأن ٧٠,٨٪ من عينة البحث لا يجدون تنفساً بالقدم.

أن ارتداء الجوارب إلى السرير يمكن أن يساعد الناس على النوم بشكل أسرع فحسب، بل ينام لفترة أطول من أولئك الذين لا يرتدون الجوارب. (<https://sleepdoctor.com-2023>)

جدول (٩) توزيع عينة البحث وفقاً لمستوى ممارسات الاستخدام والارتداء الجوارب

مستوى ممارسات الاستخدام والارتداء الجوارب	العدد n=١٠٦	%
مستوى منخفض (أقل من ٤٢,١٧)	٢٢	٢٠,٨
مستوى متوسط (من ٤٢,١٧ إلى ٥٠,٧٥)	٦٧	٦٢,٢
مستوى مرتفع (أكثر من ٥٠,٧٥)	١٧	١٦

يتضح من الجدول (٩) إن المستوى المتوسط لممارسات عينة البحث للاستخدام والارتداء تجاه الجوارب بنسبة ٦٢,٢٪ أعلى من المستوى المرتفع حيث كان بنسبة ١٦٪ ونستنتج مما سبق انخفاض مستوى ممارسات الاستخدام والارتداء تجاه الجوارب.

خامساً: ممارسات العناية تجاه الجوارب:

جدول (١٠) ممارسات العناية تجاه الجوارب

العبارة	م	دانما	أحياناً	لا
%	عدد	%	عدد	%
أقوم بغسل الجوارب يدويا				٢١,٧
أغسل الجوارب في الغسالة الكهربائية للدورات ذات الحرارة المترنجة				٣٧,٧
أغسل الجوارب في الغسالة الكهربائية للدورات ذات الحرارة المتوسطة أو المنخفضة				٢٤,٩
أغسل الجوارب مع باقي الغسيل				١٧,٩
أقوم بغسل الجوارب كل ارتداء				٣٠,٢
أغسل الجوارب كل عدة أيام				٨,٥
أغسل الجوارب عند الإتساخ				٣٤
أغسل الجوارب عند قهور رائحة غير مرغوبية				٩,٤
استخدم مطهرات عند غسيل الجوارب				١٢,٣

يتضح من جدول (١٠) أن ٣٧,٧ % من عينة البحث يقومون بغسل الجوارب يدويا مقابل ٤٠,٦ % أحياناً يقومون بعسلها يدويا، كما وجد ٦٨,٩ % من عينة البحث يقومون بغسيل الجوارب عند الإتساخ مقابل ٥٨,٥ % من عينة البحث يقومون بغسيل الجوارب كل ارتداء و ٦٦ % عند ظهور رائحة غير مرغوبية، و ٦٣,٢ % من عينة البحث يقومون باستخدام مطهرات عند غسيل الجوارب. يمكن غسل جوارب القطن تقريراً بأي نوع من أنواع المنظفات، وعلى الرغم من أن خصائص امتصاصها وعزلها ليست على قدم المساواة مع الصوف، فإن سهولة الصيانة والأداء المقبول بشكل عام يجعلها اختياراً بالنسبة لمعظم (Antonio -- 2021)

يتم غسل الجوارب سواء الداكنة أو البيضاء في الغسالة ويجب التأكد أن يتم الغسيل في مياه باردة وعلى دورة غسيل لطيفة أو رقيقة أما إذا كان الجورب من أقمشة خفيفة مثل الحرير أو الموхير أو الكشمير يجب الغسيل باليد لتجنب تدهوره ويستخدم الماء البارد ومادة منظفة خفيفة، يجب عدم عصر الجوارب باللف لـ أنه يدمر مرنة الجورب، عدم استخدام المجفف الكهربائي لإطالة العمر الاستهلاكي للجورب. (FRESHCLEANLAUNDROMAT.COM-- 2023)

جدول (١١) توزيع عينة البحث وفقاً لنطوى ممارسات العناية الجوارب

مستوى ممارسات العناية تجاه الجوارب	العدد= ١٠٦	%
مستوى منخفض (أقل من ١٥,٩١)	٩	٨,٥
مستوى متوسط (من ١٥,٩١ إلى ٢٠,٥٣)	٨٠	٧٥,٤
مستوى مرتفع (أكثر من ٢٠,٥٣)	١٧	١٦

يتضح من الجدول (١١) إن المستوى المتوسط لممارسات عينة البحث للعناية تجاه الجوارب بنسبة ٧٥,٤ % أعلى بكثير مقارنة بالمستوى المرتفع حيث كان بنسبة ١٦ % مما يدل على انخفاض معارف مستوى عينة البحث لممارسات العناية تجاه الجوارب.

سادساً: المشكلات المرتبطة بالجوارب:**جدول (١٢) معارف عينة البحث لمشاكل الجوارب**

العبارة	نعم		أحياناً		لا		م
	%	عدد	%	عدد	%	عدد	
اختلاف المقاسات							
عدم ثبات الأبعاد بعد الغسيل(أنكماش)	١٤,٢	١٥	٣٧,٧	٤٠	٤٨,١	٥١	
تغير لون المنتج بعد الغسيل (بهتان)	٢٣,٦	٢٥	٤٢,٥	٤٥	٣٤	٣٦	
حدوث تدهور للمنتج بعد الغسيل	٢٢,٦	٢٤	٥٠	٥٣	٢٧,٤	٢٩	
ظهور رائحة غير مرغوبه بعد الارتداء	٢٠,٢	٢٢	٤٤,٣	٤٧	٢٥,٥	٢٧	
تدهور الجوارب بعد الارتداء	٢٢,٦	٢٥	٤١,٥	٤٤	٣٤,٩	٣٧	
الإتساخ سريعاً	١٦	١٧	٥١,٩	٥٥	٣٢,١	٣٤	
حدوث ضعف في الاستك	١٢,٣	١٣	٤٧,٢	٥٠	٤٠,٦	٤٣	
لم يواجه مشاكل مع الجوارب	٥,٧	٦	٤٣,٤	٤٦	٥٠,٩	٥٤	
	٤٥,٣	٤٨	٤٢,٥	٤٥	١٢,٣	١٣	

يتضح من جدول (١٢) أن من أكثر المشاكل في الجوارب تدهور الجوارب بعد الارتداء وحدوث ضعف في الاستك وتغيير لون المنتج بعد الغسيل (بهتان) واختلاف المقاسات والإتساخ سريعاً بنسبة (٥١,٩% و ٥٠,١% و ٤٨,١% و ٤٧,٢%) على التوالي مقابل ٤٥,٣% لم يواجه مشاكل مع الجوارب.

وقد أوصى (Miguel Cunha Board 2023) بتغيير الجوارب اليومية خاصة المصنوعة من القطن أو الصوف فلابد تغييرها كل فترة لأن هذه الخامات للجوارب أكثر عرضة للتآكل ويمكن أن تتقلصن (تنكمش) أو تتمدد بمرور الوقت.

كما يجب تغيير الجوارب وعدم ارتداء الجوارب مرتين للتجنب الروائح غير المرغوبه وأمراض القد (التنبيا) حيث إن الفطريات تحب الدفء والظلام وفلابد أن تجعل بيئة الجوارب مثالية ومن أهم الاقتراحات يتم تغيير الجوارب كل مرة ارتداء. (Miguel Cunha Board 2023) كما أن الشحنات الكهرومغناطيسية من المشاكل التي توجد على الملابس التي تلامس جسم الإنسان مباشر ويمكن أن تسبب مشاكل صحية فكانت أعلى قيم هي جوارب البوليستر، مقارنة بالجوارب القطنية. (El-Sherbiny Y. M.- El- ٢٠١٤).

جدول (١٣) توزيع عينة البحث وفقاً لمستوى المعرفة لمشاكل الجوارب

مستوى معرفة عينة البحث لمشاكل الجوارب	العدد	%
مستوى منخفض (أقل من ١٦,٢)	١٨	١٧
مستوى متوسط (من ١٦,٢ إلى ٢١,٧٤)	٧١	٦٧
مستوى مرتفع (أكثر من ٢١,٧٤)	١٧	١٦

وبتقييم درجات مستوى معرفة عينة البحث للجوارب في ضوء العبارات التي اشتمل عليها هذا المحور توضح النتائج البحثية جدول (١٣) ارتفاع مستوى معرفة عينة البحث المتوسط والمنخفض

بنسبة ٨٤ % مقارنة بالمستوى المرتفع حيث كان بنسبة ١٦ % مما يدل على انخفاض معارف عينة البحث للمشاكل الجواب.

سابعاً: تكنولوجيا النانو للجوارب:

جدول (١٤) معارف عينة البحث تكنولوجيا النانو للجوارب

العبارة		نعم			لا أعرف			%
		%	عدد	%	عدد	%	عدد	%
سمعت عن تكنولوجيا النانو من قبل			٦٤	٦٠,٤	١٨	١٧	١٧	١٧,٩
تعرف الجوارب المستخدمة بها تكنولوجيا النانو			٣٥	٣٣	٣١	٢٩,٢	٤٠	٣٧,٧
الجوارب المعاملة بالنانو			٣٠	٢٨,٣	٣٧	٣٤,٩	٣٩	٣٦,٨
تعطى الجوارب المعاملة بالنانو الإحساس بالراحة عند الارتداء			٤٨	٤٥,٣	٥٠	٤٧,٢	٨	٧,٥
تنفع الجوارب المعاملة بالنانو ظهور الراحة غير المرغوبية			٤٥	٤٢,٥	٤٩	٤٦,٢	١٢	١١,٣
تقاوم الجوارب المعاملة بالنانو الإتساخ			٥٤	٥٠	٤٧	٤٤,٣	٦	٥,٧
مقاومة الجوارب المعاملة بالنانو للكثيرها			٤٦	٤٣,٤	٥٣	٥٠	٧	٦,٦
قدرة الجوارب المعاملة بالنانو على تقاذية الهواء أكثر من الجوارب غير المعاملة بالنانو			٤٤	٤١,٥	٥٢	٤٩,١	١٠	٩,٤
قدرة الجوارب المعاملة بالنانو على امتصاص العرق أكثر من الجوارب غير المعاملة بالنانو			٤٥	٤٢,٥	٤٤	٤١,٥	١٧	١٦
الجوارب المعاملة بالنانو ذات أسعار مرتفعة			٦٨	٦٤,٢	٢٩	٢٧,٤	٩	٨,٥
أماكن توافر الجوارب المعاملة بالنانو نادرة			٦٤	٦٠,٤	٣٥	٣٣	٧	٦,٦
الدعاية للجوارب المعاملة بالنانو غير متوفرة			٦١	٥٧,٥	٣٨	٣٥,٨	٧	٦,٦
هل تعرف أماكن بيع الجوارب المعاملة بالنانو			١٣	١٢,٣	٢١	٢٩,٢	٦٢	٥٨,٤
هل استخدمت أحد الجوارب المعاملة بالنانو من قبل			٦	٥,٧	٣٣	٣١,١	٦٧	٦٢,٢

يتضح من جدول (١٤) أن ٦٠,٤ % من عينة البحث سمعوا عن تكنولوجيا النانو من قبل وأكيدوا أن أماكن توافر الجوارب المعاملة بالنانو نادرة، ٦٤,٢ % وأشاروا إلى أن الجوارب المعاملة بالنانو ذات أسعار مرتفعة، و٥٧,٥ % من عينة البحث أشاروا إلى أن الدعاية للجوارب المعاملة بالنانو غير متوفرة، وكثير من عينة البحث لا يعرف أماكن بيعها ولم يستخدمها من قبل بحسب ٥٨,٤ % ٥٨,٤ و ٦٢,٢ %. على التوالي.

وقد وضجت (علا عبد السلام - ٢٠١٨) أن من أهم الموصفات المراد إكسابها للأقمشة المستخدمة تكنولوجيا النانو مثل مقاومة الميكروبات والتنظيف الذاتي وامتصاص الرطوبة وقوة التحمل والعديد من الخصائص الهامة لغرض الاستعمال النهائي، حيث أعطى تحسينات جديدة للمنتج النهائي في الخصائص الوظيفية والجمالية للمنسوجات من خلال تطبيق تكنولوجيا النانو. كما تتوفر «الجوارب الذكية»، فهي الجوارب تعمل إلكترونياً، من خلال بطارية تحافظ على درجة حرارة الجسم وتحمي مرضى السكري من الانخفاض الحاد في درجة الحرارة، ولهذا السبب يمكن أن تساعد هذه الملابس الذكية، مرضى السكري ومن يعانون خللاً في الإحساس بدرجة حرارة أجسادهم (محمد هاني عطوي - ٢٠١٦).

جدول (١٥) توزيع عينة البحث وفقاً لمستوى المعرفة بتكنولوجيا النانو للجوارب

مستوى معرفة عينة البحث بتكنولوجيا النانو للجوارب	العدد ن=١٠٦	%
مستوى منخفض (أقل من ٢٥,٦١)	١١	١٠,٤
مستوى متوسط (من ٢٥,٦١ إلى ٣٦,٢٢)	٨٥	٨٠,٢
مستوى مرتفع (أكثر من ٣٦,٢٢)	١٠	٩,٤

بتقييم درجات مستوى معرفة عينة البحث للجوارب في ضوء العبارات التي اشتمل عليها هذا المحور توضح النتائج البحثية جدول (١٥) ارتفاع مستوى معرفة عينة البحث المتوسط حيث كان بنسبة ٨٠,٢ % مقابل ٩,٤ % للمستوى المرتفع مما يدل على انخفاض مستوى معرفة عينة البحث تجاه تكنولوجيا النانو للجوارب وهذا يتفق مع دراسة (سماح عيد - ٢٠٢١) عند اجراء بعض المقابلات مع مجموعة من الطلاب للتعرف على مدى المعرفة بتكنولوجيا النانو وتطبيقاتها فوضح أن ٩٠ % من الطلاب لم يكن لهم أي معرفة عن تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها، كما قامت الباحثة بقياس الوعي للطلاب ووضح تدني الوعي بقضايا تكنولوجيا النانو.

جدول (١٦) توزيع عينة البحث وفقاً لإجمالي الممارسات والمشكلات ومعرفة تكنولوجيا النانو للجوارب

مستوى إجمالي معرفة عينة البحث للجوارب	العدد ن=١٠٦	%
مستوى منخفض (أقل من ١١٨,٤٥)	١٤	١٣,٢
مستوى متوسط (من ١١٨,٤٥ إلى ١٣٥,٠٣)	٧٧	٦٨,٨
مستوى مرتفع (أكثر من ١٣٥,٠٣)	١٩	١٧,٩

وبتقسيم درجات مستوى إجمالي معرفة عينة البحث للجوارب في ضوء العبارات التي اشتمل عليها هذا المحور توضح النتائج البحثية جدول (١٦) ارتفاع مستوى معرفة عينة البحث المتوسط حيث كان بنسبة ٦٨,٨ % مقابل ١٧,٩ % للمستوى المرتفع مما يدل على انخفاض مستوى إجمالي معرفة عينة البحث تجاه إجمالي الممارسات والمشكلات ومعرفة تكنولوجيا النانو للجوارب.

سادساً: النتائج المتصلة بالعلاقات الاحصائية بين المتغيرات البحثية:

للحتحقق من صحة الفرض البحثي الأول والذي ينص على إنه لا توجد علاقة ارتباطية بين الخواص الاجتماعية والاقتصادية لعينة البحث كمتغيرات مستقلة وبين ممارسات الشراء وممارسات الاستخدام وممارسات العناية تجاه الجوارب وبين المشاكل المرتبطة بالجوارب وبين مستوى معرفة عينة الدراسة بتكنولوجيا النانو للجوارب وإجمالي الممارسات تجاه الجوارب كمتغيرات تابعة. تم استخدام معامل الارتباط البسيط لتوضيح العلاقات الإرتباطية، حيث أشارت النتائج البحثية كما هو موضح بالجدول رقم (١٧) إلى وجود علاقة ارتباطية معنوية عند مستوى احتمالي (٠,٠٥) بين الجنس وكلاً من معرفة عينة البحث بتكنولوجيا النانو في الجوارب وإجمالي ممارسات عينة البحث نحو الجوارب، وبين الحالة التعليمية لعينة البحث و معرفة عينة البحث بتكنولوجيا النانو في الجوارب، وبين النشأة الأصلية لعينة البحث وكلاً من ممارسات عينة البحث لاستخدام وارتداء الجوارب ومشكلات الجوارب التي تواجه عينة البحث، وبين متوسط دخل الأسرة وإجمالي مشاكل

الجوارب لعينة البحث، وبين الأشخاص المرضى بالسكري وكلا من ممارسات العناية للجوارب لعينة البحث ومشكلات الجوارب،

تشير نتائج البحث عدم وجود علاقة ارتباطية بين المستوى التعليمي وممارسات العناية وهذا يتعارض مع دراسة (سامية لطفي وأخرون - ٢٠١٤) إلى وجود تأثير شديد المعنوية للمستوى التعليمي وبين ممارسات العناية بالملابس كما يتعارض مع كلا من (سعديه الحداد - ٢٠١٣ وريهام الشربيني وصفاء ابراهيم - ٢٠١٤) أن هناك علاقة معنوية بين ممارسات الاختيار والشراء وبين المستوى التعليمي وأن زيادة الدخل يزيد مستوى ممارسات الاختيار والشراء الملابس. كما وجدت علاقة ارتباطية معنوية عند مستوى احتمالي (٠٠١) بين عدد أفراد الأسرة وممارسات الارتداء والاستخدام لعينة البحث للجوارب، وبين الإصابة بالمرض السكري وممارسات سراء عينة البحث للجوارب. حيث وجد (Szepietowski JC - ٢٠٠٦) أن الأشخاص ذوي التعليم المرتفع لديهم مستوى أقل من الإصابة بأمراض القدم مقارنة بالتعليم المنخفض ويعتقد انه يرجع ذلك أن الأفراد ذوي التعليم المرتفع يجلسون أمام أجهزة الحاسوب مع ارتداء أحذية وجواب طوال الوقت.

أوضحت الدراسة عدم وجود علاقة بين الحالة الاجتماعية لعينة البحث وممارسات الشراء وهذا يتعارض مع دراسة (ماجدة - ٢٠٠٧) حيث أوضح الدراسة وجود علاقة ارتباطية موجبة بين اختيار الطالبات للملابس والحالة الاجتماعية للطالبات.

وترى الباحثة أن ارتفاع المستوى التعليمي لعينة البحث يؤدي إلى ارتفاع المعلومات والمعارف المتعلقة بكل ما هو جديد وحديث، كما أن ارتفاع متوسط دخل الأسرة ممكن أن يعطى إشارة إلى امتلاك أجهزة الحاسوب وبالتالي إمكانية التعرف على المعرف المتعلقة بتكنولوجيا النانو تكون متاحة.

وبذلك يمكن رفض الفرض البхи جزئياً وقبول الفرض البديل جزئياً الذي ينص على وجود علاقة ارتباطية معنوية لكل من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لعينة البحث كمتغيرات مستقلة وبين كلا من ممارسات الشراء وممارسات الاستخدام وممارسات العناية نحو الجوارب وبين مشكلات الجوارب وبين مستوى معارف عينة البحث تجاه تكنولوجيا النانو للجوارب وإجمالي الممارسات نحو الجوارب كمتغيرات تابعة.

جدول (١٧) العلاقات الارتباطية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع

المتغيرات المستقلة	ممارسات الشراء	العنابة	ممارسات الشراء	مسكلات	معارف	إجمالي	المتغيرات المستقلة
الجنس	0.152	0.109	-0.063	.٠٠٢٢	-0.030	0.224*	الننانو
السن	0.001	0.035	-0.030	0.134	-0.108	-0.224*	الننانو
الحالة التعليمية	0.162	-0.079	-0.066	0.066	-0.116	0.194*	الننانو
الحالة الاجتماعية	-0.037	0.134	-0.066	-0.036	-0.011	-0.012	الننانو
تعليم الام	0.126	-0.152	-0.068	0.116	-0.024	-0.024	الننانو
مهنة الام	-0.021	0.059	-0.077	0.001	0.014	-0.019	الننانو
مهنة الاب	-0.071	0.173	0.176	-0.184	-0.103	-0.002	الننانو
تعليم الاب	-0.011	-0.017	0.059	0.048	-0.110	-0.031	الننانو
عدد أفراد الأسرة	-0.090	-0.020	-0.251**	-0.10-	0.138	-0.079	الننانو
منطقة السكن	-0.012	-0.104	-0.010	-0.091	0.021	-0.053	الننانو
النشأة الأصلية	0.008	-0.131	0.220*	.٢٢١*	-0.033	-0.033	الننانو
متوسط دخل الأسرة	0.029	-0.154	0.018	0.049	٠.٢٠١	٠.٢٠١	الننانو
الإصابة بمرض السكري	٠٠٠٢٦٢	-0.204*	-0.090	.٢١٧*	-0.131	-0.057	الننانو

* علاقة معنوية عند المستوى الاحتمالي ٠٠٠٥ . ** علاقة معنوية عند المستوى الاحتمالي ٠٠٠١ .

سابعاً: نتائج الدراسة التجريبية:

أولاً: نتائج تصوير الميكروسكوب الإلكتروني الماسح:

١) حجم جزيئات أكسيد الزنك النانو الموجود على ألياف النسيج المعامل

جدول (١٨) حجم جزيئات أكسيد الزنك النانو الموجود على ألياف النسيج المعامل

[unit]	Value	No
nm	٢٠.٦٨	١
nm	٢٢.٥٨	٢
nm	١٩.٦١	٣
nm	٢٦.١٥	٤
nm	٢٦.١٥	٥

من الجدول (١٨)، يمكن ملاحظة أن حجم جزيئات أكسيد الزنك النانو المتواجدة على ألياف النسيج المعامل تتراوح بين ١٩.٦١ نانومتر و ٢٦.١٥ نانومتر. يتم تقديم القيم في وحدة النانومتر (nm)، والتي تعبر عن الحجم النانومטרי للجزيئات.

يمكن استنتاج أن أكسيد الزنك النانو المستخدم في الدراسة العملية لديه حجم جزيئات صغير يتراوح بين هذه القيم. يعتبر حجم الجزيئات النانومترية مهمًا في الدراسات التجريبية لأنه يؤثر على الخصائص والتفاعلات الكيميائية والفيزيائية للمواد النانوية.

٢) صور العينات المعاملة بأكسيد الزنك النانو بالميكروскоп الإلكتروني الماسح

صور العينات المعاملة بأكسيد الزنك النانو باستخدام الميكروскоп الإلكتروني الماسح تكشف عن الآثار المورفولوجية التي نجمت عن تأثير معاملة الأقمشة بأكسيد الزنك النانو. هذه النتائج توضح التغيرات في الهيكل والشكل السطحي للألياف بعد المعاملة.

من خلال الصور الميكروسكوبية، يمكن رؤية الآثار المورفولوجية للألياف بعد المعاملة بأكسيد الزنك النانو. يمكن أن تظهر هذه الصور العديد من التغيرات مثل:

توزيع أكسيد الزنك النانو على سطح الألياف: يمكن أن يظهر تجمع أو توزيع متباين لجزئيات أكسيد الزنك النانو على سطح الألياف، وتغير في الهيكل السطحي: قد تظهر الصور تغيرات في الهيكل السطحي للألياف بعد المعاملة بأكسيد الزنك النانو، مثل التكتونات الجديدة أو التغيرات في التراكيب السطحية.

وقد أكدت على ذلك كل من (عزة عبد الله - ٢٠٢٠) و (إيمان عثمان وأخرون - ٢٠١٩)

حيث وضحت الخيوط مضغوطة نتيجة إضافة جزئيات أكسيد الزنك النانوي فوجدت جزيئاته منتشرة، أضف إلى ذلك تقارب المسافات البينية للمعينة المعالجة.

كما أشار (Abd-El Raheem Ramadan et al. 2018) إلى التعرف على مورفولوجيا السطح باستخدام المجهر الإلكتروني الماسح حيث قد لوحظ أن أقمشة البوليستر المعالجة بجزئيات السيليكا النانوية تظهر عليها القشور مما جعل السطح أكثر حشونة ويعزز مقاومة الماء حيث يشكل عامل الطارد للماء.



هذه النتائج المورفولوجية تسهم في فهم تأثير أكسيد الزنك النانو على الأقمشة وتتوفر معلومات حول التغيرات الهيكلية التي تحدث على مستوى الميكروسكوب.

١. صور عينات الجوارب الصنوعية من النايلون ١٠٠٪ المعاملة بأكسيد الزنك النانو


٢. صور عينات الجوارب الصنوعية من القطن ١٠٠٪ المعاملة بأكسيد الزنك النانو

٣. صور عينات الجوارب الصنوعية من المخلوط (٨٠٪ قطن + ٣٠٪ ليكرا) المعاملة بأكسيد الزنك النانو

١. صور عينات الجوارب الصنوعة من الثناليون ١٠٠٪ العاملة بأكسيد الزنك النانو




صورة (٢) صورة باليكروسكوب الإلكتروني الماسح يوضح صورة أكسيد الزنك النانو على
أسطح أقمشة الجوارب الالياف الصناعية بقوة تكبير ٣٥٠٠




صورة (٤) صورة باليكروسكوب الإلكتروني الماسح يوضح صورة أكسيد الزنك النانو على
أسطح أقمشة الجوارب الالياف الصناعية بقوة تكبير ٢٠٠٠٠

صورة (١) صورة باليكروسكوب الإلكتروني الماسح يوضح صورة أكسيد الزنك النانو
على أسطح أقمشة الجوارب الالياف الصناعية بقوة تكبير ٧٥٠




صورة (٣) صورة باليكروسكوب الإلكتروني الماسح يوضح صورة أكسيد الزنك النانو
على أسطح أقمشة الجوارب الالياف الصناعية بقوة تكبير ٢٠٠٠


٢. صور عينات الجوارب المصنوعة من القطن ١٠٠٪ الماعمة بأكسيد الزنك الثنائي




صورة (٦) صورة بالليكلوب الإلكتروني الماسح يوضح صورة أكسيد الزنك الثنائي على سطح أقمشة الجوارب القطنية بقوة تكبير ٢٥٠٠




صورة (٥) صورة بالليكلوب الإلكتروني الماسح يوضح صورة أكسيد الزنك الثنائي على سطح أقمشة الجوارب القطنية بقوة تكبير ١٣٠




صورة (٨) صورة بالليكلوب الإلكتروني الماسح يوضح صورة أكسيد الزنك الثنائي على سطح أقمشة الجوارب القطنية بقوة تكبير ٢٠٠٠



صورة (٢) صورة بالليكلوب الإلكتروني الماسح يوضح صورة أكسيد الزنك الثنائي على سطح أقمشة الجوارب القطنية بقوة تكبير ٧٥٠




صورة (١٠) صورة بالليكلوب الإلكتروني الماسح يوضح صورة أكسيد الزنك الثنائي على سطح أقمشة الجوارب القطنية بقوة تكبير ٧٠٠٠




صورة (٩) صورة بالليكلوب الإلكتروني الماسح يوضح صورة أكسيد الزنك الثنائي على سطح أقمشة الجوارب القطنية بقوة تكبير ٢٠٠٠


٣. صور عينات الجوارب المصنوعة من المخلوط (٨٠٪ قطن + ٣٠٪ ليكرا) المعاملة بأكسيد الزنك النانو




صورة (١٢) صورة بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح يوضح صورة أكسيد الزنك النانو على أسطح أقمشة الجوارب المخلوطة بقوة تكبير ٢٥٠٠




صورة (١٤) صورة بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح يوضح صورة أكسيد الزنك النانو على أسطح أقمشة الجوارب المخلوطة بقوة تكبير ٢٠٠٠




صورة (١٦) صورة بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح يوضح صورة أكسيد الزنك النانو على أسطح أقمشة الجوارب المخلوطة بقوة تكبير ٢٠٠٠



صورة (١١) صورة بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح يوضح صورة أكسيد الزنك النانو على أسطح أقمشة الجوارب المخلوطة بقوة تكبير ١٨٠٠



صورة (١٣) صورة بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح يوضح صورة أكسيد الزنك النانو على أسطح أقمشة الجوارب المخلوطة بقوة تكبير ٧٥٠٠



صورة (١٥) صورة بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح يوضح صورة أكسيد الزنك النانو على أسطح أقمشة الجوارب المخلوطة بقوة تكبير ٢٠٠٠

تشرح النتائج واللاحظات التي تم الحصول عليها من صور الميكروسكوب الإلكتروني الماسح لعينات الأقمشة والألياف المعالجة بأكسيد الزنك النانو. وتشير هذه النتائج إلى وجود توزيع كثيف لجزيئات أكسيد الزنك النانو على سطح داخل ألياف النسيج.

من خلال الصور الميكروسكوبية، يمكن رؤية تجمعات جزيئات أكسيد الزنك النانو على شعيرات النسيج، وأيضاً توزيعها حول الألياف وخيوط النسيج. يتضح أيضاً أن جزيئات أكسيد الزنك النانو تتغفل حول ألياف النسيج وتغلفها. عند زيادة قدرة التكبير، يمكن رؤية مزيد من تفاصيل جزيئات أكسيد الزنك النانو.

يشير ذلك إلى تغفل جزيئات أكسيد الزنك النانو داخل النسيج وتشكل مجاميع على سطح المنسوجات. وقد أشارت (عزبة عبد الله - ٢٠٢٠) إلى أن صور الميكروسكوب الإلكتروني الماسح لعينات القطنية المعالجة بأكسيد الزنك النانوميتري

هذه الملاحظات والنتائج توضح تأثير أكسيد الزنك النانو على النسيج وتوزيعه على مستوى الألياف والمنسوجات. ويظهر الخيوط المكونة للعينة وجود انتشار لجزيئات أكسيد الزنك النانو، كما وضح تقارب المسافات البينية للعينة المعالجة بواسطة أكسيد الزنك النانو.

ثانياً: النتائج المتصلة بالعلاقات الاحصائية بين المتغيرات البحثية التجريبية للخصائص الفيزيائية والميكانيكية والكميائية للجوارب:

وتوضح هذه النتائج التالية تأثير تكنولوجيا النانو للجوارب على بعض الخصائص الفيزيائية والميكانيكية والكميائية للجوارب موضع الدراسة وتمت مناقشة النتائج التجريبية في ضوء فرض الدراسة كالتالي:

١) الخصائص الفيزيائية تأثير تكنولوجيا النانو للجوارب:

١. وزن المتر المربع (الوحدة / بالجرام) **Mass Per Unit Area (Weight) of Fabric**

تم قياس تأثير المعالجة لأكسيد الزنك النانو على وزن المتر المربع الجوارب موضع

الدراسة:

تمت الدراسة والاختبارات بصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات بمواصفة القياسية رقم ASTM-D-3887 لعام ٢٠٢٣ على درجة حرارة ٢٠,٢°C ونسبة الرطوبة ٦٥٪

ويتم تحديد وزن القماش على أساس وزن المتر المربع بالجرام بإحدى الطرق الآتية: وزن ثوب كامل من القماش، وزن وحدة طولية من القماش، وزن قطعة صغيرة معلومة المساحة Hyun, A. (K., & Jin, K. S., 2019).

تأثير تطبيق تكنولوجيا النانو على الخواص الوظيفية والميكانيكية والكيميائية والفيزيائية

الفرض البحثي الأول لا توجد فروق معنوية بين تراكيز معاملة أكسيد الزنك النانو على وزن المتر المربع لأنواع خامات الجوارب المدروسة، ولا توجد فروق معنوية بين أنواع خامات الجوارب المدروسة للمعاملة بأكسيد الزنك النانو على وزن المتر المربع.

جدول (١٩) تأثير تراكيزات معاملة أكسيد الزنك النانو على وزن المتر المربع لأنواع خامات الجوارب المدروسة.

أنواع خامات الجوارب	تأثير تراكيزات المعاملة بأكسيد الزنك النانو	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	متوسط قيمة تأثير المعاملة	قيمة ف درجة المعنوية
القطن	غير المعاملة	٢.٢٨٨	.٠٠٥	٢.٨٣٧	
	المعاملة ١جم/لتر	٢.٣٤٩	.٠٢٨		
	المعاملة ٢ جم/لتر	٢.٨٠	.٠٠٣		
	المعاملة ٥ جم/لتر	٢.٥٣٧	.٠٢٩		
المخلوط	غير المعاملة	4.20	.423	١.٢٠٨	
	المعاملة ١جم/لتر	4.31	.117		
	المعاملة ٢ جم/لتر	4.58	.154		
	المعاملة ٥ جم/لتر	4.51	.329		
الالياف الصناعية	غير المعاملة	2.49	.134	١٣.٩٣٢	
	المعاملة ١جم/لتر	2.59	.121	٢.٥٨٨٧	
	المعاملة ٣ جم/لتر	2.78	.039	٢.٧٧٦٣١	
	المعاملة ٥ جم/لتر	2.91	.021	٢.٩٠٧٧١	

❖ علاقة معنوية عند مستوى احتمالي ٠٠٥ ❖ علاقة معنوية عند مستوى احتمالي ٠٠١

❖ ❖ الحروف المشابهة تدل على عدم وجود فروق معنوية والحوروف المختلفة تدل على وجود فروق معنوية

يتضح من الجدول (١٩) أن استخدام تراكيز أكسيد الزنك النانو المختلفة ١جم/لتر و٣جم /لتر و٥جم /لتر يزيد من وزن المتر المربع للجوارب القطنية والمخلوطة والالياف الصناعية. مما يدل على أن المعاملة باستخدام تراكيز أكسيد الزنك النانو في وزن المتر المربع للجوارب موضع الدراسة، ويرجع ذلك الى وجود أكسيد الزنك النانو في الجوارب موضع الدراسة. كما وضحت دراسة (هدى حبيب - ٢٠١٦) أن نسبة التقاط النانو داخل الجوارب القطنية (%) تصعد بدرجة أعلى من الجوارب المخلوطة (قطن وبوليستر)، وتتعارض النتائج مع دراسة (منال البكري المتولي أحمد - ٢٠١٦) عن تأثير المعالجة والنانو ZnO على وزن العينات، حيث أظهرت النتائج إنه لم تكن كمية النانو ZnO لها تأثير على وزن النسيج القطني المعالج.

وتتوافق النتائج مع دراسة (علا عبد السلام - ٢٠١٨) أنه قد زاد وزن المتر المربع لجميع العينات المعاملة بالمواد النانوية، وتتفق النتائج مع دراسة Abd-El Raheem Ramadan et al. (٢٠١٨) - أن وزن القماش يزداد بعد المعالجة مما كان عليه قبل ذلك ، وتتفق النتائج مع دراسة (إيمان الجندي وأخرون - ٢٠٢٢) حيث وضحت زيادة وزن المتر المربع للعينة المعاملة بأكسيد الزنك النانو عن العينة الكنترول.

للحتحقق من صحة الفرض البحثي الأول والذي ينص على أنه لا توجد فروق معنوية بين تراكيز معاملة أكسيد الزنك النانو على وزن المتر المربع لأنواع خامات الجوارب المدروسة، ولا توجد فروق معنوية بين أنواع خامات الجوارب المدروسة للمعاملة بأكسيد الزنك النانو على وزن المتر المربع. تم استخدام تحليل التباين في اتجاه واحد وحساب أقل فرق معنوي بين المتغيرات البحثية الموجودة بالفرض حيث أتضح من النتائج الإحصائية الموجودة بجدول (١٩) وجود فروق معنوية بين متوسطات قيمة تأثير تركيزات معاملة أكسيد الزنك النانو على وزن المتر المربع لخامة الجوارب الاليف الصناعية ١٠٠ % حيث بلغت قيمة $F = 13.932$ عند مستوى احتمالي ٠٠١ وجود فروق معنوية بين متوسطات قيمة تأثير تركيزات معاملة أكسيد الزنك النانو على وزن المتر المربع لخامة الجوارب الاليف الصناعية ١٠٠ % وفقاً لتركيز ٥ جم/لتر وتركيز ٣ جم/لتر ويليهما تركيز ١ جم/لتر.

وبالتالي يمكن استنتاج أن تأثير تركيزات أكسيد الزنك النانو على وزن المتر المربع للجوارب يختلف بين أنواع الخامات، وتتعارض نتائج البحث مع دراسة (فاطن عجيب والآء خسارة - ٢٠٢١) فإن زيادة كمية النانو ZnO - لم تؤثر في وزن النسيج، وفي دراسة (Sakib, et al - 2017) أظهرت أن انخفاض وزن المتر المربع للأقمشة يزيد من راحتها و يجعلها أسهل في الارتداء. حيث يساهم الوزن المنخفض للأقمشة في تخفيف العبء والحمل على الجسم.

جدول (٢٠) أنواع خامات الجوارب المدروسة للمعاملة بأكسيد الزنك النانو على وزن المتر المربع.

الخامات المعاملة بأكسيد الزنك النانو	أنواع خامات الجوارب	متوسط قيمة تأثير المعاملة	قيمة فا ودرجة المعنوية
١٩١.٧٧٣	القطن	٢.٥٦٢٦	٠٠١
	المخلوط	١٤.٤٦٧٠	
	الإلياف الصناعية	٣	

علاقة معنوية عند مستوى احتمالي ٠٠١ علاقه معنوية عند مستوى احتمالي ٠٠٥

الحروف المتشابهة تدل على عدم وجود فروق معنوية والحروف المختلفة تدل على وجود فروق معنوية

للحتحقق من الفرض البحثي الأول تم تطبيق اختبار تحليل التباين في اتجاه وأقل فرق معنوي حيث تبين من النتائج الإحصائية الواردة بجدول (٢٠) وجود فروق معنوية عند مستوى احتمالي ٠٠١ بين متوسطات وزن المتر المربع حيث بلغت قيمة (ف) ١٩١.٧٧٣ لصالح خامة الجوارب المخلوطة ٤.٤٦٧٠، يليها خامة الجوارب الصناعية ٢.٧٥٧٦ وخامة الجوارب القطن ٢.٥٦٢٦، وتعارض نتائج البحث مع دراسة (علا عبد الله وآخرون - ٢٠٢٢) أنه لا تؤثر اختلاف نسب التركيز على وزن المتر المربع بعد المعالجة، بينما يتواافق مع نتائج البحث دراسة (رنا سليمان - ٢٠١٧) حيث وجد فروق معنوية ذات دالة إحصائية بين تركيزات أكسيد الزنك النانو وزن المتر المربع للعينات المدروسة. ومما سبق يتم رفض الفرض البحثي جزئياً وقبوله جزئياً الذي يفترض عدم وجود فروق معنوية بين أنواع خامات الجوارب المدروسة المعاملة بأكسيد الزنك النانو على وزن المتر المربع.

تاثير تطبيق تكنولوجيا النانو على الخواص الوظيفية والميكانيكية والكيميائية والفيزيائية
الدراسة، وعدم وجود فروق معنوية بين تركيزات معاملة أكسيد الزنك النانو على وزن
المتر الرابع لأنواع خامات الجوارب موضع الدراسة.

٢. نفاذية الهواء:

تم قياس تأثير المعالجة لأكسيد الزنك النانو على نفاذية الهواء الجوارب موضع الدراسة :
تمت الدراسة والاختبارات بصدق دعم صناعة الغزل والمنسوجات بالمواصفة القياسية رقم
ASTM-D (٧٣٧) لعام ٢٠٢٣ على درجة حرارة ٢٠.٢ - ونسبة الرطوبة ٥٦٥ +٤ %.

جدول (٢١) تأثير تركيزات معاملة أكسيد الزنك النانو على نفاذية الهواء لأنواع خامات الجوارب المدروسة.

أنواع خامات الجوارب	تأثير تركيزات معاملة بأكسيد الزنك النانو	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	متوسط قيمة تأثير المعاملة	قيمة فا ودرجة المعنىونية
القطن	غير العاملة	98.72	3.13		
	المعاملة ١ جم/لتر	١٠٤.٨	١١.٢٢		
	المعاملة ٢ جم/لتر	١٠٥.٤٦	٧.٠٩٦		
	المعاملة ٥ جم/لتر	١٠٦.٤	٩.٨٣		
المخلوط	غير العاملة	٢١.٨	٠.٨٩		
	المعاملة ١ جم/لتر	٢٢.٢	١.٤٩		
	المعاملة ٣ جم/لتر	٢٢.١	٠.٧٠		
	المعاملة ٥ جم/لتر	٢٢.٦	٠.٩٧		
الالياف الصناعية	غير العاملة	٥٣.٠	٢.٣٧		
	المعاملة ١ جم/لتر	٥٦.٩٦	١٠.٣		
	المعاملة ٣ جم/لتر	٥٣.٠٢	٣.٣٨		
	المعاملة ٥ جم/لتر	٥٧.٨	٦.٩٨		

* علاقة معنوية عند مستوى احتمالي ٠٠٥ ** علاقة معنوية عند مستوى احتمالي ٠٠١

يتضح من الجدول (٢١) أن استخدام تراكيز أكسيد الزنك النانو المختلفة ١ جم/لتر و٣ جم /لتر و٥ جم/لتر، وجد أنه تزيد نفاذية الهواء للجوارب القطنية والمخلوطة والالياف الصناعية.
ما يدل على أن المعاملة باستخدام تراكيز أكسيد الزنك النانو يتم تحقيق زيادة في
 النفاذية للهواء للجوارب القطن والالياف الصناعية موضع الدراسة، ويرجع ذلك إلى وجود أكسيد
الزنك النانو في الجوارب، وتتعارض هذه النتائج مع دراسة سابقة (متال البكري المتولي أحمد -
٢٠١٧)، حيث أشارت إلى انخفاض نفاذية بخار الماء بنسبة ضئيلة عند استخدام أكسيد الزنك النانو
في الجوارب، وربطت ذلك بامتصاص الخامدة وتشبع الألياف بال محلول، مما أدى إلى انخفاض قدرة
القماش على نقل الرطوبة.

وتتفق نتائج البحث مع دراسة (Abd-El Raheem Ramadan et al. - 2018) أن
تأثير معاملة الجسيمات النانوية على نفاذية هواء النسيج على الرغم من طبقة النانو على سطح

القماش أدت إلى زيادة نفاذية الهواء بعد المعالجة مما كانت عليه قبل المعالجة، وهذا يوضح أن المعاملة بجسيمات النانو يحسن التهوية.

ويتعارض مع (علا عبد السلام - ٢٠١٨) و(إيمان الجندي وآخرون - ٢٠٢٢) حيث أشارت إلى أن حدث انخفاض بشكل ملحوظ في نفاذية الهواء لكل العينات بنسب كبيرة بعد المعالجة بالمواد النانوية عن العينة الكونترول عند استخدام أكسيد الزنك النانو.

الفرض البحثي الثاني الذي ينص على أنه لا توجد فروق معنوية بين تراكيز معاملة أكسيد الزنك النانو على نفاذية الهواء لأنواع خامات الجوارب موضع الدراسة، ولا توجد فروق معنوية بين أنواع خامات الجوارب موضع الدراسة المعاملة بأكسيد الزنك النانو على نفاذية الهواء.

كما يوضح جدول (٢١) معدل التغيير في نفاذية الهواء للجوارب موضع الدراسة متاثرة بالمعاملة بأكسيد الزنك النانو، إلى عدم وجود فروق معنوية في نفاذية الهواء بين العينات غير المعالجة وتلك التي تمت معالجتها بتركيزات مختلفة من أكسيد الزنك النانو. هذا يعني أن تركيز جسيمات أكسيد الزنك النانو لا يؤثر بشكل ملحوظ على قدرة الهواء على اختراف الجوارب، وتعارض نتائج البحث مع دراسة (علا عبد الله وآخرون - ٢٠٢٢) أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العينات في نفاذية الهواء راجع إلى اختلاف وزن القماش.

ويتفق مع نتائج البحث دراسة (محمد عبد الجاد وآخرون - ٢٠١٩) أنه يزيد المتوسط الحسابي للأقمصة بعد المعالجة، كما أشار إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الأقمصة قبل وبعد المعاملة وقد أشار إلى أن المعاملة تحسن من خاصية نفاذية الهواء للأقمصة موضع الدراسة. ويشير أيضاً إلى دلالة الفروق ومعنوية تأثير درجة تركيز مادة النانو على نفاذية الهواء.

جدول (٢٢) أنواع خامات الجوارب موضع الدراسة المعاملة بأكسيد الزنك النانو على نفاذية الهواء

الخامات المعاملة بأكسيد الزنك النانو	أنواع خامات الجوارب	متوسط قيمة تأثير المعاملة ***	قيمة فوهرة المعنوية **
النانو	القطن	١٠٥,٥٤	٥٩٥,٦٩
	المخلوط	٢٢,٢٧	
	الالياف الصناعية	٥٦,٤٥	

❖ علاقة معنوية عند مستوى احتمالي ٠,٠١ ❖ علاقـة معنـوية عند مـستـوى اـحـتمـالـي ٠,٠٥ ❖

❖ ❖ الحروف المشابهة تدل على عدم وجود فروق معنوية والحرروف المختلفة تدل على وجود فروق معنوية

للتحقق من (٢٢,٢٧)، الباحثي الثاني والذي ينص على عدم وجود فروق معنوية بين أنواع خامات الجوارب موضع الدراسة المعاملة بأكسيد الزنك النانو على نفاذية الهواء. تم تطبيق اختبار تحليل التباين في اتجاه وأقل فرق معنوي حيث تبين من النتائج الإحصائية الواردة بجدول (٢٢) وجود فروق معنوية عند مستوى احتمالي ٠,٠١ بين متوسطات نفاذية الهواء حيث بلغت قيمة (ف) ٥٩٥,٦٩ لصالح خامة الجوارب القطن ١٠٥,٥٤ بليها خامة الجوارب الصناعية ٥٦,٤٥ وليليها خامة الجوارب المخلوطة ٢٢,٢٧، وتنتفق نتائج البحث مع دراسة (علا عبد الله وآخرون - ٢٠٢٢) أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العينات في نفاذية الهواء راجع إلى اختلاف المادة المعاملة.

تأثير تطبيق تكنولوجيا النانو على الخواص الوظيفية والميكانيكية والكيميائية والفيزيائية

ومما سبق يتم قبول الفرض البحثي جزئياً ورفضه جزئياً الذي يفترض عدم وجود فروق معنوية بين تراكيز معاملة أكسيد الزنك النانو على نفاذية الهواء لأنواع خامات الجوارب موضوع الدراسة، وعدم وجود فروق معنوية بين أنواع خامات الجوارب موضوع الدراسة المعاملة بأكسيد الزنك النانو على نفاذية الهواء.

١. الخصائص الميكانيكية لتأثير تكنولوجيا النانو للجوارب للعينات البحتية:

مقاومة الانفجار Bursting Strength

تم قياس تأثير تكنولوجيا النانو على مقاومة الاقمشة لقوة الانفجار للجوارب موضوع الدراسة: تمت الدراسة والاختبارات بمركز القياس والمعايير بالقاهرة بالمواصفة القياسية رقم ٤٦٥٢٠٢٣ لعام ASTM-D3786 على درجة حرارة ٢٠٢٠ ° ونسبة الرطوبة ٤٦٥٪.

الفرض البحثي الثالث لا توجد فروق معنوية بين تراكيز معاملة أكسيد الزنك النانو على قوة الانفجار لأنواع خامات الجوارب موضوع الدراسة، ولا توجد فروق معنوية بين أنواع خامات الجوارب موضوع الدراسة المعاملة بأكسيد الزنك النانو على قوة الانفجار.

جدول (٢٢) تأثير تركيزات معاملة أكسيد الزنك النانو على قوة الانفجار لأنواع خامات الجوارب المدروسة.

أنواع خامات الجوارب	تأثير تركيزات المعاملة بأكسيد الزنك النانو	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	متوسط قيمة تأثير المعاملة ***	قيمة ف و درجة المعنوية
القطن	غير المعاملة	390.9	5.033		
	المعاملة ١ جم/لتر	468.2	21.779		٠.٣٣٩
	المعاملة ٣ جم/لتر	446.3	27.687		
	المعاملة ٥ جم/لتر	456.7	43.915		
المخلوط	غير المعاملة	380.3	4.006		٢.٥٤٧
	المعاملة ١ جم/لتر	427.5	11.258		
	المعاملة ٣ جم/لتر	419.0	12.278		
	المعاملة ٥ جم/لتر	404.1	14.772		
الالياف الصناعية	غير المعاملة	380.6	34.228		٠٠٧٣٢٣١٩
	المعاملة ١ جم/لتر	406.1	8.217	٤٠٦.١٠٠٠	
	المعاملة ٣ جم/لتر	421.2	11.071	٤٢١.١٦٦٧	
	المعاملة ٥ جم/لتر	344.8	3.274	٣٤٤.٨٠٠٠ ب	

❖ علاقة معنوية عند مستوى احتمالي ٠٠١ ❖ علاقة معنوية عند مستوى احتمالي ٠٠٥ ❖ علاقة معنوية عند مستوى احتمالي ٠٠٠١

❖ ❖ الحروف المشابهة تدل على عدم وجود فروق معنوية والحوروف المختلفة تدل على وجود فروق معنوية

يوضح جدول (٢٣) معدل التغيير في قوة الانفجار للجوارب موضوع الدراسة متاثرة بالمعاملة بتركيزات أكسيد الزنك النانو، حيث تبين أن هناك زيادة في متوسطات قوة الانفجار لجميع أنواع

الجوارب المدروسة عند استخدام تركيزات مختلفة من أكسيد الزنك النانو (١ جم/لتر، ٣ جم/لتر، ٥ جم/لتر). ويرجع ذلك إلى وجود أكسيد الزنك النانو في الجوارب، مما يزيد من قوة الانفجار. ويشير (Azad et al-2011) إلى أن ارتفاع اختبار قوة الانفجار يدل على جودة الأقمشة، وتتعارض النتائج البحثية مع نتائج دراسة الباحث السابق حيث أشار أنه قد قلت خاصية مقاومة الانفجار بنسبة بسيطة بالمعالجة بالنano.

وأكدت على ذلك دراسة (Abd-El Raheem Ramadan et al. - 2018) تزداد قوة الانفجار بعد المعاملة وهذا ما يشير إلى ذلك أن زيادة جسيمات النانوية تؤدي إلى زيادة المقاومة لقوة الانفجار للألياف.

للتحقق من صحة الفرض البحثي الثالث والذي ينص على أنه لا توجد فروق معنوية بين تركيز معاملة أكسيد الزنك النانو على قوة الانفجار لأنواع خامات الجوارب موضوع الدراسة. تم استخدام تحليل التباين في اتجاه واحد وحساب أقل فرق معنوي بين المتغيرات البحثية الموجودة بالفرض حيث أتضح من النتائج الإحصائية الموجودة بجدول (٢٣) وجود فروق معنوية بين متواسطات قيمة تأثير تركيزات معاملة أكسيد الزنك النانو على قوة الانفجار لخامة الجوارب الألياف الصناعية ١٠٠ % حيث بلغت قيمة $F = 72.319$ عند مستوى احتمالي ٠.٠١ وجود فروق معنوية بين متواسطات قيمة تأثير تركيزات معاملة أكسيد الزنك النانو على قوة الانفجار لخامة الجوارب الألياف الصناعية ١٠٠ % وفقاً لتركيز ١ جم/لتر وتركيز ٣ جم/لتر ويليهما تركيز ٥ جم/لتر.

وبالتالي يمكن استنتاج أن تأثير تركيزات أكسيد الزنك النانو على قوة الانفجار للجوارب يختلف بين أنواع الخامات.

جدول (٢٤) فروق معنوية بين أنواع خامات الجوارب موضوع الدراسة المعاملة بأكسيد الزنك النانو على قوة الانفجار.

الخامات المعاملة بأكسيد الزنك النانو	أنواع خامات الجوارب	متوسط قيمة تأثير المعاملة ***	قيمة F ودرجة المعنوية
**١٢.٦٣٣	القطن	٤٥٧.٠٦	
	المخلوط	٤١٦.٨٧	
	الألياف الصناعية	٣٩٠.٦٩ ب	

❖ علاقة معنوية عند مستوى احتمالي ٠.٠٥

❖ علاقه معنوية عند مستوى احتمالي ٠.٠١

❖ الحروف المشابهة تدل على عدم وجود فروق معنوية والحرروف المختلفة تدل على وجود فروق معنوية

للتحقق من الفرض البحثي الثالث تم تطبيق اختبار تحليل التباين في اتجاه وأقل فرق معنوي حيث تبين من النتائج الإحصائية الواردة بجدول (٢٤) وجود فروق معنوية عند مستوى احتمالي ٠.٠١ بين متواسطات قوة الانفجار حيث بلغت قيمة (F) ١٢.٦٣٣ لصالح خامة الجوارب القطن حيث بلغت متوسط قيمة تأثير المعاملة على ٤٥٧.٠٦ يليها خامة الجوارب المخلوطة ٤١٦.٨٧ وأخيراً خامة الجوارب الصناعية ٣٩٠.٦٩.

تاثير تطبيق تكنولوجيا النانو على الخواص الوظيفية والميكانيكية والكيميائية والفيزيائية

ومما سبق يتم رفض الفرض البحثي جزئيا وقبوله جزئيا والذي ينص على عدم وجود فروق معنوية بين تراكيز معاملة أكسيد الزنك النانو على قوة الانفجار لأنواع خامات الجوارب موضع الدراسة، وعدم وجود فروق معنوية بين أنواع خامات الجوارب موضع الدراسة المعاملة بأكسيد الزنك النانو على قوة الانفجار.

٤. الخصائص الكيميائية لتأثير عمليات المعاملة بأكسيد الزنك النانو على العينات البحثية:

١. تغير اللون للعرق Color fastness to Perspiration

تم قياس تأثير العرق على تغيير درجة اللون والتبيّع بسبب العرق الحمضي والقلوي للجوارب موضع الدراسة والتي تم معاملتها بتركيزات مختلفة من أكسيد الزنك النانو وتمت الدراسة والاختبارات بضندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات بالمواصفة القياسية رقم ISO 105 E04 على درجة حرارة ٢١°C ونسبة الرطوبة ٦٥٪.

الفرض البحثي الرابع ينص على أنه لا توجد فروق معنوية بين تراكيز معاملة أكسيد الزنك النانو على تغيير اللون لأنواع خامات الجوارب موضع الدراسة ولا توجد فروق معنوية بين أنواع خامات الجوارب موضع الدراسة المعاملة بأكسيد الزنك النانو على تغيير اللون.

جدول (٢٥) تأثير تركيزات معاملة أكسيد الزنك النانو على تغيير اللون لأنواع خامات الجوارب المدروسة.

قيمة فا ودرجة المعنىونية	متوسط قيمة تأثير المعاملة ***	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	تأثير تركيزات المعاملة بأكسيد الزنك النانو	أنواع خامات الجوارب
..	-	...	4,5	غير المعاملة	القطن
	-	...	4,5	المعاملة ١جم/لتر	
	-	...	4,5	المعاملة ٣ جم/لتر	
	-	...	4,5	المعاملة ٥ جم/لتر	
..	-	...	4,5	غير المعاملة	المخوط
	-	...	4,5	المعاملة ١جم/لتر	
	-	...	4,5	المعاملة ٣ جم/لتر	
	-	...	4,5	المعاملة ٥ جم/لتر	
..	-	...	4,5	غير المعاملة	الالياف الصناعية
	-	...	4,5	المعاملة ١جم/لتر	
	-	...	4,5	المعاملة ٣ جم/لتر	
	-	...	4,5	المعاملة ٥ جم/لتر	

❖ علاقة معنوية عند مستوى احتمالي ٠٠١ ❖ علاقـة معنـوية عند مستوى احتمـالي ٠٠٥

❖ ❖ الحروف المشابهة تدل على عدم وجود فروق معنوية والحوروف المختلفة تدل على وجود فروق معنوية

يوضح الجدول (٢٥) تأثير تراكيز معاملة أكسيد الزنك النانو على تغيير لون أنواع الجوارب المدروسة. حيث تمت دراسة عدة أنواع من الجوارب المصنوعة من القطن٪١٠٠، ومخلوط من الألياف الطبيعية والصناعية، وأظهرت النتائج عدم وجود تغييرات كبيرة في التغيرات اللونية بين العينات المعاملة وغير المعاملة بتركيزات مختلفة من أكسيد الزنك النانو.

يمكن الاستنتاج أن تركيزات مختلفة من أكسيد الزنك النانو لم تؤثر على تغيير اللون لأنواع خامات الجوارب المدروسة.

كما يوضح جدول (٢٥) معدل التغيير في تغيير اللون للجوارب موضع الدراسة متاثرة بالمعالجة بأكسيد الزنك النانو، إلى عدم وجود فروق معنوية في تغيير اللون بين العينات غير المعالجة وتلك التي تمت معالجتها بتركيزات مختلفة من أكسيد الزنك النانو. هذا يعني أن تركيز جسيمات أكسيد الزنك النانو لا يؤثر بشكل ملحوظ على تغيير اللون للجوارب،

جدول (٢٦) فروق معنوية بين أنواع خامات الجوارب موضع الدراسة المعاملة بأكسيد الزنك النانو على تغيير اللون.

قيمة ف ودرجة المعنوية	متوسط قيمة تأثير المعاملة ***	أنواع خامات الجوارب	الخامات المعاملة بأكسيد الزنك النانو
..	-	القطن	النانو
	-	المخلوط	
	-	الألياف الصناعية	

* علاقة معنوية عند مستوى احتمالي .٠٠١ ** علاقة معنوية عند مستوى احتمالي .٠٠٥

للتحقق من الفرض البحثي الرابع تم تطبيق اختبار تحليل التباين في اتجاه وأقل فرق معنوي حيث تبين من النتائج الإحصائية الواردة بجدول (٢٦) عدم وجود فروق معنوية بين متواسطات تغيير اللون،

ومما سبق يتم قبول الفرض البحثي الذي يفترض عدم وجود فروق معنوية بين تراكيز معاملة أكسيد الزنك النانو على تغيير اللون لأنواع خامات الجوارب موضع الدراسة وعدم وجود فروق معنوية بين أنواع خامات الجوارب موضع الدراسة المعاملة بأكسيد الزنك النانو على تغيير اللون.

٢. التبعق بالعرق الحمضي والعرق القلوبي على اللون Color fastness to Perspiration

تم قياس تأثير العرق الحمضي والعرق القلوبي على تبعق درجة اللون للجوارب موضع الدراسة والتي تم معاملتها بتركيزات مختلفة من أكسيد الزنك النانو وتمت الدراسة والاختبارات بصدق دعم صناعة الغزل والمنسوجات بالمواصفة القياسية رقم E04 ISO 105 على درجة حرارة ٢١٪ ونسبة الرطوبة ٦٥٪

تأثير تطبيق تكنولوجيا النانو على الخواص الوظيفية والميكانيكية والكيميائية والفيزيائية

الفرض البحثي الخامس الذي ينص على أنه لا يوجد فروق معنوية بين تراكيز معاملة أكسيد الزنك النانو على التبعع بالعرق الحمضي والعرق القلوي لأنواع خامات الجوارب موضع الدراسة، ولا يوجد فروق معنوية بين أنواع خامات الجوارب موضع الدراسة المعاملة بأكسيد الزنك النانو على التبعع بالعرق الحمضي والعرق القلوي.

جدول (٢٧) تأثير تركيزات معاملة أكسيد الزنك النانو على التبعع بالعرق الحمضي والعرق القلوي لأنواع خامات الجوارب المدروسة.

أنواع خامات الجوارب	تأثير تركيزات المعاملة بأكسيد الزنك النانو	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	متوسط قيمة تأثير المعاملة	قيمة فا ودرجة المعنوية
القطن	غير المعاملة	٤,٥	...	-	..
	المعاملة ١ جم/لتر	٤,٥	...	-	..
	المعاملة ٣ جم/لتر	٤,٥	...	-	
	المعاملة ٥ جم/لتر	٤,٥	...	-	
	غير المعاملة	٤,٥	...	-	..
	المعاملة ١ جم/لتر	٤,٥	...	-	
	المعاملة ٣ جم/لتر	٤,٥	...	-	
	المعاملة ٥ جم/لتر	٤,٥	...	-	..
	غير المعاملة	٤,٥	...	-	
	المعاملة ١ جم/لتر	٤,٥	...	-	
	المعاملة ٣ جم/لتر	٤,٥	...	-	
	المعاملة ٥ جم/لتر	٤,٥	...	-	..
الخليط	غير المعاملة	٤,٥	...	-	
	المعاملة ١ جم/لتر	٤,٥	...	-	
	المعاملة ٣ جم/لتر	٤,٥	...	-	
الإلياف الصناعية	غير المعاملة	٤,٥	...	-	..
	المعاملة ١ جم/لتر	٤,٥	...	-	
	المعاملة ٣ جم/لتر	٤,٥	...	-	
	المعاملة ٥ جم/لتر	٤,٥	...	-	

❖ علاقة معنوية عند مستوى احتمالي ٠,٠٥ ❖ علاقة معنوية عند مستوى احتمالي ٠,٠١

❖ ❖ الحروف المشابهة تدل على عدم وجود فروق معنوية والحوروف المختلفة تدل على وجود فروق معنوية

نتائج اختبارات تأثير العرق على تغيير درجة اللون والتبعع بسبب العرق الحمضي والقلوي للجوارب موضع الدراسة والتي تم معاملتها بتراكيز مختلفة من أكسيد الزنك النانو، ويوضح الجدول أن جميع العينات قيد الدراسة لم يجد أي تأثير للعرق الحمضي والقلوي على تغيير درجة اللون والتبعع للجوارب موضع الدراسة والتي تم معاملتها بتراكيزات مختلفة من أكسيد الزنك النانو، حيث سجلت العينات درجة تقييم مرتفع على المقاييس الرمادي تتراوح بين (٤ - ٥) لكل من الجوارب.

كما يوضح جدول (٢٧) معدل التغيير في التبعع بالعرق الحمضي والعرق القلوي للجوارب موضع الدراسة متاثرة بالمعالجة بأكسيد الزنك النانو، إلى عدم وجود فروق معنوية في التبعع بالعرق الحمضي والعرق القلوي بين العينات غير المعالجة وتلك التي تمت معالجتها بتركيزات

مختلفة من أكسيد الزنك النانو. هذا يعني أن تركيز جسيمات أكسيد الزنك النانو لا يؤثر بشكل ملحوظ على التبعع بالعرق الحمضي والعرق القلوي الجوارب.

وضحت (ليلي الخضري وأخرون - ١٩٩٩) أنه يعتمد اختيار المستهلك على عدة عوامل منها اللون والمتنانة وقوّة التحمل للخامة النسيجية والتي تؤثّر بالتالي على العمر الاستهلاكي للمنتج.

جدول (٢٨) أنواع خامات الجوارب موضع الدراسة المعاملة بأكسيد الزنك النانو على التبعع بالعرق الحمضي والعرق القلوي.

قيمة ف ودرجة المعنوية ***	متوسط قيمة تأثير المعاملة **	أنواع خامات الجوارب	تأثير المعاملة بأكسيد الزنك النانو
---	٤,٥	القطن	٠٠٥ علاقة معنوية عند مستوى احتمالي .٠٠١
	٤,٥	المخلوط	
	٤,٥	الالياف الصناعية	

❖ علاقـة معنـوية عند مستـوى احـتمـالي .٠٠٥ ❖ عـلاقـة معـنـوية عند مستـوى احـتمـالي .٠٠١

❖ ❖ الحروف المتشابهة تدل على عدم وجود فروق معنوية والحرروف المختلفة تدل على وجود فروق معنوية للتحقق من الفرض البحثي الخامس تم تحليل التباين في اتجاه وأقل فرق معنوي حيث تبين من النتائج الإحصائية الواردة بجدول (٢٨) وعدم وجود فروق معنوية بين أنواع خامات الجوارب موضع الدراسة المعاملة بأكسيد الزنك النانو على التبعع بالعرق الحمضي والعرق القلوي، ومما سبق يتم قبول الفرض البحثي الذي يفترض عدم وجود فروق معنوية بين تراكيز معاملة أكسيد الزنك النانو على التبعع بالعرق الحمضي والعرق القلوي لأنواع خامات الجوارب موضع الدراسة، وعدم وجود فروق معنوية بين أنواع خامات الجوارب موضع الدراسة المعاملة بأكسيد الزنك النانو على التبعع بالعرق الحمضي والعرق القلوي.

التوصيات:

١. يوصى البحث بزيادة المنتجات الذكية في الأسواق المصرية إنها تعتبر مستقبل الملابس في العالم أجمع.
٢. جزءاً هاماً من توصيات البحث يرجع إلى اهتمام وتبع المصممين والتكنولوجيين بالأبحاث في مجال تكنولوجيا النانو والتعرف على المواد والخصائص الجديدة تكنولوجيا النانو حيث تلعب دوراً مهماً في تحسين وتطوير المنتجات الصناعية، بما في ذلك الملابس الذكية، وتقديم مزايا متعددة مثل الأداء المحسن، والراحة، والوظائف الإضافية.
٣. بالإضافة إلى ذلك، فإن التعاون بين المصممين والباحثين في مجال تكنولوجيا النانو يعد ضرورياً لتسهيل استفادة تكنولوجيا النانو وتحسين قيمة المنتج وزيادة عمره الافتراضي. من خلال هذا التعاون، يمكن تبادل المعرفة والخبرات والتجارب لتطوير منتجات مبتكرة وفعالة.

تأثير تطبيق تكنولوجيا النانو على الخواص الوظيفية والميكانيكية والكيميائية والفيزيائية

٤. ينبغي على الشركات والمصممين والباحثين في مجال الملابس الذكية وتكنولوجيا النانو أن يكونوا حذرين ويتبعوا الأبحاث والابتكارات الجديدة في هذا المجال وأن يعملوا بشكل مشترك لتحقيق تقدم في تطبيقات تكنولوجيا النانو في صناعة الملابس وتحسين المنتجات والخدمات المقدمة.

المراجع

المراجع العربية

١. أحمد رمزي أحمد عطا هلا (٢٠١١) "معايير جودة تصنيع الملابس الطبية في ضوء المتغيرات التكنولوجية" رسالة دكتوراه - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية.
٢. أحمد على سالمان وهبة عاصم الدسوقي وفاطمة شاذلي عبد العال (٢٠١٨) "دراسة تحقيق أفضل الخواص الوظيفية والجمالية لأقمشة تريكو لللحمة المعالجة مقاومة نمو البكتيريا من نوع Candida albicans" International Design Journal, Volume 8, Issue 1
٣. إيمان محمد عثمان وياسين السيد زيدان وداليا على عبد العال السيد (٢٠١٩) "تقييم استخدام المواد النانوية في حماية المنسوجات الأثرية غير المصبوغة من تأثير البقع دراسة تجريبية" - كلية الآثار - جامعة القاهرة - مجلة العمارة والفنون المجلد ٤ العدد ١٤ : ٦١٧ - ٦٣١
٤. إيمان محمود الجندي ومنال البكري متولى وهدير لطفي أيمن عبد القادر (٢٠٢٢) "دراسة مقارنة لجزيئات النانو المحضرة على تحسين الخواص الوظيفية للأقمشة القطنية المخلوطة" - مجلة بحوث التربية النوعية - كلية التربية النوعية - جامعة المنصورة العدد ٦٧
٥. رنا عباس نافع سليمان (٢٠١٧) "تأثير اختلاف بعض التراكيب البنائية على الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة لضمادات العيون باستخدام جسيمات أكسيد الزنك النانومترية" جامعة كفر الشيخ - كلية التربية النوعية - مجلة التربية النوعية والتكنولوجيا - العدد ١ : ٤٠
٦. زيham إسماعيل الشربيني وصفاء محمد جمال إبراهيم (٢٠١٤) "آراء الفتيات ومدى إقبالهن على شراء الملابس ومكملاتها والمفروشات من بعض وسائل الإعلام في محافظة الشرقية" - كلية الزراعة - جامعة الزقازيق - مجلة الاسكندرية للتتبادل العلمي - العدد ٤٣٥
٧. سعدية مصطفى الحداد (٢٠١٢) "معلومات ومهارات المستهلك تجاه مستوى الجودة وخصائص الأداء للبلوزة الحريري الجاهزة" - كلية التربية النوعية - جامعة المنصورة - مجلة الاسكندرية للبحوث الزراعية المجلد ٥٨ العدد ١٠٨ : ٨٣ - ٨٣
٨. سماح محمد أحمد عيد (٢٠٢١) "برنامج مقترن في علوم وتكنولوجيا النانو لتنمية مهارات التفكير التقويمي والوعي بقضايا تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها البيولوجية والبيئية لدى الطالب معلم العلوم" المجلة العلمية لكلية التربية - كلية التربية - جامعة أسيوط - المجلد ٣٧ عدد ١٢٣ : ٣٧٩ - ٤٣٧ .
٩. صبرين محمود شتيوي (٢٠١٧) "ملائمة الأداء الوظيفي للملابس الرياضية مع جسم العصب ككرة القدم باحثة ماجستير مجلة الفنون والعلوم التطبيقية - كلية التربية النوعية - جامعة دمياط المجلد الرابع العدد الثاني.

١٠. عزة أحمد محمد عبد الله (٢٠٢٠) "الاستفادة من تكنولوجيا النانو في تحسين الأداء الوظيفي للأقمشة القطنية" كلية التربية النوعية - جامعة المنيا - مجلة البحث في مجالات التربية النوعية - المجلد ٦ العدد ٢٩.
١١. علا عبد السلام برకات محمد (٢٠١٨) "فرص ومخاطر تكنولوجيا النانو والتغيرات التي تحدثها في بعض الخواص الرئيسية المرتبطة بالشعور بالراحة في الخامات السللوزية. مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية - مجلد ٨ العدد ٤ : ٢٥٩ - ٢٧٩.
١٢. علا يوسف عبد الله وهدى محمد سامي غازي وهند إبراهيم حسن الحسيني (٢٠٢٢) "تجهيز الأقمشة غير المنسوجة مقاومة البكتيريا والفطريات باستخدام تكنولوجيا النانو ومواد صديقة للبيئة" - جامعة المنيوفية - كلية الاقتصاد المنزلي - مجلة الاقتصاد المنزلي - المجلد ٣٢ العدد ٤١: ٣ - ٦٩.
١٣. فاتن عجيب وألاء خسارة (٢٠٢١) "دراسة الخصائص المضادة للنمو الميكروبي للأقمشة القطنية المحاكاة المعالجة بواسطة جزيئات أوكسيد الزنك النانوية " Nano-ZnO - كلية التربية - جامعة بنها - مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية - المجلد ٣٥ العدد ٢.
١٤. ماجدة يوسف محمد اسماعيل وماجدة عبد الجليل عشماوي (٢٠٠٧) "أثر القنوات الفضائية على اختيار طالبات الجامعة ملابسهن" - المجلة العلمية للعلوم الانسان التطبيقية - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة حلوان.
١٥. محمد شريف الاسكندراني (٢٠١٠) "تكنولوجيا النانو من أجل غد أفضل" - مجلة عالم المعرفة، الكويت العدد ٣٧٤ أبريل.
١٦. محمد هاني عطوي (٢٠١٦) " الملابس الذكية.. حلم طفلة بات حقيقة تعمل كدماغ ثانٍ للإنسان" - ملحق علوم وبيئة - ملاحق الخليج.
١٧. محمود عبد الحليم عبد الجواد وسكنية أمين محمود وريم محمد توفيق (٢٠١٩) "تحسين بعض الخواص الوظيفية لأقمشة الملابس الرياضية التريكو باستخدام جزيئات السيليكا النانومترية المستخلصة من قش الأرز" كلية التربية النوعية - جامعة المنيا - المجلة العلمية لكلية التربية النوعية - المجلد ١ العدد ١٨٩: ١٢٤ - .
١٨. منال البكري المتولي أحمد (٢٠١٦) " دراسة تأثير المعالجة بجزيئات أكسيد الزنك النانومترية على بعض الخواص الوقائية لأقمشة تريكو اللحمة القطنية" - مجلة بحوث التربية النوعية - جامعة المنصورة، عدد ٤٤: ٢٢٦ - ٢٥٠ . <http://mandumah.search.com/Record/912211>
١٩. منال البكري المتولي أحمد (٢٠١٧) " تحسين خواص الأداء الوظيفي للملابس الرياضية المصنوعة من التريكو باستخدام تكنولوجيا النانو" - كلية التربية النوعية - جامعة المنصورة - مجلة بحوث التربية النوعية عدد ٤٥ ينابر.
٢٠. نسمة عادل جامد وأحمد محمد أحمد عبد الله (٢٠١٨) "دور تزييف العالمة على القرار الشرائي للمستهلك: بالتطبيق على المنتجات العالمية للملابس الرياضية بالقاهرة الكبرى" المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة - كلية التجارة - جامعة عين شمس عدد ١: ٢٧٥ - ٢٨٦ .

٢١. هدى حبيب (٢٠١٦) "استخدام تقنية النانو لإكساب أقمشة الجوارب المقاومة البكتيرية" - مجلة الفنون والعلوم التطبيقية - كلية الفنون التطبيقية مجلد ٣ عدد ١ : ٥٧ - ٧٠.

المراجع الأجنبية

22. Abd-El Raheem Ramadan, Khaled El Nagar, Eman Raafat Saad and Eman Mohamed Ghanem (2018)" Developing swimsuit Fabric using Nanotechnology and screen photochemical method" كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان - مجلة العماره والفنون. العد الثالث عشر DOI: 10.21608. 20425 14
23. Amid H, Nosratty H, Maleki v (2015): Physical and Mechanical Properties of Woven Cotton Fabrics after Nano silver Finishing. BAOJ Nanotech ١(١) – Bhuvanesh
24. Antonio (2021) A Man's Guide to Socks= Shoes, Style
25. Azad, Md.Abul Kalam; Shamina Jafrin, and Md. Tahzibul Haque (2011) "Effect of Strength on Cotton and Blended Mattress Fabric Produced by Mechanical Processing System" Journal of science and technology, volume6,issue2.
26. Charles Tomasino (2014)" Chemistry and Technology of Fabric Preparation and Finishing" Chemistry.Com.Pk <https://chemistry.com.pk> › books › chemistry-and-tec
27. El-Sherbiny Y. M.*, Samy A. M.** and Ali W. Y (2014)" ELECTROSTATIC CHARGE GENERATED FROM BARE FOOT AND FOOTWEAR SLIDING AGAINST" EGTRIB Journal- JOURNAL OF THE EGYPTIAN SOCIETY OF TRIBOLOGY-VOLUME 11, NO. 1, JANUARY 1 – 11, ISSN 2090 - 5882
28. FRESHCLEANLAUNDROMAT.COM (2023)" A HANDY GUIDE ON HOW TO WASH SOCKS – FRESH & CLEAN LAUNDRY>
29. Hyun, A. K., & Jin, K. S. (2019). Physical properties and wear comfort of bio-fiber-embedded yarns and their knitted fabrics according to yarn structures. *Autex Research Journal*, 19(3), 279-287.
30. K.F.AU (2011)"Advances in knitting technology" -- Woodhead Publishing Limited. ISBN: ٥-٣٧٢-٨٤٥٦٩-١-٩٧٨
31. Lansdown ABG, Mirastschijski U, Stubbs N, Scanlon E, Agreen MS: Zinc in wound healing, theoretical, experimental, and clinical aspects, wound repair regen, (2007);15:2-16. Doi:10.1111/j.1524-

32. Mohamed M. K.* , Hasouna A. T.**, Ali W. Y (2010)" FRICTION BETWEEN FOOT, SOCKS AND INSOLES" EGTRIB JOURNAL OF THE GYPTIAN SOCIETY OF TRIBOLOGY-VOLUME 7, NO. 2, APRIL 26 - 38
33. Sakib, A., Islam, T., Ahmed, M., Karim, M. R., & Hossen, M. R. (2017). A comparative study on the effect of shade depth on various properties of cotton knitted fabric dyed with reactive dyes. Int. J. Cloth. Sci. Technol, 4(1), 12-16.
34. Sawhney, A.P.S. B. Condon, K.V. Singh, S.S. Pang, G. Li and David Hui. (2008) "Modern Applications of Nanotechnology in Textile" Textile Research Journal 78- 731
35. Sparavigna, A. (2002) "Plasma treatments for textiles: an innovative technology for traditional and technical fabrics". In Recent Res. Develop. Applied Physics, 5, 203.
36. Szepietowski JC, Reich A, Garlowska, E, Kulig, M. and Baran E. (٢٠٠١), Onychomycosis Epidemiology Study Group. Factors influencing coexistence of toenail onychomycosis with Tinea pedis and other dermatomycoses: a survey of ٢٧٦١ patients. Arch Dermatol.;١٤٢(١٠):٨٤-١٢٧٩
٣٧. فيروز أبو الفتاح يونس الجمل، هبه الله السيد احمد أبو النجا (٢٠٢٣) "تحسين الأداء الوظيفي لأقمشة التريكو ثلاثية الأبعاد كأقمشة لمفروشات باستخدام المعالجة الحرارية"
38. "Improved functionality of 3D knitted fabrics as upholstery fabrics using heat treatment"-- Journal of Specific Education and Technology (Scientific and applied research) - Issued by Faculty of Specific Education -Kafrelsheikh University – Egypt (ISSN 2314-7458) (Print) • (ISSN 2314-7466) (Online)
٤٠. هشام إبراهيم محمود الراعوش ونضال عبد الرؤوف يونس وموسى أبو جباره (٢٠١٧) among Prevalence and Associated Factors of Tinea Pedis and Onychomycosis" Endocrinology Diabetes Mellitus Patients at the National Center for Diabetes, ١٤٥٨٧٢http://search.mandumah.com/Record/ "and Genetics الأردنية - كلية الدراسات العليا - الأردن.
41. Almaany.com ٢٠٢٤ - يناير - ١٠ .<https://www.almaany.com/ar/dict/ar>
42. ar/%D%AC%D%%D%A%VD%AB%D%AA/ نوفمبر ١٥ - ١٥ https://sleepdoctor.com >sleep-with-socks-on SleepDoctor.com(2023)
44. https://www.hindawi.com/journals/bca/2018/1062562- نوفمبر ١٥ -
45. Miguel Cunha Board (2023) <https://gothamfootcare.com/> - نوفمبر ١٥ -

The Effect of Nanotechnology Application on the Functional, Mechanical, Chemical and Physical Properties of Socks.

Abstract:

This research was conducted to study the impact of nanotechnology application on the functional, mechanical, chemical, and physical properties of socks. The study sample was divided into two parts: the first part included a field study sample of 106 individuals, representing the target group. The second part consisted of an experimental study sample, which involved socks samples made of 100% cotton, cotton-spandex blend, and 100% nylon, all in a uniform white color. Research data was collected through a questionnaire that was filled out via personal interviews with the field study sample. The aim was to evaluate the practices of the field study sample regarding the purchase, use, and care of socks, as well as their knowledge about nanotechnology. The sock samples were treated with laboratory processes to apply nonsolutions, and their effects on the physical, mechanical, and chemical properties of the socks were studied. These properties reflected aesthetic, functional, and economic standards of the socks. The collected data was statistically processed using SPSS software (ver. 22) to calculate percentages, frequencies, means, standard deviations, correlation coefficients, and conduct t-tests and ANOVA tests.

The research results included the following:

1. Field study results: The study found significant correlations between some economic and social variables of the research sample and their purchasing practices, usage practices, care practices, sock problems, nanotechnology knowledge level, and overall practices.

2. Experimental study results:

- a. There were significant and highly significant differences (at a 0.01 level of probability) between the means of the effects of different concentrations of nano zinc oxide on the average weight per square meter, air permeability, and burst strength of the sock material.
- b. The results also indicated no significant differences between the means of color change, acidic sweat effect, and alkaline sweat effect among the different sock materials studied.